

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: ARR0002-26		Data abertura: 08/01/2026	
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☐ RC ☒ Outros			
DADOS CLIENTE			
Cliente:	Roto Fermax	Aplicadora:	Linha de pintura do Cliente
Obra:	N/A		
Contato:	Daniela Roto/Fermax	E-mail:	WhatsApp (051) 98505-3490
Setor:	Laboratório	Data de fechamento:	12/01/2026
Segmento:	☒ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine		
DADOS TÉCNICOS			
Superfície			
Substrato: Alumínio			
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperismo ambiental			
Grau inicial da superfície: N/A			
Manutenção (ASTM D610) 0 a 10: Não Aplicável			
Tipo de preparo de superfície: Banhos químicos (linha contínua spray)			
Tipo de abrasivo: N/A			
Rugosidade: N/A			
Produto			
Produto / Descrição: PSN 001			
Cor: Preto Semi-brilho			
Powder: PSN001			
Lote: 2511007/01	Fabricação: 2025-11-03		Validade: 2026-11-03
Cód. Boletim Técnico: N/A	Espessura Recomendada: 55 a 65 micrometro		
Complementos: BT PSN001 Revisão 05			

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Características de aplicação

Viscosidade de trabalho (s) /Diluição (%): N/A

Espessura seca total (E.F.S µm): 55 a 70 micrometro

Primer: N/A

Intermediário: N/A

Acabamento: N/A

Temperatura (°C): N/A

URA (%): N/A

Superfície Aplicada/Peça: Peças de acessórios de esquadrias de alumínio

Método de Aplicação: Sistema automático e repasse manual

Condições de aplicação: Ok.

Observações Adicionais: Aplicação com controles de camadas do pó antes da cura na estufa e após a cura da tinta. Temperatura de cura 200 graus C, com o tempo de estufa de 20 minutos aproximadamente.

Legenda

N/A: Não Aplicável

FAB: Fabricação

VAL.: Validade

Produto e informações técnicas:

1-OBJETIVO:

Atendimento a solicitação do cliente para definição de uma produto que atenda as suas especificações e expectativas de qualidade e acabamento em suas peças, sendo necessário a aspecto em alastramento o mais importante.

2- PARTICIPANTES:

Daniela - Roto/ Fermax

Adilço - Astec

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Avaliação das peças pintadas com o produto acima enviado.

Avaliação da linha de pintura, linha automatizada com equipamentos de aplicação GEMA.

4- COMENTÁRIOS:

O produto aplicado, apresentou uma diferença em relação a amostra enviada anteriormente para aprovação, no entanto, sendo um cliente do segmento arquitetônico, foi sugerido uma aplicação com o pproduto FFN005, para uma avaliação do cliente.

5 - CONCLUSÃO:


O cliente estará definindo qual o produto irá selecionar, para prosseguir com a definição do produto, após a definição o cliente entrará em contato para agendarmos o acompanhamento de uma nova aplicação e nova avaliação de qualidade.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

Nenhuma foto anexada

7 - DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

N/A



Adilço Renato Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.

Divisão Renner Coatings

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC

81.170-300 - Curitiba - PR - Brasil

www.rennercoatings.com

www.renner.com.br