

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: ARR016-26	Data abertura: 04/03/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☒ Preventiva ☐ Teste ☐ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Tromar Pré-Moldados e Estruturas Metálicas.	Aplicadora: Linha de pintura do cliente
Contato: Arthur	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail: (046) 9 9901-0522	
Setor: Gerencia	Data de fechamento: 04/03/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Estruturas de aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: intemperismo ambiental regional		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 a 8: <u>8</u>		
Rugosidade: N/A		
Tipo de preparo de superfície: Limpeza com banho químico 3 em 1 com temperatura ambiente		
Tipo de abrasivo: N/A		
Produto		
Produto / Descrição: Revran PBC 528		
Cor: Cinza Claro		
Código comp. A: 5282399		
Lote: 2.295.447	Fabricação: Fev/26	Validade: Fev /27
Código comp. B: 8283000		
Lote: 2.295.297	Fabricação: Fev/26	Validade: Fev/27
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 4870000		
Lote: 2.291.941	Fabricação: Jan/25	Validade: Jan/28
Produto		
Produto / Descrição: N/A		
Cor: N/A		

Código comp. A: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: 10%		
Espessura seca (E.F.S µm): 150 a 180 micrometro		
Primer: Revran PBC 528	Intermediário: N/A	Acabamento: N/A
T (°C): 32º		
URA: 53%		
Equipamento: sistema de aplicação com tanque de pressão, pistola com bico 1.8 mm		
Método de Aplicação: Manual		
Condições de aplicação: ok		
Obs. Adicional: secagem ao ambiente para aplicação do acabamento.		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO: Orientar o pintor na preparação do produto e acompanhar a aplicação do Revran PBC 528 nas estruturas metálicas, orientando o pintor para obter a melhor performance do produto aplicado.		
2- PARTICIPANTES: Luiz – Pintor Arthur – Gerência Adilço – ASTEC Renner		

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

Acompanhamento na limpeza das estruturas a serem pintadas.

Orientação e acompanhamento ao pintor na preparação do produto.

Acompanhamento na aplicação nas demãos da pintura, observando e medindo a camada úmida para obter a camada seca dentro do especificado.

4- COMENTÁRIOS:

A aplicação foi realizada sem problemas, foram realizadas as aplicações em algumas terças estruturais, para um conhecimento do pintor com o produto a ser aplicado.

5 – CONCLUSÃO:

Preparação da superfície das estruturas pelo processo de banhos químico, apresentando uma boa condição de limpeza da superfície a ser pintada.

Preparação do produto pelo pintor sem qualquer dificuldade, orientando para os cuidados em relação a Pot Life e limpeza do equipamento após a aplicação do produto.

A aplicação foi realizada sem dificuldades, atingindo a camada úmida especificada de 220 micrometro facilmente, e não apresentando problemas de aplicação, como: escorrimento, falta de cobertura e secagem.

O cliente aprovou o produto em seu processo, avaliando que atende as suas necessidades para aquela obra.

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: BT1710

Adilgo R. Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br