

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: RAT ARR0030-26	Data abertura: 22/05/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☒ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Eletrocentro Industria e Comércio	Aplicadora: Linha de pintura do cliente
Contato: Matheus	Obra: ☐ Manutenção ☒ Nova
E-mail:	
Setor: Produção	Data de fechamento: 22/05/2026
Segmento: ☐ Powder ☐ Performance ☒ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Aço carbono Aço carbono		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: intemperismo ambiental		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 a 8: <u>8</u>		
Rugosidade: variação de 50 a 80 micrometro		
Tipo de preparo de superfície: Jato abrasivo		
Tipo de abrasivo: granelhas de aço Angular e esférica		
Produto		
Produto / Descrição: C-Therm S990HB		
Cor: Branco		
Código comp. A: 87909990		
Lote: 2.306.438	Fabricação: Abr/26	Validade: Abr/ 28
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: 4950000		
Lote: 2.305.886	Fabricação: Abr/26	Validade: Abr/28
Produto		
Produto / Descrição: N/A		
Cor: N/A		

Código comp. A: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. B: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: N/A		
Espessura seca (E.F.S µm): Conf. ETP		
Primer: 250	Intermediário: Conf. ETP	Acabamento: 60
T (°C): 28°C		
URA: 72%		
Equipamento: Sistema de aplicação bomba de Airless		
Método de Aplicação: Manual		
Condições de aplicação: OK		
Obs. Adicional: N/A		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO: Atendimento ao cliente, para acompanhamento da aplicação do produto C-Therm S990HB em linha de pintura, orientando os pintores em relação a preparação do produto, aplicação e conferência das camadas aplicadas conforme a especificação técnica de pintura.		
2- PARTICIPANTES: Matheus – Eletrocentro Fabio Luchetta – Repres. Renner Coatings Ricardo Menegotto – Coordenador ASTEC Adilço – ASTEC (Assistência técnica Renner Coatings)		

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- Avaliação do perfil de rugosidade.
- Acompanhamento da preparação e aplicação dos produtos.

4- COMENTÁRIOS:

As condições necessárias de proteção contra incêndio para as estruturas, se faz necessárias que a aplicação do produto C-Therm S990HB, seja realizada em mais de uma demão, devido as espessuras especificadas conforme a ETP-CTB-070-26.

5 – CONCLUSÃO:

O produto foi preparado com 10% de diluição, aplicado no sistema de Airless inicialmente com o bico 217, não proporcionando uma boa condição de aplicação por baixa vazão, houve a necessidade de uma troca de bico por um com uma vazão maior, foi realizada a troca por um bico 325, onde proporcionou um ganho na aplicação, com aplicação de camada de 1200 micrometro em uma única de mão, estas condições foram mantidas para poder atender a demanda desta obra específica, em questão do prazo para finalização da pintura.

RENNER

Coatings

RENNER FIRE ASSESSMENT

Cliente:

Ref. Obra:

Localidade:

ELETRO CENTRO

OP-526 - CONCEITUAL MECÂNICO

Blumenau - Santa Catarina - Brasil

Data:

SPL:

Referência

10/05/2026

25069

ETP-CTB-070-26

Ambiente EAD 350402-00-1106

Ambiente Agressivo ISO 12944

Norma

X

C5-M

ASTM E119-18

Esquema de Pintura

Primer

Intermediário

Acabamento

Revran TF PNA HB 870

C-Therm S990HB

Rethane FLV 653

Espessura (µm)

Espessura (µm)

Espessura (µm)

250

60

Cfe perfil

Resumo

Área de Estrutura	Produto	Temp. Crítica	Resistência ao fogo (min)	Total m²	Total kg Estrutura	Espessura (µm)	Total L teóricos (sem perdas)
PILOTIS: W150	C-THERM S990 HB	500 °C	120	16	300	2.935	65
PILOTIS: W200	C-THERM S990 HB	500 °C	120	27	1.034	2.993	118
ESTRUTURA DE BASE Tubo	C-THERM S990 HB	500 °C	120	9	1.759	1.199	16
ESTRUTURA DE BASE W250	C-THERM S990 HB	500 °C	120	21	500	2.974	85
ESTRUTURA DE BASE W360	C-THERM S990 HB	500 °C	120	38	1.198	3.456	187
Totais				111	4.791	2.992	471

Produto	Sólidos em volume	Certificado	Área Total (m²)	Peso Total de Estrutura	Espessura (µm)	Total L Teóricos sem Perdas
C-THERM S990 HB	70%	MED-2148aFT	111	4.791	2.992	471

Observação:

Os valores especificados podem alterar a performance do produto. Os revestimentos complementares do esquema de pintura, primer e acabamento, podem ser substituídos por similares, desde que mantenham a espessura recomendada e a mesma matriz polimérica. Os perfis com massividade superior ao limite informado no cabeçalho desta ETP, tem a indicação da espessura máxima do revestimento, porém podem ter sua performance comprometida em caso de sinistro. O Rendimento foi calculado sem um percentual de perda, sendo teórico. Perdas do processo, alteração na camada aplicada, e outras condições relacionados ao processo de aplicação, afetam diretamente o rendimento. Chaparias planas não apresentam massividade mínima para indicação de revestimentos intumescente, sendo indicados o maior fator de seção aplicável, conforme orientação do Yelow Book - Fire Protection for Structural Steel in Buildings (ASEP).

RENNER FIRE ASSESSMENT

Tipo C / B SHS / CHS

Quantidade de Perfis

Comprimento (m)

PILOTIS: W150

Ambiente:

4

15,48

299,94

200 *

2.935

0,24

64,50

B

8

2,80

PILOTIS: W200

W 8 x 31

4

26,97

1.033,31

205

2.993

0,23

117,26

B

8

2,80

ESTRUTURA DE BASE Tubo

(1) S 100

4

8,96

1.758,40

40

1.199

0,58

15,45

B

8

2,80

ESTRUTURA DE BASE W250

W 10 x 15

4

20,20

499,97

200 *

2.974

0,24

84,17

C

8

2,80

ESTRUTURA DE BASE W360

W 14 x 26

4

37,28

1.197,84

244

3.456

0,20

186,40

B

8

3,87

Totais

109

4.789

2.992

468

* Perfil sem homologação, devido à sua elevada massividade.

Se o perfil tiver uma função estrutural secundária, os cálculos de espessuras baseiam-se num valor de massividade de 200 m-1, de acordo com a recomendação que a ASFP faz no documento "Fire Protection for Structural Steel in Buildings" para as estruturas secundárias.

(1) Valores testados de acordo com a norma EN 13381-8. Para perfis estruturais sujeitos a esforços de tração (tirantes, cabos de aço, etc.), por favor contactar o apoio técnico da CIN.

1.400 F7- Especificação Técnica de Pintura- Intumescente





7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: N/A

Adulgo R Rodrigues

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br