

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Relatório nº: RAT ARR0020	Data abertura: 09/04/2026
☐ Exigência ☐ Corretiva ☐ Preventiva ☐ Teste ☐ RC ☐ Outros	

DADOS CLIENTE

Cliente: Hércules Motores Elétricos	Aplicadora: Linha de pintura do cliente
Contato: Eduardo	Obra: ☐ Manutenção ☐ Nova
E-mail: WhatsApp (047) 99278-0908	
Setor: Processo	Data de fechamento: 09/04/2026
Segmento: ☐ Powder ☒ Performance ☐ Protective ☐ Marine	

DADOS TÉCNICOS

Superfície		
Substrato: Alumínio fundido (bloco de motores elétricos)		
Agressividade a que o revestimento / pintura será submetido: Intemperes ambientais		
Grau inicial da superfície:		
Chapas novas: ☒ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Manutenção (ASTM D610) 0 á 8: ____ N/A ____		
Rugosidade: 25 a 30 micrometros		
Tipo de preparo de superfície: jato abrasivo de limpeza da fundição		
Tipo de abrasivo: granalhas de aço		
Produto		
Produto / Descrição: Primer Epóxi AG		
Cor: Cinza Claro		
Código comp. A: RH00139099		
Lote: 2.299.296	Fabricação: Mar/26	Validade: Mar/27
Código comp. B: RHC420		
Lote: 2.298.967	Fabricação: Mar/26	Validade: Mar/27
Código comp. C		
Lote: N/ A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente: RHR465		
Lote: 2.298.969	Fabricação: Mar/26	Validade: Mar/27
Produto		
Produto / Descrição: Revchem NVP 870		
Cor: Cinza RAL-7038		

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Código comp. A: 8703893		
Lote: 2.261.714	Fabricação: Jun/25	Validade: Jun/26
Código comp. B: 8702073		
Lote: 2.292.695	Fabricação: Jan/26	Validade: Jan/27
Código comp. C: N/A		
Lote: N/A	Fabricação: N/A	Validade: N/A
Diluyente:		
Lote: 4200000	Fabricação: Mar/26	Validade: Mar/28

Características de aplicação		
Viscosidade de trabalho (s) /Diluição: 10%		
Espessura seca (E.F.S µm): Primer epóxi AG = 40 micrometro / Revchem NVP 870 = 90 micrometro		
Primer: N/A	Intermediário: N/A	Acabamento: N/A
T (°C): 28°C		
URA: 65%		
Equipamento: Tanque de pressão com pistola convencional bico 1.5 mm		
Método de Aplicação: Manual		
Condições de aplicação: Ok		
Obs. Adicional: sem informações adicionais		
Legenda		
N/A: Não Aplicável	FAB: Fabricação	VAL.: Validade
Produto e inf. técnicas:		
1-OBJETIVO:		
Avaliar a performance dos produtos no processo do cliente, observando a resistência na indução de temperatura (250°C) no processo de dilatação do bloco do motor, necessário para a sua montagem.		
2- PARTICIPANTES:		
Eduardo – Processo Hércules		
Odair – Pintor		
Adilço – ASGTEC Renner		

3-ATIVIDADES REALIZADAS:

- Preparação dos produtos conforme boletim técnico.
- Aplicação dos produtos nos blocos selecionados para realização dos testes no processo.
- Acompanhamento na realização do teste de indução de temperatura, avaliando a resistência dos produtos sem apresentar efeitos da alta temperatura (fervura no filme ou abertura de fissuras)

4- COMENTÁRIOS:

Os blocos de motores foram pintados e submetidos no teste de indução de temperatura após 24 horas de secagem.

5 – CONCLUSÃO:

Ambos os produtos apresentaram um leve amarelamento em regiões de borda do bloco, devido a temperatura aplicada e por ser uma cor cinza claro.

O produto Revchem NVP 870, foi reprovado, apresentando pontos de fervuras em algumas regiões do bloco.


O produto Primer Epóxi AG, tecnicamente foi aprovado, mantendo suas características de aspecto, sem presença de fervuras ou qualquer outro efeito de rompimento do filme aplicado.

Será necessário efetuar o desenvolvimento da cor cinza RAL 7026 conforme a amostra do bloco que esta sendo encaminhado ao laboratório, será enviado os documentos (BT e FDS) do produto para a aprovação da segurança, também será necessário enviar a cotação comercial com o produto na cor específica para a Hércules

6 - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



7 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: BT RH099

A handwritten signature in black ink that reads "Adilgo R. Rodrigues".

Assistência Técnica



Renner Herrmann S.A.
Divisão Renner Coatings
Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 12.453 - CIC
81.170-300 – Curitiba – PR – Brasil
Tel.: +55 51 991158557
www.rennercoatings.com
www.renner.com.br