翡翠的颜色特征及 染色翡翠的鉴别

The Color Characteristics of Jadeite and the Identification of Dyeing Jadeite



TEXT·PHOTO/ 袁心强 中国地质大学(武汉)珠宝学院

翡翠的颜色可以分为原生色和次生色两大不同的类型,原生色是其组成矿物的颜色,次生色是其次生矿物的颜色。染色翡翠的颜色在成因上也是次生色,根据翡翠原生色及次生色的成因和外观特征,可以方便地用肉眼加以识别。

一、翡翠原生色特征

1.绿色

绿色翡翠是由绿色的硬玉集合体组成。绿色翡翠矿脉是在翡翠主矿体形成之后,在后一期次的翡翠成矿作用中,含矿溶液沿早期翡翠矿体的构造裂隙充填结晶,或者交代早期的硬玉形成的,所以绿色翡翠具有脉状分布的形态,俗称色根。色根通常具有一定的宽度和长度,与周边无色部分的界线较为分明(图1、图2)。



图1 沿裂隙充填结晶形成的脉状绿色翡翠



图2 绿色翡翠的色根

2.紫色

紫色翡翠是由含Mn的紫色硬玉集合体组成。紫色硬玉与白色翡翠同时形成,颜色比较浅,紫色翡翠通常呈团块状分布,与白色翡翠没有明显的分界(图3)。在紫色的团块中也常有紫色深浅的变化,但是成斑点状(图4),不具有脉状的特征。



图3 团块状分布的紫色翡翠



图4 斑点状的紫色色形

3.灰黑色

翡翠中大块的灰黑色通常是角闪石造成的。角闪石 具有原生和同生两种类型,晶体粒度大,呈墨绿色和灰黑 色, 多呈边界清楚的块状分布(图5)。

4.灰绿色

翡翠中的灰绿色常是绿辉石的微小晶体形成的不规则 脉状的多晶集合体,呈兰花叶子的形态分布,灰绿色条带 与无色的部分有清晰的边界(图6)。





图5 边界清晰的角闪石黑色色斑 图6 边界清晰的绿辉石灰绿色条带

二、翡翠次生色特征

1.褐红色

褐红色的翡翠就是所谓的红翡,颜色有褐红色、褐黄 色,色彩不鲜艳,是充填在翡翠的小裂隙及颗粒间隙中含有 高价铁的化合物造成的。由于次生矿物分布在翡翠的各种裂 隙中, 所以褐红色-褐黄色形成典型的树根状结构(图7)。同 时红翡分布在翡翠籽料的外层,由外皮向内形成红皮-牛血 雾-新鲜玉石的分带,其中牛血雾的颜色往往比红皮的颜色 还要深, 也是天然红翡的颜色分布(色形)特征(图8)。





图7 典型的树根状结构

图8 红皮-牛血雾-新鲜玉石分带

2. 褐绿色

褐绿色的翡翠就是所谓的油青种翡翠,是充填在翡翠 的小裂隙及颗粒间隙中的含有低价铁的化合物造成的。这 些次生矿物分布在翡翠的各种裂隙中,形成典型的树根状 结构。同时油青色分布在翡翠子料的次内层,由外皮向内 形成黑皮-油青色-新鲜玉石的分带,油青色与新鲜玉石之 间常具有非常清晰的界线(图9)。充填在翡翠小裂隙中的灰 褐色物质形成典型的树根状结构(图10)。






图9 黑皮-油青色-新鲜玉石分带 图10 典型的树根状结构

三、染色翡翠的特征及鉴别

1.染绿色

染绿色翡翠的颜色由充填在翡翠各种裂隙中的染料造 成的,现在常用的处理工艺有染色处理(简称为C货)、酸洗 染色充胶处理(简称为B+C货)。染绿色翡翠色形特征是:

- (1) 绿色呈色丝状, 并组成树根状和丝瓜瓤状的色 形(图11)。天然绿色翡翠的色形特点是绿色成脉状、细脉 状, 即所谓的色根。
- (2) 绿色色带呈模糊的边界, 由于小孔隙的毛细作 用。染色的带与周围的浅色部分的界线模糊(图12),而天 然绿色与周围的浅色部分的界线较为截然(图1、图2)。





图11 绿色呈色丝状和丝瓜瓤状的色形 图12 绿色色带呈模糊的边界

2.染深绿色

近几年来有些染绿色翡翠故 意把颜色染的很深, 甚至夹带有 黑色色带 (图13), 以模仿所谓的 铁龙生种, 由于染的颜色很深, 颜色的色形特征往往不易看出, 但是也存在以下易于识别的特 征:



- (1) 黑色色带的变化: 用手电筒照黑色色带部分, 手 电的光斑越接近黑带,黑带就变小,甚至消失,这种黑带 实际上是绿色染料过于集中造成的,天然翡翠不具有这种 颜色特征。
- (2) 黑色色带的模糊边界: 有一些这种外观的染色 翡翠,黑色带不会消失,但是,黑色带没有清晰的边沿, 天然翡翠中的黑色通常是角闪石造成的,具有清晰的边界 (图5、图6)。

3.染紫色

染紫色翡翠的颜色由充填在翡翠各种裂隙中的染料造 成的,与染绿色翡翠一样,有C货和B+C货。染紫色翡翠色 形特征是:

紫色浓集在各种裂隙中,形成色丝,并可组成树根 状、丝瓜瓤状的色形(图14),在染紫色比较浅的情况下, 丝瓜瓤状的特征不易看到,而天然紫色翡翠不具有脉状的 色形特征,而是点状、小斑块状的色形特征(图15、图3、 图4)。






图15 天然紫色翡翠斑块状的色形

图14 染紫色翡翠树根状、丝瓜瓤状的色形

4.染灰绿色翡翠

染灰绿色翡翠是最近几年才出现的染色类型, 目前在 市场上见到的都是B+C货, 色形特征是:

- (1) 底色干净: 染灰绿色翡翠由于经过了酸洗, 所以 底色很白, 而油青种是次生色成因, 底色具有明显的黄色 调 (图10)。
- (2) 丝瓜瓤状色形:染灰绿色翡翠具有丝瓜瓤状的色 形特征(图16),天然油青种为典型的树根状色形(图10)。
- (3) 色带的边界模糊: 模仿漂兰花中的染灰绿色翡翠 的灰绿色带的边界模糊,与天然漂兰花的特征差异很大。





图16 染色油青种干净的底色和丝瓜 图17 染色红翡鲜艳的颜色和模糊 瓤状色形 颗粒界线

5.染红色红翡特点及鉴别

染红色翡翠与染灰绿色翡翠一样是最近几年才出现

的染色类型,目前在市场上见到的都是B+C货,染红色翡 翠的识别是所有染色翡翠中最为困难的一种,其鉴别特征

- (1) 颜色色调:染褐红色或褐黄色翡翠的色调比较鲜 艳,天然的红翡通常带有褐色调,颜色偏灰,不够鲜艳。
- (2) 丝瓜瓤状色形特征:染色红翡往往不具有树根状 的色形, 而是丝瓜瓤状的色形结构 (图17), 天然红翡则是 树根状的色形(图7)。
- (3) 颜色分带特征:染色红翡往往是染成褐红色(褐 黄色)-无色的颜色分带,缺少天然红翡的红皮-牛血雾-新鲜玉石的颜色分带特征(图8)。
- (4) 颗粒界线不够清楚:染色红翡经过充胶处理,组 成矿物的颗粒之间充填了透明的有机质, 使得颗粒的界线 变得模糊不清,而天然红翡组成矿物的颗粒之间充填了不 透明的、褐红色的次生矿物,使得颗粒的界线更为清晰。

四、结论

- 1、原生色主要有绿色、紫色、灰绿色、黑灰色等,每 种颜色有不同的颜色分布特征, 称为色形特征;
- 2、次生色为褐黄-褐红色和褐绿色等,由次生矿物充 填在翡翠的各种空隙中形成,具有典型的沿裂隙分布的颜 色特征,成为树根状的色形;
- 3、染色翡翠的颜色由充填在翡翠各种裂隙中的染料 造成的,现在市场上主要的染色翡翠是所谓的B+C染色翡 翠,具有颜色较为鲜艳、底色干净、色丝结构、边沿模糊 等颜色分布特征,与天然翡翠的颜色及其分布特征存在明 显的差异,可用肉眼识别。

