

Deep Force 900

Sellador adhesivo de poliurea de alta resistencia para reparación de grietas en hormigón

BASE	Poliurea
CURADO	Por humedad
COLOR	Gris
DUREZA	40 ± 5 Shore A

DESCRIPCION

Sellador de juntas y adhesivo para reparación de grietas en hormigón, a base de polímero de poliurea de alto rendimiento procesado en emulsión. Se caracteriza por su alto contenido de sólidos, baja contracción e hidrofiliidad.

Su rendimiento supera al de los selladores comunes: posee alta resistencia a la tracción y gran elongación, cubre grietas y resuelve eficazmente fugas y filtraciones causadas por fisuras estructurales, como juntas de dilatación, de contracción y de conexión. También puede utilizarse como revestimiento impermeable.

PROPIEDADES

- Excelente durabilidad: resiste la inmersión en agua, ácidos, álcalis y altas temperaturas
- Cura completamente bajo agua y adhiere firmemente al hormigón aun en condiciones húmedas o sumergidas
- Resistencia y elasticidad: refuerza la estructura y acompaña sus deformaciones
- Estructura interna densa, excelente impermeabilidad
- Sin contracción después del curado
- Cura tanto a altas como a bajas temperaturas
- Pintable

APLICACIONES

- **Ingeniería civil:** obras hidráulicas, refuerzo de presas y sellado de filtraciones
- **Túneles:** relleno de huecos entre el revestimiento y la roca circundante, para evitar filtraciones
- **Puentes y rutas:** curado rápido y alta resistencia para restaurar la capacidad portante
- **Edificios industriales y civiles:** impermeabilización de sótanos, techos y muros

LIMITACIONES

No aplicar por debajo de +5 °C ni por encima de +40 °C. No apto para aplicaciones en contacto con alimentos. Tomar las precauciones de higiene habituales y consultar la Hoja de Seguridad del producto para el resto de las medidas de seguridad.

DATOS TECNICOS

Elemento	Valor
Base	Poliurea
Sistema de curado	Curado por humedad
Formación de piel (23 °C, 50% HR)	15–20 min
Velocidad de curado (23 °C, 50% HR)	min. 2,5 mm / 24 h
Dureza (Shore A a 28 días, ISO 868)	40 ± 5
Densidad relativa	1,57–1,63
Alargamiento a la rotura (DIN 53504)	> 300%
Resistencia a la tracción (DIN 53504)	1,5–2,0 N/mm ²
Capacidad de movimiento	25%
Resistencia a la temperatura	–40 °C a +90 °C
Temperatura de aplicación	+5 °C a +40 °C
Color	Gris

MODO DE USO

- **Preparación de la superficie:** el sustrato debe estar seco, limpio y libre de polvo y aceite. No trabajar sobre superficies húmedas.
- **Aplicación:** colocar la bolsa en la pistola aplicadora e inyectar el producto en la junta. Profundidad recomendada: 1-2 cm. Si la junta es más profunda, rellenar previamente con cordón de espuma o arena fina; el sellador debe quedar unos 2 mm por debajo de la superficie.
- **Temperatura de trabajo:** de +5 °C a +35 °C (en invierno, hasta +40 °C). Fuera de este rango se afecta el rendimiento del producto.
- **Rendimiento de referencia:** con una bolsa de 500 ml se sellan aproximadamente 6 metros lineales de junta de 1 × 1 cm, según las condiciones de obra.

PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Envase	Bolsa de aluminio de 500 ml - 25-30 bolsas por caja
Color	Gris (color y envase adaptables a pedido)
Vida útil	12 meses en envase cerrado
Almacenamiento	Lugar fresco y seco, entre +5 °C y +35 °C

Las indicaciones de esta ficha se basan en nuestra experiencia y ensayos, y se ofrecen de buena fe. Dada la diversidad de materiales, sustratos y aplicaciones posibles, se recomienda siempre realizar pruebas preliminares de compatibilidad.