

Crystal MS

Hoja de datos de seguridad del material (MSDS)

CLASIFICACIÓN GHS	Irritante
PALABRA DE ADVERTENCIA	Atención
BASE	Polímero híbrido MS
DISTRIBUIDO POR	MaxTech

1. IDENTIFICACION

NOMBRE DEL PRODUCTO	Crystal MS Sealant
TIPO DE PRODUCTO	Adhesivo-sellador de polímero híbrido (MS), monocomponente
DISTRIBUIDO POR	MaxTech Insumos Industriales
TELÉFONO DE EMERGENCIA	Centro Nacional de Intoxicaciones — 0800 333 0160

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS



CLASIFICACIÓN GHS	Irritación cutánea, categoría 2 · Irritación ocular, categoría 2
PALABRA DE ADVERTENCIA	Atención
INDICACIONES DE PELIGRO	H315 — Provoca irritación cutánea. H319 — Provoca irritación ocular grave.
CONSEJOS DE PRUDENCIA	P264, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P332+P313, P501.

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

Componente	Concentración	Clasificación CLP
Polímero de silil-éter modificado (MS Hybrid Polymer)	55–70%	No clasificado
Cargas minerales inorgánicas	25–40%	No clasificado
Agentes de reticulación silano	2–5%	No clasificado
Estannano, dibutilbis[(1-oxododecil)oxi]- (CAS 77-58-7)	Trazas	Catalizador; sin límites de exposición ocupacional válidos establecidos para esta mezcla

4. PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN	Llevar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición cómoda para respirar.
CONTACTO CON LA PIEL	Lavar la piel con abundante agua.
CONTACTO CON LOS OJOS	Enjuagar inmediatamente con abundante agua corriente durante al menos 10–15 minutos. Retirar los lentes de contacto si están presentes y es fácil hacerlo. Consultar a un médico si la irritación persiste.
INGESTIÓN	Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente mal.
TRATAMIENTO	Tratar sintomáticamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN	Agua pulverizada, polvo seco, espuma.
PELIGROS ESPECÍFICOS	En caso de incendio pueden liberarse humos tóxicos.
PROTECCIÓN PARA BOMBEROS	No actuar sin equipo de protección adecuado: equipo de respiración autónoma y ropa de protección completa.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES	Ventilar la zona del derrame. El personal de emergencia no debe actuar sin el equipo de protección adecuado (ver
-------------------------	--

sección 8).

PRECAUCIONES AMBIENTALES

Evitar la liberación al medio ambiente.

MÉTODOS DE LIMPIEZA

Recoger mecánicamente el producto. Eliminar los residuos en un sitio autorizado.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN SEGURA

Asegurar buena ventilación del puesto de trabajo. Usar equipo de protección personal.

HIGIENE

No comer, beber ni fumar durante el uso. Lavarse las manos después de manipular el producto.

ALMACENAMIENTO

Temperatura +5 °C a +25 °C. Vida útil 12 meses en envase original cerrado. Temperatura de aplicación +5 °C a +25 °C.

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

CONTROLES DE INGENIERÍA

Asegurar buena ventilación del puesto de trabajo.

PROTECCIÓN DE MANOS

Guantes de protección.

PROTECCIÓN OCULAR

Gafas de seguridad.

PROTECCIÓN CUTÁNEA/CORPORAL

Usar ropa de protección adecuada.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA

En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado.

CONTROLES AMBIENTALES

Evitar la liberación al medio ambiente.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico	Pasta tixotrópica	Color	Cristal transparente
Olor	Sin datos	Inflamabilidad	No inflamable
Densidad	1,05 g/ml	Solubilidad	Sin datos
Formación de piel	5-30 min	Velocidad de curado	Min. 2,5 mm / 24 h
Dureza (Shore A)	55	Punto de congelación	No aplicable
Resistencia a la temperatura	-40 °C a +90 °C	Temp. de aplicación	+5 °C a +25 °C
Temp. de autoignición	No aplicable	Temp. de descomposición	Sin datos
Presión de vapor	Sin datos	Densidad de vapor relativa	Sin datos
Contenido de COV	Sin datos disponibles		

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

REACTIVIDAD

El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

ESTABILIDAD QUÍMICA

Estable en condiciones normales.

REACCIONES PELIGROSAS

No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.

CONDICIONES A EVITAR

Alta temperatura, luz solar directa, ingreso de humedad al envase cerrado.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no deberían producirse productos de descomposición peligrosos.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Toxicidad aguda: no clasificada. No se dispone de datos toxicológicos experimentales completos para la mezcla; la evaluación se basó en las propiedades de sus componentes. Baja toxicidad aguda; puede causar irritación de piel y ojos. Sin clasificación de sensibilización cutánea para la mezcla. Bajo peligro acuático.

12. INFORMACION ECOLOGICA

TOXICIDAD	Nocivo para la vida acuática, con efectos duraderos.
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD	Sin información adicional disponible.
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN	Sin información adicional disponible.
MOVILIDAD EN EL SUELO	Sin información adicional disponible.
EVALUACIÓN PBT / VPVB	Sin información adicional disponible.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Eliminar el contenido y el envase conforme a las instrucciones de un gestor de residuos autorizado.

14. INFORMACION DE TRANSPORTE

No clasificado como mercancía peligrosa según ADR / RID / IMDG / IATA / ADN. Número ONU: no aplicable. Grupo de embalaje: no aplicable. Peligroso para el medio ambiente: no. Contaminante marino: no.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

No contiene sustancias REACH con restricciones del Anexo XVII, ni sustancias de la Lista de Sustancias Candidatas, ni sustancias del Anexo XIV REACH. Contenido de COV: no aplicable. No se ha realizado una evaluación de seguridad química para esta mezcla.

16. OTRA INFORMACION

Clasificación real del producto: irritación cutánea categoría 2 (H315) e irritación ocular grave categoría 2 (H319), únicamente. Es un adhesivo-sellador de polímero híbrido, sin disolventes ni silicona, de curado por humedad. El material curado puede amarillear con la exposición prolongada a la luz solar directa. No apto para uso bajo agua ni en acuarios. No apto para sustratos de PE, PP, PTFE ni bituminosos. Puede pintarse una vez curado; posible incompatibilidad con pinturas de resina alquídica. Realizar siempre pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

Toda la información de esta ficha se basa en el conocimiento científico y técnico disponible a la fecha de su preparación y no constituye garantía de ninguna propiedad específica del producto.