

Crystal MS

Adhesivo-sellador de polímero híbrido (MS), cristal transparente

BASE	Polímero híbrido
CURADO	Por humedad
COLOR	Cristal transparente
DUREZA	55 Shore A

DESCRIPCION

Basado en tecnología de polímero híbrido (MS), que le confiere al producto una excepcional resistencia de unión a casi todos los materiales de construcción. Puede utilizarse para uniones de alta exigencia en construcción, industria, náutica y automoción.

PROPIEDADES

- Endurecimiento rápido
- Cristal transparente
- Excelentes propiedades mecánicas
- Aplicación universal
- Alta resistencia adhesiva, sella como la silicona
- También adhiere sobre superficies húmedas
- Inodoro
- Baja contracción
- Libre de silicona y disolventes
- Pintable*

APLICACIONES

- Unión y sellado en construcción y metalúrgica: zócalos, paneles de yeso, terracota, madera, metales
- Superficies de vidrio, piedra natural, mármol y granito
- Unión elástica de alta resistencia: plásticos, hormigón, ladrillo, revoque, cerámica, hormigón celular, fibrocemento, HPL, piedra pómez, ABS, corcho, esmalte
- Al unir PC/PMMA, o para unir dos materiales no absorbentes, verificar compatibilidad previa (al menos un sustrato debe ser absorbente)

LIMITACIONES

No apto para unión sobre PE, PP, PVC, neopreno, PTFE ni sustratos bituminosos. No apto para aplicaciones bajo agua, cargas húmedas permanentes ni acuarios. No usar como adhesivo en sistemas de acristalamiento estructural. No contiene protección UV: en aplicaciones exteriores debe quedar confinado, ya que el adhesivo curado puede amarillear con la exposición prolongada a la luz solar directa.

DATOS TECNICOS

Elemento	Valor
Base	Polímero híbrido
Consistencia	Pasta tixotrópica
Sistema de curado	Curado por humedad
Formación de piel (23 °C, 50% HR)	5-30 min
Velocidad de curado (23 °C, 50% HR)	mín. 2,5 mm / 24 h
Dureza (Shore A, ISO 868)	55
Densidad	1,05 g/ml
Resistencia a la temperatura	-40 °C a +90 °C
Temperatura de aplicación	+5 °C a +25 °C
Color	Cristal transparente

* Puede pintarse con numerosos sistemas de recubrimiento; no apto para pinturas de resina alquídica. Dada la gran variedad de sistemas de pintura disponibles en el mercado, se recomienda realizar ensayos de compatibilidad y adherencia antes de la aplicación.

RECOMENDACIONES

- Probar en condiciones reales de aplicación para asegurar el correcto funcionamiento.
- No aplicar sobre materiales que estén curando o fraguando.
- Cuando se necesiten fijaciones temporales en piezas pesadas, estas pueden retirarse dentro de las 24 horas.

LIMPIEZA DE SUPERFICIES

Al menos una superficie debe ser porosa. Los sustratos deben estar secos, limpios y libres de polvo, grasa y partículas sueltas.

MANTENIMIENTO

No requiere mantenimiento.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5 °C y +25 °C.

Las indicaciones de esta ficha se basan en nuestra experiencia y ensayos, y se ofrecen de buena fe. Dada la diversidad de materiales, sustratos y aplicaciones posibles, se recomienda siempre realizar pruebas preliminares de compatibilidad.