

# Matériaux et structures composites

TP2 — Simulation de la rupture d'une éprouvette trouée


Guillaume Couégnat couegnat@lcts.u-bordeaux.fr

# Rupture d'une éprouvette trouée

Diamètre du trou: D=12.7mm

Longueur: L=20D

Largeur: W=5D



## Pli (Fibre carbone T300/matrice epoxy M18)

 $E_1$  = 170GPa,  $E_2$ =9GPa,  $nu_{12}$ =0.34,  $G_{12}$ =4.8GPa,  $G_{13}$ = $G_{23}$ =4.5GPa

 $X_t = 2050MPa$ ,  $X_c = 1200MPa$ ,  $Y_t = 62MPa$ ,  $Y_c = 190MPa$ ,  $S_l = S_t = 81MPa$ 

 $G_c^{ft}=95kJ/m^2$ ,  $G_c^{fc}=103kJ/m^2$ ,  $G_c^{mt}=0.2kJ/m^2$ ,  $G_c^{mc}=0.2kJ/m^2$ 

# **Empilement quasi-iso**

[45/90/-45/0]s

0.5mm par pli

## I - Calcul préliminaire

Ouvrir le fichier calcul-endo-1. inp et examiner son contenu.

Faire un premier calcul élastique et afficher les contraintes dans chacun des plis (cf. tutoriel *Affichage des contraintes dans chaque pli*).

Par défaut, <u>Abaqus affiche les contraintes dans le repère matériau lié au pli</u>, faire un changement de repère pour afficher les contraintes dans le repère global (qui correspond au repère défini par ORI-0). Aidez-vous du tutoriel vidéo *Projection des contraintes locales dans le repère global*.

Attention, il faut avoir lancer le calcul en ligne de commande pour accéder à ORI-0, sinon choisir le repère lié aux plis 4 ou 5 (plis à 0°)

## II - Critère d'amorçage

Sauver le fichier calcul-endo-1.inp sous le nom calcul-endo-2.inp

Modifier le contenu du fichier pour introduire le critère d'amorçage en contraintes, modifier les pas de temps, et demander la sortie des critères.

```
X_T X_C Y_T Y_C S_1 S_T
*material, name=T300M18
*elastic, type=lamina
170000.0, 9000.0, 0.34, 4800.0, 4800.0, 4500.0
*damage initiation, criterion=hashin
2050.0, 1200.0, 62.0, 190.0, 81.0, 81.0
                                                             (à ajouter)
*static
0.1, 1.0, 0.1, 0.1
                                                             (à modifier)
                \Delta t_0, t_{final}, \Delta t_{min}, \Delta t_{max} on force Abaqus à faire
                                     10 itérations
```

```
**element output, elset=elset1, direction=yes
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
E, S,
HSNFCCRT, HSNFTCRT, HSNMCCRT, HSNMTCRT,
*element output, elset=elset1, direction=yes
17,18,19,20,21,22,23,24,22,23,24
E, S,
HSNFCCRT, HSNFTCRT, HSNMCCRT, HSNMTCRT,
(à ajouter)
```

HSNFCCRT = HaShiN Fiber Compression CRiTerion

HSNFTCRT = HaShiN Fiber Traction CRiTerion


HSNMCCRT = HaShiN Matrix Compression CRiTerion


HSNMTCRT = HaShiN Matrix Traction CRiTerion


HSNxxCRT > 1: critère activé


Relancer le calcul et identifier le premier mode d'endommagement actif (valeur de HSNxxCRT > 1) dans chaque pli.

Déterminer pour quel incrément les modes d'endommagement dépassent éventuellement la valeur seuil.









## III - Propagation de l'endommagement

Sauver le fichier calcul-endo-2.inp sous le nom calcul-endo-3.inp et modifier le fichier pour introduire le critère de propagation


```
*damage initiation, criterion=hashin
2050.0, 1200.0, 62.0, 190.0, 81.0, 81.0
*damage evolution, type=energy, softening=linear
95.0, 103.0, 0.2, 0.2
                             GFT GFC GMT GMC
*damage stabilization
                                              nécessaire pour
1e-3, 1e-3, 1e-3, 1e-3
                                              la convergence
                                              du calcul
*static
0.01, 1.0, 1e-6, 0.1
*controls, parameters=time incrementation
30, 30, 30, 30
```


```
*element output, elset=elset1, direction=yes
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
                                                 dec det de des de
E, S,
HSNFCCRT, HSNFTCRT, HSNMCCRT, HSNMTCRT,
DAMAGEFC, DAMAGEFT, DAMAGEMC, DAMAGEMT, DAMAGESHR
*element output, elset=elset1, direction=yes
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 22, 23, 24
E, S,
HSNFCCRT, HSNFTCRT, HSNMCCRT, HSNMTCRT,
DAMAGEFC, DAMAGEFT, DAMAGEMC, DAMAGEMT, DAMAGESHR
```


Observer l'évolution de l'endommagement dans chacun des plis


Tracer la force de réaction en fonction du temps (cf. tutoriel vidéo *Tracé de la réaction en fonction du temps*).


Corréler les endommagements et leurs effets sur la courbe de comportement (cf. tutoriel *Synchronisation*). Le premier endommagement est-il critique ?


















Refaire le même calcul avec le maillage mesh2. inp en augmentant le déplacement maximal à  $u_1$  =3mm.

```
**
*include, input=mesh2.inp

**
*boundary

xmax, 1, 1, 3.0
...
```



Qu'observez-vous par rapport au maillage précédent?

Par rapport à la force maximale ? Par rapport à la propagation de l'endommagement ? Y a-t-il vraiment indépendance du résultat par rapport au maillage ?

Quel maillage utiliseriez-vous? Pourquoi?

