



**BIOKURO SKIEDROS PALYGINAMIEJI ĖMINIŲ
TYRIMAI**

Tyrimo tikslas: nustatyti skirtingų biokuro skiedros ėminių, saugojamų plastikiniuose maišeliuose, frakcijos pasiskirstymą, visuminį drėgnį (%) ir pelenų kiekį (%). Pagal gautus rezultatus sudaryti palyginamąją biokuro skiedros ėminių lentelę.

Biokuro skiedros frakcijų tyrimai atlikti akredituotoje biokuro tyrimų laboratorijoje AB „Axis Industries“, tokiomis sąlygomis:

- visuminio drėgnio tyrimo sąlygos: aplinkos temperatūra - 22,6°C, santykinis oro drėgnis - 36%;
- pelenų kiekio tyrimo sąlygos: aplinkos temperatūra – 19,2°C, santykinis oro drėgnis – RH: 46%.

1. TYRIMŲ REZULTATAI

Žemiau pateikiami gauti biokuro skiedros ėminių tyrimų rezultatai:

Ėminio Nr.	Produktas	Sieto lygis	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, g	Frakcijos masės dalis, %
1	Kietasis biokuras – medienos skiedra su spygliais	1	P>100	0	0
		2	P>63	0	0
		3	3,15>P>63	195,3	86,42
		4	P<3,15	30,7	13,58
		Iš viso		226,0	100
		Tyrimui skirtos ėminio bendra masė, g			226,6
		Skirtumas tarp biokuro ėminio masės ir suminės tiriamųjų frakcijų masės, %			0,3
		Ėminio drėgnis (frakcionavimo metu), %			13,9
		Pelenų kiekis sausajai būsenai, procentinė dalis			2,1

Ėminio Nr.	Produktas	Sieto lygis	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, g	Frakcijos masės dalis, %
2	Kietasis biokuras – medienos skiedra su spygliais	1	P>100	0	0
		2	P>63	0	0
		3	3,15>P>63	158,9	69,36
		4	P<3,15	70,2	30,64
		Iš viso		229,1	100
		Tyrimui skirtos ėminio bendra masė, g			229,6
		Skirtumas tarp biokuro ėminio masės ir suminės tiriamųjų frakcijų masės, %			0,2
		Ėminio drėgnis (frakcionavimo metu), %			19,9
		Pelenų kiekis sausajai būsenai, procentinė dalis			12,9

Ėminio Nr.	Produktas	Sieto lygis	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, g	Frakcijos masės dalis, %
3	Kietasis biokuras – medienos skiedra su spygliais	1	P>100	0	0
		2	P>63	0	0
		3	3,15>P>63	143,2	79,96
		4	P<3,15	35,9	20,04
		Iš viso		179,1	100
		Tyrimui skirto ėminio bendra masė, g			179,5
		Skirtumas tarp biokuro ėminio masės ir suminės tiriamųjų frakcijų masės, %			0,2
		Ėminio drėgnis (frakcionavimo metu), %			13,5
		Pelenų kiekis sausajai būsenai, procentinė dalis			2,4

Ėminio Nr.	Produktas	Sieto lygis	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, g	Frakcijos masės dalis, %
4	Kietasis biokuras – medienos skiedra su spygliais	1	P>100	0	0
		2	P>63	0	0
		3	3,15>P>63	209,5	57,71
		4	P<3,15	153,5	42,29
		Iš viso		363,0	100
		Tyrimui skirto ėminio bendra masė, g			368,0
		Skirtumas tarp biokuro ėminio masės ir suminės tiriamųjų frakcijų masės, %			1,4
		Ėminio drėgnis (frakcionavimo metu), %			18,8
		Pelenų kiekis sausajai būsenai, procentinė dalis			10,8

Ėminio Nr.	Produktas	Sieto lygis	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, g	Frakcijos masės dalis, %
5	Kietasis biokuras – medienos skiedra su spygliais	1	P>100	0	0
		2	P>63	0	0
		3	3,15>P>63	225,8	64,02
		4	P<3,15	126,9	35,98
		Iš viso		352,7	100
		Tyrimui skirto ėminio bendra masė, g			357,7
		Skirtumas tarp biokuro ėminio masės ir suminės tiriamųjų frakcijų masės, %			1,4
		Ėminio drėgnis (frakcionavimo metu), %			19,9
		Pelenų kiekis sausajai būsenai, procentinė dalis			14,4

Ėminio Nr.	Produktas	Sieto lygis	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, g	Frakcijos masės dalis, %
6	Kietasis biokuras – medienos skiedra su spygliais	1	P>100	0	0
		2	P>63	0	0
		3	3,15>P>63	155,9	70,54
		4	P<3,15	85,1	29,46
		Iš viso		221,0	100
		Tyrimui skirto ėminio bendra masė, g			222,4
		Skirtumas tarp biokuro ėminio masės ir suminės tiriamųjų frakcijų masės, %			0,6
		Ėminio drėgnis (frakcionavimo metu), %			15,9
		Pelenų kiekis sausajai būsenai, procentinė dalis			4,4

Ėminio Nr.	Produktas	Sieto lygis	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, g	Frakcijos masės dalis, %
7	Kietasis biokuras - medienos skiedra su spygliais	1	P>100	0	0
		2	P>63	0	0
		3	3,15>P>63	164,3	86,7
		4	P<3,15	25,2	13,3
		Iš viso		189,5	100
		Tyrimui skirto ėminio bendra masė, g			190,2
		Skirtumas tarp biokuro ėminio masės ir suminės tiriamųjų frakcijų masės, %			0,4
		Ėminio drėgnis (frakcionavimo metu), %			15,6
		Pelenų kiekis sausajai būsenai, procentinė dalis			2,7

Ėminio Nr.	Produktas	Sieto lygis	Frakcija, mm	Frakcijos masės dalis, g	Frakcijos masės dalis, %
8	Kietasis biokuras - medienos skiedra su pjuvenomis	1	P>100	0	0
		2	P>63	0	0
		3	3,15>P>63	78,8	31,52
		4	P<3,15	171,2	68,48
		Iš viso		250,0	100
		Tyrimui skirto ėminio bendra masė, g			250,6
		Skirtumas tarp biokuro ėminio masės ir suminės tiriamųjų frakcijų masės, %			0,2
		Ėminio drėgnis (frakcionavimo metu), %			18,0
		Pelenų kiekis sausajai būsenai, procentinė dalis			1,0