

순환자원의 기준 및 용도에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「순환경제사회 전환 촉진법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제11조제2호에 따라 순환자원으로 인정받으려는 물질 또는 물건에 대한 기준 및 용도에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(순환자원의 이물질 기준) ① 이물질은 순환자원으로 인정받고자 하는 물질 외의 물질로서 원료로 적합하지 않아 사용이 불가능한 물질을 말하며, 수분은 제외한다.

② 폐기물이 순환자원으로 인정받기 위해서는 다음 각 호의 이물질 함유 기준을 충족해야 한다.

1. 폐지류

- 가. 종이 제조용으로 사용하는 경우: 무게기준으로 3퍼센트 이하
- 나. 가목 외의 용도로 사용하는 경우: 무게기준으로 5퍼센트 이하

2. 폐금속류: 무게기준으로 2퍼센트 이하

3. 폐유리류: 무게기준으로 5퍼센트 이하

4. 폐합성수지류: 무게기준으로 5퍼센트 이하

③ 폐유 · 폐유기용제 · 폐페인트 · 폐락카 · 폐농약 · 폐유독물 · 폐석면 · 폐폴리염화비닐 등 유해물질이 혼합되거나 이를 담았던 용기가 혼합된 경우에는 이를 분리 · 제거하여야 한다.

④ 제2항에 따른 이물질 시험방법은 별표와 같다.

제3조(순환이용의 기준) 폐기물이 순환자원으로 인정받기 위해서는 다음 각 호의 기준을 모두 충족해야 한다.

1. 「폐기물관리법 시행규칙」 제14조의3제1항에 따른 폐기물의 재활용 기준

2. 그 밖에 순환자원으로 인정받으려는 물질 또는 물건의 취급 및 사용 등에 관하여 다른 법령에서 정하는 기준 (해당하는 경우에 한한다)

제4조(순환이용의 용도) 폐기물이 순환자원으로 인정받기 위해서는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 용도로 사용해야 한다.

1. 「폐기물관리법 시행규칙」 제4조의2제3항에 따른 폐기물 종류별 재활용 가능유형에 적합한 용도

2. 그 밖에 순환자원으로 인정받으려는 물질 또는 물건의 취급 및 사용 등에 관하여 다른 법령에서 정하는 용도 (해당하는 경우에 한한다)

제5조(재검토기한) 환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

[별표]

이물질 시험방법 등 (제2조 관련)

1. 시험기구

국가검정을 필한 계량저울을 사용하며, 영점 확인 후 소수점 2째 자리(소수점 3째자리 절사)까지 측정한다. 다만, 폐금속류의 경우 「계량에 관한 법률」에 따라 등록된 계량증명업소에서 측정할 수 있다.

2. 시료 채취 방법

폐기물이 보관된 장소에서 폐기물공정시험방법을 준용하여 다음 표에 따라 채취한다. 다만, 폐기물 보관 형태 및 현장여건 등을 고려하여 시료 채취량을 조정할 수 있다.

순환자원 인정신청 폐기물	시료 채취량
폐지류	100kg/회 이상 5회
폐금속류	차량 한 대(1톤 이상의 화물용 차량)
폐유리류	50kg/회 이상 5회
폐합성수지류	50kg/회 이상 5회

3. 시험방법

채취한 시료의 총 중량을 계량하고 이물질을 육안으로 확인하여 수선별 또는 시료의 질량의 변화를 최소화할 수 있는 기구를 활용한 분리·선별·절단 이후 이물질의 중량을 계량한다.

4. 이물질 함유량 계산

다음의 식에 따라 산출하며, 5회 이상 시료를 채취하여 분석한 경우 시료별 이물질 함유량 중 최대·최소값을 제외한 3회의 비율을 평균하여 산정한다.

$$\text{이물질 함유량(\%)} = \frac{\text{이물질의 중량(kg)}}{\text{시료 전체의 중량(kg)}} \times 100$$

비고: 폐지류의 경우 시료 전체의 중량을 측정할 때에는 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제6조에 따른 폐기물공정시험기준에 따라 산정된 수분 함유량을 제외하여 산정한다.