

「목재제품 안전성평가 기준」

제1조(목적) 이 기준은 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제15조제3항에 따라 안전성평가 기준의 세부 평가항목, 평가내용 등을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(평가대상) 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 (이하 "영"이라 한다) 제15조제1항제1호 및 제2호에 따른 목재제품으로 한다.

제3조(평가항목, 내용 및 배점) ① 영 제15조제2항제3호에 의한 목재제품에서 방출되는 유해물질의 종류와 양 및 인체·환경에 대한 영향력 정도를 고려하여 안전성평가를 시행한다. 다만, 영 제15조제2항제1호 및 제2호에 따른 안전성평가 기준은 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 (이하 "법"이라 한다) 제20조제1항에 따른 「목재제품의 규격과 품질기준」 (국립산림과학원고시)에 따른다.

② 안전성평가 항목과 내용은 별표의 평가대상에 대한 유해물질의 종류에 따른 방출허용량 또는 함유량으로 한다.

③ 안전성평가 기준 배점은 별표와 법 제20조제1항에 따른 「목재제품의 규격과 품질기준」 (국립산림과학원고시)에서 각 품목별 방출허용량 또는 함유량을 기준으로 평가한다.

제4조(안전성 평가 결과 고시) ① 안전성 평가결과 유해물질 허용량 기준을 초과하는 경우 안전성 위해 목재제품으로 분류할 수 있다.

② 안전성평가 결과는 대상물품에 대한 정보, 시험기관 및 시험내용, 안전성 평가항목별 측정결과를 포함할 수 있다.

제5조(재검토 기한) 국립산림과학원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제6조(규제의 재검토) 국립산림과학원장은 이 고시에 대하여 「행정규제기본법」에 따라 별표에 따른 목재제품 안전성 평가 기준에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙<제2019-3호, 2019. 1. 31.>

이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부 칙<제2022-1호, 2022. 2. 3.>

이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부 칙 <제2025-8호, 2025. 12. 18.>

이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

[별표]

목재제품 안전성 평가항목 및 평가내용

1. 평가항목 : 유해물질 종류
2. 평가내용 : 유해물질 방출허용량 또는 함유량

평가 대상	유해물질 종류	방출허용량 또는 함유량	시험 방법
제재목 방부목재 난연목재	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	300 Bq/kg 이하	환경방사능 측정- 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
집성재 합판 파티클보드 섬유판 배향성 스트랜드보드	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	300 Bq/kg 이하	환경방사능 측정- 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	폼알데하이드 방출량	평균값 1.5 mg/ℓ , 최대값 2.1 mg/ℓ 이하(실내용) 평균값 5.0 mg/ℓ , 최대값 7.0 mg/ℓ 이하(실외용)	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
목질바닥재	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	300 Bq/kg 이하	환경방사능 측정- 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	폼알데하이드 방출량	평균값 0.5 mg/ℓ , 최대값 0.7 mg/ℓ 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
목재 플라스틱 복합재	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	300 Bq/kg 이하	환경방사능 측정- 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	폼알데하이드 방산량	1.5 mg/L 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
	납(Pb)	0.1 mg/L 이하	
	비소(As)	0.1 mg/L 이하	
	수은(Hg)	0.005 mg/L 이하	
	카드뮴(Cd)	0.1 mg/L 이하	
	크로뮴(Cr)	0.1 mg/L 이하	
목재 펠릿	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	30 Bq/kg 이하	환경방사능 측정- 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	염소(Cl)	0.1% 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
	질소(N)	1.0% 이하	
	황(S)	0.05% 이하	

평가 대상	유해물질 종류	방출허용량 또는 함유량	시험 방법
	구리(Cu)	10 mg/kg 이하	
	납(Pb)	10 mg/kg 이하	
	니켈(Ni)	10 mg/kg 이하	
	비소(As)	1.0 mg/kg 이하	
	수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
	아연(Zn)	100 mg/kg 이하	
	카드뮴(Cd)	0.5 mg/kg 이하	
	크로뮴(Cr)	10 mg/kg 이하	
목재 칩	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	30 Bq/kg 이하	환경방사능 측정 - 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	염소(Cl)	0.1% 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
	질소(N)	1.5% 이하	
	황(S)	0.15% 이하	
	납(Pb)	20 mg/kg 이하	
	비소(As)	2 mg/kg 이하	
	수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
	카드뮴(Cd)	2.0 mg/kg 이하	
	크로뮴(Cr)	20 mg/kg 이하	
목재 브리켓	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	30 Bq/kg 이하	환경방사능 측정 - 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	염소(Cl)	0.05% 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
	질소(N)	1.0% 이하	
	황(S)	0.05% 이하	
	구리(Cu)	10 mg/kg 이하	
	납(Pb)	10 mg/kg 이하	
	니켈(Ni)	10 mg/kg 이하	
	비소(As)	1.0 mg/kg 이하	
	수은(Hg)	0.1 mg/kg 이하	
	아연(Zn)	100 mg/kg 이하	
	카드뮴(Cd)	0.5 mg/kg 이하	
	크로뮴(Cr)	10 mg/kg 이하	
성형숯	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	100 Bq/kg 이하	환경방사능 측정 - 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A

평가 대상	유해물질 종류	방출허용량 또는 함유량	시험 방법
			ISO 18589-3)
	황(S)	0.25% 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
	납(Pb)	50.0 mg/kg 이하	
	비소(As)	5.0 mg/kg 이하	
	수은(Hg)	0.25 mg/kg 이하	
	카드뮴(Cd)	5.0 mg/kg 이하	
숯	세슘방사능 (Cs-137과 Cs-134 합)	100 Bq/kg 이하	환경방사능 측정 - 토양 - 제3부: 감마 방출 방사성 핵종 측정(KS A ISO 18589-3)
	납(Pb)	30.0 mg/kg 이하	목재제품의 규격과 품질기준 (국립산림과학원고시)
	비소(As)	1.0 mg/kg 이하	
	수은(Hg)	0.15 mg/kg 이하	
	카드뮴(Cd)	1.5 mg/kg 이하	

- 1) 기타 안전성 유해물질에 대해서는 관련법령에서 정하고 있는 허용량 및 시험방법을 따른다.
- 2) 위 시험방법 외에 객관적으로 평가된 동등이상의 국내·외 표준시험방법을 적용할 수 있다.