
Force F [kN]
0
2
4
6
8
10
12
14
Crosshead displacement Δl [mm]
0
2
4
6
8
10
AlMg3 to fracture (Gr. 1)
F_{max} = 14.76 kN
Fracture: F_B = 8.93 kN