Institut Français du Textile et de l'Habillement

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
Service Facturier 7 rue Marcoz 73000
CHAMBÉRY France

Rapport N° / *Report N°* 25-01249-01

Ecully le 02/09/2025

Référence client / *Customer reference* :

Date de commande / *Order date* : 12/06/2025

N° de commande / *Order N°* : CO2025001872

Date réception laboratoire / *Laboratory reception date* : 12/06/2025

Test selon plan de contrôle / *Test according control plan N°* : *ADMISSION ASQUAL-GEOMEMBRANE-PVC-P*

Votre Contact IFTH / *Your contact at IFTH* :

IFTH-Service clientèle

test@ifth.org

04 72 86 16 00

Approbation par le service / *Service Approval* :

Ce rapport a été validé électroniquement conformément aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025
This report has been approved electronically according to the norm requirements NF EN ISO/CEI 17025

Pauline TISNE

Responsable Laboratoire : Laboratoire de Chimie

Approbation du rapport / *Report approval* :

Ce rapport a été validé électroniquement conformément aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025
This report has been approved electronically according to the norm requirements NF EN ISO/CEI 17025

Julien TABONI

Expert Technique

Lors de la traduction en langue étrangère des rapports d'essais, des rapports d'interprétations, des commentaires, des avis ou des observations, seule la version en langue française fait foi.
Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, l'incertitude associée au résultat n'a pas été prise explicitement en compte. Les conformités ne sont données que pour les résultats associés à une spécification.
Les résultats de ce rapport ne sont valables que pour les échantillons soumis à essai à l'IFTH, tels qu'ils ont été reçus.
Les références internes de l'IFTH se présentent comme suit : YY-XXXXX-XX-ZZZ. La dénomination de l'échantillon après la référence IFTH est de la responsabilité du client.

When test reports, interpretation reports, comments, opinions, or observations are translated into a foreign language, only the French version is legally binding.
To declare or not declare conformity with the specification, the uncertainty associated with the result has not been explicitly taken into account. Conformity is only given for results associated with a specification.
The results of this report are valid only for the samples tested at IFTH, as received.
Internal IFTH references are formatted as follows: YY-XXXXX-XX-ZZZ. The designation of the sample after the IFTH reference is the responsibility of the client

Institut Français du Textile et de l'Habillement

Liste des échantillons / Samples list

25-01249-01 : (5 327) : N1

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes

Réf. échantillon : 25-01249-01-001 - Neuf

25-01249-01 : (5 328) : C1

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes

Réf. échantillon : 25-01249-01-002 - Neuf

25-01249-01 : (5 329) : C2

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes

Réf. échantillon : 25-01249-01-003 - Neuf

25-01249-01 : (5 330) : C3

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Institut Français du Textile et de l'Habillement

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-004 - Neuf

25-01249-01 : (5 331) : T1

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-005 - Neuf

25-01249-01 : (5 332) : T2

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-006 - Neuf

25-01249-01 : (5 333) : T3

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-007 - Neuf

25-01249-01 : (5 334) : T4

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-008 - Neuf

25-01249-01 : (5 335) : T5

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-009 - Neuf

25-01249-01 : (5 336) : T6

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-010 - Neuf

25-01249-01 : (5 337) : E1

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-011 - Neuf

25-01249-01 : (5 338) : E4

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-012 - Neuf

25-01249-01 : (5 339) : E5

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-013 - Neuf

25-01249-01 : (5 340) : E6

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-014 - Neuf

25-01249-01 : (5 341) : E8

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-015 - Neuf

25-01249-01 : (5 342) : P1

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-016 - Neuf

25-01249-01 : (5 343) : P2

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-017 - Neuf

25-01249-01 : (5 344) : P3

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-018 - Neuf

25-01249-01 : (5 345) : P4

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-019 - Neuf

25-01249-01 : (5 346) : P6

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-020 - Neuf

25-01249-01 : (5 347) : P7

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-021 - Neuf

25-01249-01 : (5 348) : P8

Code affaire : /

COLORIS : Gris / grey

TYPE : GCO

Etapes
Réf. échantillon : 25-01249-01-022 - Neuf

Institut Français du Textile et de l'Habillement

Résumé des tests / *Test Overview*

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P
Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

RME GMB MO 8 Version N° 15

25-01249-01-001	N1		
25-01249-01-002	C1		
25-01249-01-003	C2		
25-01249-01-004	C3		
25-01249-01-005	T1		
25-01249-01-006	T2		
25-01249-01-007	T3		
25-01249-01-008	T4		
25-01249-01-009	T5		
25-01249-01-010	T6		
25-01249-01-011	E1		
25-01249-01-012	E4		
25-01249-01-013	E5		
25-01249-01-014	E6		
25-01249-01-015	E8		
25-01249-01-016	P1		
25-01249-01-017	P2		
25-01249-01-018	P3		
25-01249-01-019	P4		
25-01249-01-020	P6		
25-01249-01-021	P7		
25-01249-01-022	P8		

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-001 - **(5327) N1 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	28,8	33,6								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **31,2**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-002 - **(5328) C1 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	30,2	33,6								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **31,9**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-003 - **(5329) C2 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	33,8	33,8								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **33,8**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-004 - **(5330) C3 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	33,8	33,1								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **33,4**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-005 - **(5331) T1 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	23,9	20,8								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **22,4**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-006 - **(5332) T2 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	34,3	33,1								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **33,7**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-007 - **(5333) T3 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	33,9	34,0								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **34,0**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-008 - **(5334) T4 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	33,4	34,2								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **33,8**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-009 - **(5335) T5 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	30,8	30,4								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **30,6**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-010 - **(5336) T6 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	34,1	34,5								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **34,3**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-011 - **(5337) E1 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	34,1	33,8								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **33,9**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-012 - **(5338) E4 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	33,8	36,3								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **35,0**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-013 - **(5339) E5 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	31,9	29,4								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **30,7**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-014 - **(5340) E6 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	34,3	35,4								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **34,8**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-015 - **(5341) E8 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	34,3	33,3								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **33,8**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-016 - **(5342) P1 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	33,6	33,8								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **33,7**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-017 - **(5343) P2 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	30,3	29,8								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **30,0**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-018 - **(5344) P3 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	34,5	34,7								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **34,6**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-019 - **(5345) P4 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	34,0	34,1								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **34,1**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-020 - **(5346) P6 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	34,1	34,1								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **34,1**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-021 - **(5347) P7 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	34,3	34,4								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **34,3**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

RME GMB MO 8 Version N° 15

Géomembranes - Détermination des plastifiants dans les géomembranes PVC-P

Geomembranes - Determination of plasticizers in PVC-P geomembranes

Site de réalisation des essais / Test realised in : Ecully

Réf échantillon : 25-01249-01-022 - **(5348) P8 A neuf**

Du / *From* 20/08/2025 au / *to* 01/09/2025

Conditions opératoires / *Operating conditions*

Durée d'extraction / *Extraction duration [h]* :	**6**
Solvant utilisé / *Solvent used* :	**Ether éthylique / Ethylic ether**
Système extraction / *Extraction System* :	**Extracteur Soxhlet / Soxhlet Extractor**

Détail des tests / *Test detail*

Résultats / *Results*	001	002								
Taux de plastifiants **[%]** *Plasticizers content*	33,2	34,1								

Taux moyen de plastifiants / *Plasticizers content average [%]* : **33,7**

Institut Français du Textile et de l'Habillement

Photos / Pictures

25-01249-01 : (5 327) : N1

25-01249-01 : (5 328) : C1

25-01249-01 : (5 329) : C2

25-01249-01 : (5 330) : C3

25-01249-01 : (5 331) : T1

25-01249-01 : (5 332) : T2

25-01249-01 : (5 333) : T3

25-01249-01 : (5 334) : T4

25-01249-01 : (5 335) : T5

25-01249-01 : (5 336) : T6

25-01249-01 : (5 337) : E1

25-01249-01 : (5 338) : E4

25-01249-01 : (5 339) : E5

25-01249-01 : (5 340) : E6

25-01249-01 : (5 341) : E8

25-01249-01 : (5 342) : P1

25-01249-01 : (5 343) : P2

25-01249-01 : (5 344) : P3

25-01249-01 : (5 345) : P4

25-01249-01 : (5 346) : P6

25-01249-01 : (5 347) : P7

25-01249-01 : (5 348) : P8

Historique des versions / *Versions history*

Version	Date de création/*creation date*	Raison/*Reason*
1	02/09/2025	Création de la version originale

---------- FIN DE RAPPORT / END OF REPORT ----------

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / *The copie of this document is only authorised in its integral version*

Siège Social : 93 Chemin des Mouilles 69130 Ecully ● Tél : +33 (0)4 72 86 16 00 ● www.ifth.org
SIRET 433 430 832 00017- NAF 7219Z - TVA : FR 39 433430832 - CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL (LOI DU 22 JUILLET 1948 - ARRETE DU 14 AVRIL 2000)