

Produktedatenblatt Ausgabe 21.08.2013

ID-2 Fix

Schnellhärtender Mörtel für Versetz-, Montage- und Reparaturarbeiten (Zementgebundener 1-Komponenten-Mörtel, grau)

Beschreibung	ID-2 Fix ist ein schnellhärtender, zementgebundener, 1-komponentiger Versetzmörtel für vielseitige Anwendungen im Hoch- und Tiefbau.			
Anwendung	 ID-2 Fix wird verwendet für: Schnell belastbare Befestigung Zum Ausfüllen von Aussparungen Kleinere Betonreparaturen 			
	Typische Einsatzgebiete für ID-2 Fix sind: • Einsetzen von Dübeln, Mauerhaken oder Geländern • Verankern von Toren oder Fenstern • Ausbesserungen von Betonabplatzungen oder Kantenabbrüchen im Fertigteilba • Verlegen von Fensterbänken, Treppenstufen und ähnlichem	au		
Vorteile	 Schnelles Abbinden innerhalb wenigen Minuten Schnelle Festigkeitsentwicklung und somit schnelle Belastbarkeit Hohe Endfestigkeit 			
Produktdaten				
Art				
Farbton	Graues Pulver			
Lieferform	Eimer à: 15 kg Palettenlieferung: 540 kg (36 x 15 kg)			
Artikel	112 Palette 18 x 15 kg 113 Palette 36 x 15 kg			
Lagerung				
Lagerbedingungen / Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +30 °C: 12 Monate ab Produktionsdatum. Vor Feuchtigkeit schützen.			





Technische Daten

Chemische Basis	Zementös		
Dichte	Rohdichte des Frischmörtels: 2.2 kg/l (+20 °C)		
Granulometrie	Max. Korndurchmesser: 1 mm		
Mechanische / physikalische Eigenschaft	en		
Druckfestigkeit	+20 °C 30 Minuten ca. 3 N/mm² 60 Minuten ca. 6 N/mm² 3 Stunden ca. 8 N/mm² 24 Stunden ca. 25 N/mm² 28 Tage ca. 50 N/mm²		
Biegezugfestigkeit	+20 °C 30 Minuten ca. 0.5 N/mm² 60 Minuten ca. 1.0 N/mm² 3 Stunden ca. 1.5 N/mm² 24 Stunden ca. 2.0 N/mm² 28 Tage ca. 5.5 N/mm²		
Verarbeitungshinweise			
Ergiebigkeit / Untergrundbeschaffenheit	Der Betonuntergrund muss fest, frei von losen und absandenden Teilen, Staub und Schmutz sein. Insbesondere müssen öl- und wachshaltige Schichten sowie an der Oberfläche vorhandene Zementschlämme entfernt werden. Untergrund vornässen, stehendes Wasser beseitigen.		
Verarbeitungsbedingunge Limiten	n /		
Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +35 °C		
Applikationen	Für eine gute Haftung ist ID-2 Fix vorgängig mit einer Bürste in den Untergrund einzumassieren, anschliessend ID-2 Fix nass in nass in die Haftbrücke einbringen. ID-2 Fix mit Kelle oder Spachtel verarbeiten. Bei Temperaturen unter +10°C, muss der Mörtel in Innenräumen gelagert und das Anmachwasser vorgewärmt werden, um eine möglichst schnelle Erhärtung zu gewährleisten. Es empfiehlt sich ausserdem, die Mörteloberflächen mit Thermomatten abzudecken.		



Verarbeitungsanweisung

Mischverhältnis

Ca. 2.0 - 2.5 I Wasser pro 15 kg Eimer

Joe	Lisiba	ch G	mbH
Che	misch	e Rai	istoffe

Langrütistrasse 63a, 8635 Dürnten Tel. 055 260 25 55, Fax 055 260 25 56 www.joe-lisibach.ch joe@joe-lisibach.ch



Mischen	Mindestens 2 Minuten mittels Rührquirl oder Mörtelmischer knollenfrei mischen. Nur so viel ID-2 Fix anmischen wie innerhalb von 5 - 10 Minuten verarbeitet werden kann. Bereits erstarrter Mörtel darf nicht durch Zugabe von Wasser wieder verarbeitbar gemacht werden. Bei niedrigen Temperaturen warmes Wasser verwenden.		
Verarbeitungszeit	Ca. 5 - 10 Minuten bei +20°C, temperaturabhängig		
Aushärtungsbedingungen			
Nachbehandlung	ID-2 Fix Mörtel muss während den ersten Stunden feucht gehalten werden und durch Abdecken gegen schnelle Austrocknung geschützt werden. Allgemein wird eine mörtelübliche Nachbehandlung empfohlen.		
Messwerte	Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen Aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.		
Wichtige Sicherheitshinweise	Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt		

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Joe Lisibach erforderlich sind, Joe Lisibach rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

