





$LuPc_2$ (unsubstituted)
θ 45.0°, $d_{N4}$ 2.649 Å, $d_{C\alpha}$ 2.972 Å





$YPc_2$ (unsubstituted)
θ 45.0°, $d_{N4}$ 2.730 Å, $d_{C\alpha}$ 3.023 Å





$LaPc_2$ (unsubstituted)
θ 45.0°, $d_{N4}$ 3.084 Å, $d_{C\alpha}$ 3.241 Å





Lu-1 (tert-butyl)
θ 44.0°, $d_{N4}$ 2.668 Å, $d_{C\alpha}$ 2.957 Å





Lu-2 (methylthio)
θ 41.9°, $d_{N4}$ 2.672 Å, $d_{C\alpha}$ 2.952 Å





Lu-3 (bis(4-methoxyphenyl)amino)
θ 37.6°, $d_{N4}$ 2.684 Å, $d_{C\alpha}$ 2.977 Å




Lu-4 (phenothiazin-10-yl)
θ 45.0°, $d_{N4}$ 2.707 Å, $d_{C\alpha}$ 2.974 Å




Lu-8 (10-methylphenothiazin-3-yl)
θ 29.9°, $d_{N4}$ 2.721 Å, $d_{C\alpha}$ 3.016 Å




La-2 (methylthio)
θ 30.1°, $d_{N4}$ 3.139 Å, $d_{C\alpha}$ 3.285 Å