

MARLIN 3D レーザーシリーズ 加工事例

超硬加工3 超硬フローセル

外観



加工データ

工程No	加工内容	使用工具	回転数	送り速度	ae	ap
01	粗外周輪郭加工	9910.0400.050.160M	38,000 min ⁻¹	1000 mm/min	0.050 mm	5.500 mm
02	仕上げ輪郭ステップ加工	966P.T28.0400.005.050	14,324 min ⁻¹	401 mm/min	0.030 mm	0.100 mm
03	仕上げ外周輪郭加工	966P.T28.0400.005.050	14,324 min ⁻¹	401 mm/min	0.050 mm	1.000 mm
04	粗ポケット加工	9910.0400.050.160M	38,000 min ⁻¹	600 mm/min	0.030 mm	1.000 mm
05	仕上げポケット加工	966P.T28.0400.005.050	14,324 min ⁻¹	401 mm/min	0.020 mm	0.020 mm
06	仕上げポケット輪郭加工	966P.T28.0400.005.050	14,324 min ⁻¹	401 mm/min	0.020 mm	1.000 mm
07	穴あけ加工	971P.0200.05	5,000 min ⁻¹	15 mm/min	-	-
08	粗シール溝加工	9910.0100.010.040M	38,000 min ⁻¹	600 mm/min	0.030 mm	0.500 mm
09	仕上げシール溝加工	962P.T5.0100.010.008	31,831 min ⁻¹	382 mm/min	0.010 mm	0.500 mm
10	粗ヘリカル溝(流路溝)加工	962.B6.0100.050.013	38,197 min ⁻¹	480 mm/min	0.100 mm	0.050 mm
11	仕上げヘリカル溝(流路溝)加工	962.B6.0100.050.013	38,197 min ⁻¹	480 mm/min	0.020 mm	0.020 mm

高硬度超硬材料で鏡面加工を実現



超硬合金 (Co10%)

加工部品

被削材	超硬合金 (Co10%)
硬度	92HRA相当
サイズ	24 x 24 x 4.4 mm

設備

使用設備	Kern Micro HD
ホルダ	HSK-E 40 RegoFix
クーラント	Oil

使用工具

9910.0400.050.160M
966P.T28.0400.005.050
971P.0200.05
9910.0100.010.040M
962P.T5.0100.010.008
962P.B6.0100.050.013

COMING
SOONCOMING
SOON