

MARLIN 3D レーザーシリーズ 切削加工条件

MARLIN 962P.T シリーズ

底面加工

被削材質				超硬				セラミック							
								アルミナ / ジルコニア				炭化ケイ素			
切削速度(m/min)				65 - 110				63 - 120				63 - 120			
加工形式				仕上げ加工				粗加工		仕上げ加工		粗加工		仕上げ加工	
型番	刃径	コーナ R	切れ刃 長	回転数	F	ap	ae	回転数	F	ap	ae	ap	ae	ap	ae
962P.T3.0050.005.007	0.500	0.050	0.700	41400	248	0.010	0.200	40000	360	0.030	0.300	0.010	0.300	0.030	0.300
962P.T5.0100.010.008	1.000	0.100	0.800	30000	454	0.010	0.300	30000	605	0.050	0.600	0.015	0.600	0.050	0.600
*962P.T9.0200.010.017	2.000	0.100	1.700	17000	630	0.010	0.400	19000	860	0.050-0.070	1.200	0.020	1.200	0.050-0.070	1.200

側面加工

被削材質				超硬				セラミック							
								アルミナ / ジルコニア				炭化ケイ素			
切削速度(m/min)				65 - 110				63 - 120				63 - 120			
加工形式				仕上げ加工				粗加工		仕上げ加工		粗加工		仕上げ加工	
型番	刃径	コーナ R	切れ刃 長	回転数	F	ap	ae	回転数	F	ap	ae	ap	ae	ap	ae
962P.T3.0050.005.007	0.500	0.050	0.700	41400	248	0.700	0.010	40000	497	0.300	0.020	0.700	0.010	0.300	0.020
962P.T5.0100.010.008	1.000	0.100	0.800	30000	454	0.800	0.015	30000	900	0.800	0.025	0.800	0.015	0.800	0.025
*962P.T9.0200.010.017	2.000	0.100	1.700	17000	630	1.700	0.020	19000	1030	1.700	0.035	1.700	0.020	1.700	0.035

- ・振れ精度：0.005μm以下
- ・クーラント：不水溶性切削油を推奨
- ・ヘリカル加工時の最大ランピング角：max 10°



MARLIN 966P.T シリーズ

底面加工

被削材質				超硬				セラミック							
								アルミナ / ジルコニア				炭化ケイ素			
切削速度(m/min)				170				190				190			
加工形式				仕上げ加工				粗加工		仕上げ加工		粗加工		仕上げ加工	
型番	刃径	コーナ R	切れ刃 長	回転数	F	ap	ae	回転数	F	ap	ae	ap	ae	ap	ae
*966P.T14.0200.005.020	2.000	0.050	2.000	27000	379	0.010-0.020	1.200	30000	255	0.020	1.200	0.010	1.200	0.020	1.200
966P.T21.0300.005.030	3.000	0.050	3.000	18000	379	0.010-0.020	1.800	20000	340	0.020	1.800	0.010	1.800	0.020	1.800
966P.T28.0400.005.050	4.000	0.050	5.000	13500	379	0.010-0.020	2.400	15000	424	0.030	2.400	0.020	2.400	0.030	2.400
966P.T35.0500.005.050	5.000	0.050	5.000	11000	379	0.010-0.020	3.000	13000	508	0.030	3.000	0.020	3.000	0.030	3.000
966P.T42.0600.005.050	6.000	0.050	5.000	9000	379	0.010-0.020	3.600	10000	635	0.030	3.600	0.020	3.600	0.030	3.600

側面加工

被削材質				超硬				セラミック							
								アルミナ / ジルコニア				炭化ケイ素			
切削速度(m/min)				170				190				190			
加工形式				仕上げ加工				粗加工		仕上げ加工		粗加工		仕上げ加工	
型番	刃径	コーナ R	切れ刃 長	回転数	F	ap	ae	回転数	F	ap	ae	ap	ae	ap	ae
*966P.T14.0200.005.020	2.000	0.050	2.000	27000	379	1.000	0.010	30000	255	1.000	0.050	1.000	0.010	1.000	0.010
966P.T21.0300.005.030	3.000	0.050	3.000	18000	379	1.000	0.010	20000	340	1.000	0.075	1.000	0.010	1.000	0.010
966P.T28.0400.005.050	4.000	0.050	5.000	13500	379	1.000	0.020	15000	424	1.000	0.100	1.000	0.020	1.000	0.020
966P.T35.0500.005.050	5.000	0.050	5.000	11000	379	1.000	0.020	13000	508	1.000	0.100	1.000	0.020	1.000	0.020
966P.T42.0600.005.050	6.000	0.050	5.000	9000	379	1.000	0.020	10000	635	1.000	0.100	1.000	0.020	1.000	0.020

- ・振れ精度：0.005μm以下
- ・クーラント：不水溶性切削油を推奨
- ・ヘリカル加工時の最大ランピング角：max 10°



アイコンの分類

- 推奨被削材質 : ? 第一推奨 ? 第二推奨
- 工具の特長 : ? 工具材種 ? 工具仕様
- 仕上げ精度 : ?

アイコン

被削材質

