

MARLIN 971P シリーズ

穴あけ加工

被削材質		超硬			セラミック アルミナ / ジルコニア		
切削速度(m/min)		18			25		
型番	刃径	回転数	F	ステップ	回転数	F	ステップ
971P.0050.04	0.5	12000	6	2	16000	8	2
971P.0060.04	0.6	9500	6	2	13000	8	2
971P.0070.04	0.7	8200	6	2	12000	8	2
971P.0080.04	0.8	7200	6	-	10000	8	-
971P.0090.04	0.9	6400	6	-	8900	8	-
971P.0100.04	1	5800	6	-	8000	8	-
971P.0110.05	1.1	5200	6	-	7200	8	-
971P.0120.05	1.2	4800	6	-	6600	8	-
971P.0130.05	1.3	4400	6	-	6100	8	-
971P.0140.05	1.4	4100	6	-	5700	8	-
971P.0150.05	1.5	3800	6	-	5300	8	-
971P.0160.05	1.6	3600	6	-	5000	8	-
971P.0170.05	1.7	3400	6	-	4700	8	-
971P.0180.05	1.8	3200	6	-	4400	8	-
971P.0190.05	1.9	3000	6	-	4200	8	-
971P.0200.05	2	2800	6	-	4000	8	-



- ・振れ精度：0.003μm以下
- ・クーラント：不水溶性切削油を推奨

MARLIN 9910 シリーズ

側面加工

被削材質				超硬				セラミック					
切削速度(m/min)				125 - 750						アルミナ / ジルコニア		炭化ケイ素	
加工形式				粗加工						粗加工		粗加工	
型番	刃径	コーナ R	切れ刃 長	回転数	F	ap	ae	回転数	F	ap	ae	ap	ae
9910.0100.010.040M	1.000	0.100	4.000	40000	250	2.000	0.010-0.020	40000	250	2.000	0.010-0.020	2.000	0.010-0.020
9910.0150.015.060M	1.500	0.150	6.000	40000	300	3.000	0.010-0.020	40000	300	3.000	0.010-0.020	3.000	0.010-0.020
9910.0200.020.080M	2.000	0.200	8.000	40000	350	3.000	0.010-0.020	40000	350	3.000	0.010-0.020	3.000	0.010-0.020
9910.0250.050.080M	2.500	0.500	8.000	40000	400	4.000	0.010-0.020	40000	400	4.000	0.010-0.020	4.000	0.010-0.020
9910.0300.020.120M	3.000	0.200	12.000	40000	450	4.500	0.010-0.020	40000	450	4.500	0.010-0.020	4.500	0.010-0.020
9910.0300.100.120M	3.000	1.000	12.000	40000	450	4.500	0.010-0.020	40000	450	4.500	0.010-0.020	4.500	0.010-0.020
9910.0400.050.160M	4.000	0.500	16.000	40000	550	4.500	0.020	40000	550	4.500	0.02	4.500	0.020
9910.0400.150.160G	4.000	1.500	16.000	40000	700	6.000	0.020-0.030	40000	700	6.000	0.020-0.030	6.000	0.020-0.030
9910.0500.050.200M	5.000	0.500	20.000	40000	650	6.000	0.020-0.030	40000	650	6.000	0.020-0.030	6.000	0.020-0.030
9910.0600.050.240M	6.000	0.500	24.000	40000	750	7.500	0.020-0.040	40000	750	7.500	0.020-0.040	7.500	0.020-0.040
9910.0600.200.240G	6.000	2.000	24.000	40000	800	9.000	0.030-0.060	40000	800	9.000	0.030-0.060	9.000	0.030-0.060



- ・ヘリカル加工時の最大ランピング角
：max 10°
- ・オフセットφ1.0まで：0.010mm
- ・オフセットφ1.0~φ6.0
：0.015mm~0.020mm
- ・回転数：最小 32,000min⁻¹
(推奨 40,000 min⁻¹)
- ・クーラント：不水溶性切削油を推奨

MARLIN 991I シリーズ

側面加工

被削材質				超硬				セラミック					
										アルミナ / ジルコニア		炭化ケイ素	
切削速度(m/min)				125 - 750						125 - 750		125 - 750	
加工形式				粗加工						粗加工		粗加工	
型番	刃径	コーナ R	切れ刃 長	回転数	F	ap	ae	回転数	F	ap	ae	ap	ae
9911.0100.010.040F	1.000	0.100	4.000	40000	250	2.000	0.010-0.020	40000	250	2.000	0.010-0.020	2.000	0.010-0.020
9911.0150.020.060M	1.500	0.200	6.000	40000	300	3.000	0.010-0.020	40000	300	3.000	0.010-0.020	3.000	0.010-0.020
9911.0200.020.080M	2.000	0.200	8.000	40000	350	3.000	0.010-0.020	40000	350	3.000	0.010-0.020	3.000	0.010-0.020
9911.0300.020.120M	3.000	0.200	12.000	40000	450	4.500	0.010-0.020	40000	450	4.500	0.010-0.020	4.500	0.010-0.020
9911.0400.020.160M	4.000	0.200	16.000	40000	550	4.500	0.02	40000	550	4.500	0.02	4.500	0.02
9911.0400.050.160M	4.000	0.500	16.000	40000	550	4.500	0.02	40000	550	4.500	0.02	4.500	0.02
9911.0400.150.160G	4.000	1.500	16.000	40000	700	6.000	0.020-0.030	40000	700	6.000	0.020-0.030	6.000	0.020-0.030
9911.0600.020.240M	6.000	0.200	24.000	40000	750	7.500	0.020-0.040	40000	750	7.500	0.020-0.040	7.500	0.020-0.040
9911.0600.050.240M	6.000	0.500	24.000	40000	750	7.500	0.020-0.040	40000	750	7.500	0.020-0.040	7.500	0.020-0.040
9911.0600.200.240G	6.000	2.000	24.000	40000	800	9.000	0.030-0.060	40000	800	9.000	0.030-0.060	9.000	0.030-0.060



- ・ヘリカル加工時の最大ランピング角
：max 10°
- ・オフセットφ1.0まで：0.010mm
- ・オフセットφ1.0~φ6.0
：0.015mm~0.020mm
- ・回転数：最小 32,000min⁻¹
(推奨 40,000 min⁻¹)
- ・クーラント：不水溶性切削油を推奨

工具材種



工具仕様



仕上げ精度

