

無石綿

NSハイフレックス HF-1000

吸水調整材・セメント混和用ポリマーディスパーション
(一社)公共建築協会評価名簿登録品・日本建築仕上学会 M-101 規格適合品

吸水
調整材

モルタル
混和材

ドライ
アウト
防止

特長

モルタルの
物性向上

長期接着
耐久性
の保持

吸水の激しい下地に
NSハイフレックス
HF-1000を塗布すること
で、塗り付けたモルタルの
水分が急激に移行すること
を抑制し、ドライアウトを防
止できます。

NSハイフレックス
HF-1000を混入したモル
タルは、セメントと骨材が
強固に結合するため、セメ
ントモルタルの物性を改善
します。

耐アルカリ性に優れているので、長期間
安定した接着性能を維持します。


標準仕様

■吸水調整材として

荷姿	適用部位	適用下地	適用仕上げ	標準割合	塗布量	標準施工面積
18kg/缶	内・外壁、 内・外床 天井	コンクリート、モルタル、 PC板、ブロック、 ALCパネル	ポリマーセメント モルタル、 下地調整塗材、 タイル張付材	 清水 約 72ℓ (5 倍希釈液) 1 : 4	コンクリート、モルタル、 PC板の壁: 150g/m ²	600m ²
					コンクリート、モルタル、 PC板の床: 200g/m ²	450m ²
					ブロック、ALC板: 400g/m ² (2回塗り)	225m ²

注)＊現場割合モルタルに NSハイフレックス HF-1000 を混入しないで施工する場合は、3 倍希釈液(HF-1000 : 清水 = 1 : 2)を塗布してください
＊荷姿は、4kg ボトル×6本/箱、1kg ボトル×10本/箱をご用意しております。

■モルタル混和材として

用途	標準割合	塗厚	標準施工面積
既割合モルタル (例 NSゼロヨン #20)	 NSゼロヨン #20 25kg +  HF-1000 2.5kg +  清 水 6ℓ	各種既割合モルタルへの NS ハイフレックス HF-1000 の混入量は、製品によって異なり ますので、該当製品の袋の裏書きもしくは、 カタログをご参照ください。	

■国土交通省監修公共建築工事標準仕様書に記載されているポリマーセメントモルタルの割合

NS ハイフレックス HF-1000 をセメント質量の 5%*(全固形分換算) 以上混入してください。

モルタルの割合および塗厚は、同仕様書をご参照ください。

＊セメント 1 袋 (25kg) に対する NS ハイフレックス HF-1000 の混入量の計算例

$$\begin{array}{c} \text{セメント} \\ 25\text{kg} \end{array} \times 5\% \div 45\% = \begin{array}{c} \text{HF-1000} \\ 2.8\text{kg} \end{array}$$

(混入割合) (HF-1000 の全固形分量) (HF-1000 の混入量)

上記標準仕様以外での施工による不具合につきましては、弊社では責任を負いかねますのでご注意ください。

性 状

主成分	エチレン酢酸ビニル共重合体エマルジョン	粘度	1,000±200mPa・s
外観	乳白色液体	密度	1.04±0.1g/cm ³
固形分	45±1%	最低造膜温度	0℃
pH	6±1	凍結安定性	-10℃(5 サイクル合格)

性 能

吸水調整材

((一社)公共建築協会の吸水調整材(モルタル用)に定められた試験方法による試験結果)

試験項目	試験結果	性能基準
吸水性[吸水量(g)]	0.1	30分間で1g以下であること
接着強度(N/mm ²)	標準状態	1.0 以上
	熱冷繰返し抵抗性	1.0 以上
	凍結融解抵抗性	1.0 以上
	熱アルカリ溶液抵抗性	1.0 以上
	外観および界面破断	いずれも著しいひび割れおよび剥離がなく、界面破断が 50%以下

(一財)ベターリビング

セメント混和用ポリマーディスパージョン

(JIS A 6203 : 2000による試験結果)

試験項目	試験結果	品質基準
曲げ強さ(N/mm ²)	12.0	8.0 以上
圧縮強さ(N/mm ²)	47.0	24.0 以上
接着強さ(N/mm ²)	2.4	1.0 以上
吸水率(%)	2.0	10.0 以下
透水量(g)	1.1	15 以下
長さ変化率(%)	0.049	0 ~ 0.150

(一財)ベターリビング

施工法(吸水調整材)

下地の清掃

下地のぜい弱層・レイタンス・油分・汚れ等をワイヤブラシ・サンダー掛け等で除去し、水洗い清掃または高圧水洗浄をおこなってください。

※浮き・はく落の原因となりますので、下地の清掃は入念におこなってください。

吸水調整材の塗布

乾燥後、NSハイフレックスHF-1000 の 5 倍希釈液を刷毛等でむらなく塗布してください。

※現場調合モルタルに NSハイフレックスHF-1000 を混入しないで施工する場合は、**3 倍希釈液を塗布してください。**

※NSハイフレックスHF-1000 が乾燥してから、次工程の作業をおこなってください。塗布後乾燥までの時間は、夏季 1 ~ 2 時間程度、冬季 3 ~ 5 時間程度が目安です。

※凍結のおそれがありますので、下地表面の温度が 0℃未満の場合には、施工を避けてください。塗布後、透明な皮膜を形成せず、乾燥後も白っぽい皮膜を形成した場合は、必ず削り取ってください。

※ドライアウトの原因となりますので、希釈倍率を厳守してむらなく丁寧に塗布してください。

※接着強さ低下の原因となりますので、**外装タイル張り用有機系接着剤やエポキシ樹脂系接着剤等でタイル張りをおこなう場合の下地への塗布は避けてください。また、石材等を張る場合の裏面処理には、使用しないでください。**

養 生

通風や直射日光を避け、必要に応じて屋内では開口部の閉鎖、屋外ではシート掛け等の養生をおこなってください。また、施工後、降雨・降雪のおそれがある場合も、シート掛け等の養生をおこなってください。

※乾燥後、埃等が付着すると接着力を阻害しますので、なるべく早い時期に次工程の作業をおこなってください。

施工法(モルタル混和材)

各種既調合モルタルの調合は、製品によって異なりますので、ご使用になる製品の袋の裏書きもしくは、カタログをご参照ください。

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0304001
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	https://www.nsk-web.org/



使用上の注意

- サッシュ等に付着した場合は、すぐに濡れ雑巾等で拭き取ってください。
- 気温が 3℃以下になる場合には、施工を避けてください。
- 希釈及び練混ぜに使用する水は、水道水等の清水を使用してください。
- 使用後の器具は速やかに水で洗浄してください。
- 製品は製造年月日を確認し、6 ヶ月以内を目安に使用してください。



製品問合わせダイヤル

0120-974237

製品の概要・施工に関してはこちらのダイヤルまでお問合せください。

ホームページ <https://www.nihonkasei.co.jp/> 日本化成の最新情報もご覧ください。

本カタログに記載された内容(データ・仕様・施工法等)は、作成時点で入手できた情報・データに基づいており、実際の現場での結果を確実に保証するものではありません。また、本カタログの内容は、断りなく変更することがありますので、ご了承ください。ご使用に際しては、適切な使用方法と安全対策に注意し、お取り扱いください。