MÉTHODES D'APPLICATION

Verre (gourde en verre)

MATIÈRE

Verre (gourde Phoenix, 500 à 600 mL)

La gravure au laser CO2 (Mira 9S) donne un dépoli net. Le vinyle adhésif est la solution sans laser. Pas de chaleur de presse.

ARTICLES DU CATALOGUE CONCERNÉS

- Gourde en verre avec ouverture facile

CE QU'ON PEUT FAIRE SUR CETTE MATIÈRE

Méthode	Couleur claire	Couleur foncée
DTF	Non applicable	Non applicable
Le DTF se presse sur un tissu, pas sur le verre.		
Sublimation	Non applicable	Non applicable
La sublimation sur verre demande un revêtement spécial : le verre nu ne convient pas.		
Vinyle	Applicable	Applicable
Vinyle adhésif posé à froid ; le flex thermocollant est impossible sur le verre.		
Laser	Applicable	Applicable
Gravure au CO2 (Mira 9S) : dépoli net, sans chaleur de presse.		

Toujours un essai sur une chute du même tissu avant de lancer une série. Les réglages « à valider » n'ont pas de source : l'essai les confirme.

Réglages DTF et sublimation : DTF Print, tableau de pose. Vinyles : fiches Siser et Stahls. Laser : à régler par essai.

Verre (gourde en verre)

RÉSUMÉ — Applicable — Vinyle adhésif posé à froid ; le flex thermocollant est impossible sur le verre.

Vinyle	Statut	Température	Durée	Pression	Remarque
Flex standard type Siser EasyWeed	Non applicable	-	-	-	Ne convient pas à cette matière.
Flex stretch type Siser EasyWeed Stretch	Non applicable	-	-	-	Ne convient pas à cette matière.
Flock (velouté) type Stahls Flock	Non applicable	-	-	-	Ne convient pas à cette matière.
Réfléchissant type Siser EasyReflective	Non applicable	-	-	-	Ne convient pas à cette matière.
Pailleté (glitter) type Siser Glitter	Non applicable	-	-	-	Ne convient pas à cette matière.
Métallisé flex métallisé ou stretch métallisé	Non applicable	-	-	-	Ne convient pas à cette matière.
Vinyle adhésif (sans chaleur) vinyle adhésif permanent, type signalétique	Applicable	**aucune**	**aucune**	**à la main, du centre vers les bords**	Nettoie le verre à l'alcool ; pose à froid et chasse les bulles de l'intérieur vers l'extérieur.

À SURVEILLER

- Pas de lave-vaisselle : le vinyle se décolle au lavage à haute température.

Source : Siser (EasyWeed, Stretch, Glitter, EasyReflective) et Stahls (Flock), fiches relevées le 20/10/2026. Les pelages notés « selon la fiche du rouleau » dépendent de la référence achetée.

Verre (gourde en verre)

MARCHE À SUIVRE

1. Nettoie la surface à l'alcool et laisse sécher : elle doit être propre, sèche et dégraissée.
2. Découpe le motif (pas en miroir), désherbe, puis pose le papier de transfert dessus et frotte.
3. Présente le motif à sec, repère sa place avec un bout de ruban sur un côté.
4. Retire le support, pose le motif de l'axe vers les bords et lisse à la raclette pour chasser les bulles.
5. Retire le papier de transfert lentement, en le repliant sur lui-même. Un bord qui reste accroché : repose le papier et lisse encore.
6. Laisse 24 h avant de remplir ou de laver la pièce, et lave-la à la main.

À SURVEILLER

- Pas de lave-vaisselle : le vinyle se décolle au lavage à haute température.

Verre (gourde en verre)

Applicable — Gravure au CO2 (Mira 9S) : dépoli net, sans chaleur de presse.

Laser	Statut	Sur cette matière
Laser CO2 (Mira 9S)	Applicable	Le CO2 dépolit le verre : le bon laser pour cette matière.
Laser diode (xTool, si c'est une diode)	Non applicable	La diode traverse ou rate le verre : déconseillée.
Laser fibre (xTool, si c'est un modèle à fibre)	Non applicable	Le laser fibre ne grave pas le verre.

MARCHE À SUIVRE

1. Vérifie le modèle de ta machine et choisis le laser du tableau : un laser qui n'est pas dans la colonne « Applicable » ne doit pas servir.
2. Nettoie la pièce, retire les films de protection, cale-la pour qu'elle ne bouge pas (une gourde ronde roule).
3. Règle la mise au point (distance focale de ta machine), sur la surface de gravure.
4. Fais la grille d'essai de la page suivante sur une chute, ou sur une zone cachée de la pièce. Commence bas et monte par paliers.
5. Choisis la case la plus nette, note ses réglages (cadre « Réglages retenus »), puis grave le motif.
6. Préfère plusieurs passes à une puissance maximale : la matière chauffe moins et la gravure est plus propre.
7. Nettoie à l'alcool, contrôle, puis coche « pressée » sur la fiche de fabrication.

SÉCURITÉ, À CHAQUE FOIS

- Lunettes de protection adaptées à CHAQUE laser (la longueur d'onde du CO2, de la diode et de la fibre n'est pas la même), capot fermé quand la machine en a un.
- Extraction ou ventilation en marche pendant toute la gravure ; ne laisse jamais la machine sans surveillance ; extincteur à portée.
- Ne grave jamais de PVC ou de vinyle contenant du chlore (il dégage un gaz corrosif et toxique) : le vinyle de découpe se colle, il ne se grave pas.

Source : aucune valeur chiffrée : à régler par essai (grille d'essai dans la fiche)

MÉTHODE · GRAVURE LASER · GRILLE D'ESSAI

Verre (gourde en verre)

Grave 9 petits carrés sur une chute : 3 puissances (lignes) × 3 vitesses (colonnes). Commence bas, monte par paliers. Note dans chaque case ce que tu vois (trop clair, net, brûlé, fissuré), puis recopie la case gagnante dans « Réglages retenus ».

VITESSE : LENTE → RAPIDE

PUISSANCE	Vitesse _____	Vitesse _____	Vitesse _____
BASSE	% _____	% _____	% _____
MOYENNE	% _____	% _____	% _____
HAUTE	% _____	% _____	% _____

SUR CETTE MATIÈRE

- Un verre trempé ou très mince peut se fendre : essai sur une chute d'abord.
- Un petit film de papier humide sur la zone aide à éviter les micro-fissures (à valider par essai).
- Une gourde ronde roule : cale-la ou utilise un support rotatif ; la gravure ne se fait qu'à plat.

RÉGLAGES RETENUS (À RECOPIER)

Puissance ____ % Vitesse _____ Passes ____ Fréquence _____ Laser : _____

Date : _____ Pièce : _____ Machine : _____