MÉTHODES D'APPLICATION

Casquettes

MATIÈRE

100 % polyester (randonnée, chasse, tennis) ; casquette apportée

Panneau courbe sur une presse plate : motif de petite taille et coussin sous le tissu. Pas de sublimation.

ARTICLES DU CATALOGUE CONCERNÉS

- Casquette de randonnée HIKE 100
- Casquette de chasse orange 100
- Casquette de tennis TC 100

CE QU'ON PEUT FAIRE SUR CETTE MATIÈRE

Méthode	Couleur claire	Couleur foncée
DTF	Avec précautions	Avec précautions
Réglages du polyester : 135 °C, 10 s ; motif Mini seulement, presse plate sur panneau courbe.		
Sublimation	Non applicable	Non applicable
Le catalogue désactive la sublimation sur les casquettes (forme courbe).		
Vinyle	Avec précautions	Avec précautions
Petit flex stretch sur le panneau, avec un coussin sous le tissu.		
Laser	Non applicable	Non applicable
Le laser grave les matières dures ou le cuir ; il ne sert pas à poser un visuel sur un tissu.		

Toujours un essai sur une chute du même tissu avant de lancer une série. Les réglages « à valider » n'ont pas de source : l'essai les confirme.

Réglages DTF et sublimation : DTF Print, tableau de pose. Vinyles : fiches Siser et Stahls. Laser : à régler par essai.

Casquettes

COULEUR CLAIRE **Avec précautions**

COULEUR FONCÉE **Avec précautions**

Réglages du polyester : 135 °C, 10 s ; motif Mini seulement, presse plate sur panneau courbe.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PELAGE	REPRESSAGE
135 °C	10 s	moyenne	à chaud ou à froid	10 s, papier kraft, pression moyenne

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse sur la température de la fiche. Toute presse convient si elle monte à 160 °C avec une pression uniforme sur le plateau (21 × 28 cm).
2. Pré-presse le vêtement 5 s, à plat : les plis et l'humidité partent.
3. Pose le transfert face encre contre le tissu, bien droit, à l'emplacement repéré sur la fiche de fabrication. Évite coutures, fermetures et boutons sous le plateau.
4. Recouvre le transfert d'une feuille de protection (papier sulfurisé ou téflon).
5. Presse avec les réglages ci-dessus, sans bouger la presse pendant le temps.
6. Retire le film à chaud ou à froid, d'un geste régulier.
7. Finition recommandée : represse 10 s avec du papier kraft, pression moyenne. Le fini est mat et la tenue meilleure.
8. Contrôle les bords. Un coin qui n'a pas pris : remets le film et represse en serrant un peu plus. Coche « pressée » sur la fiche de fabrication.
9. Dis au client : lavage à 40 °C maximum, vêtement retourné, pas de sèche-linge à haute température.

À SURVEILLER

- Format Mini (5 × 5 cm) seulement : plus grand, le transfert plisse sur la courbe.
- Roule une serviette sous le panneau pour presser à plat, et évite la couture centrale.
- Protège la visière et la bande intérieure de la chaleur.
- Couleurs sensibles (rouge, marine, noir, vert foncé) : la teinture peut migrer dans le motif. Presse le moins chaud et le moins longtemps possible, laisse refroidir, regarde à nouveau après 24 h : une tache rosée ou grisée autour du motif = migration.

Source : DTF Print (polyester), adapté à la casquette

Casquettes

RÉSUMÉ **Avec précautions** Petit flex stretch sur le panneau, avec un coussin sous le tissu.

Vinyle	Statut	Température	Durée	Pression	Remarque
Flex standard type Siser EasyWeed	Avec précautions	**152 °C**	**10 à 15 s**	**moyenne**	Petit motif ; essai conseillé.
Flex stretch type Siser EasyWeed Stretch	Avec précautions	**152 °C**	**15 s**	**moyenne à ferme**	Petit motif ; essai conseillé.
Flock (velouté) type Stahls Flock	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Réfléchissant type Siser EasyReflective	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Pailleté (glitter) type Siser Glitter	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Métallisé flex métallisé ou stretch métallisé	Avec précautions	**150 à 160 °C**	**10 à 15 s**	**moyenne**	À valider avec la fiche du rouleau.
Vinyle adhésif (sans chaleur) vinyle adhésif permanent, type signalétique	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.

Source : Siser (EasyWeed, Stretch, Glitter, EasyReflective) et Stahls (Flock), fiches relevées le 20/10/2026. Les pelages notés « selon la fiche du rouleau » dépendent de la référence achetée.

Casquettes

MARCHE À SUIVRE

1. Découpe le motif en miroir (à l'envers), face brillante du support vers le haut. Prénoms et numéros : traits d'au moins 1,5 mm.
2. Désherbe : retire tout ce qui n'est pas le motif, sans déchirer les détails.
3. Pré-presse le vêtement 2 à 3 s, à plat.
4. Pose le motif, support transparent vers le haut, à l'emplacement de la fiche de fabrication.
5. Presse avec les réglages du tableau de la page précédente, pour le vinyle choisi.
6. Retire le support selon le type : à froid pour le flock, tiède pour le réfléchissant, sinon selon la fiche du rouleau.
7. Attends 24 h avant le premier lavage. Lavage à 40 °C maximum, sans javel, ne jamais repasser sur le motif.
8. Contrôle les bords et les détails fins. Un bord relevé : repose le support et represse 5 s.

À SURVEILLER

- Essai sur une chute avant la série.