MÉTHODES D'APPLICATION

Polyester 100 %

MATIÈRE

100 % polyester (maillots, shorts, polos, sweats, thermiques)

Le sportswear de ton catalogue. DTF à basse température ; la sublimation n'est possible que sur blanc ou couleur très claire.

ARTICLES DU CATALOGUE CONCERNÉS

- Polo de tennis Essential
- Maillot de basket sans manche TANK 100
- Short de basket SHORT 100
- Short de tennis Essential
- Sous-vêtement thermique BL100, haut femme
- Sous-vêtement thermique BL100, haut homme
- Ensemble t-shirt et short Hummel
- Survêtement de football Joma Eco Championship
- Sweat de football T100
- Jogging molleton homme
- Short de football adulte Essentiel
- Chasuble de football adulte
- Doudoune sans manche Result Core

CE QU'ON PEUT FAIRE SUR CETTE MATIÈRE

Méthode	Couleur claire	Couleur foncée
DTF	Applicable	Applicable
Réglages du fournisseur : 135 °C, 10 s.		
Sublimation	Applicable	Non applicable
Blanc ou couleur très claire uniquement, polyester à 90 % ou plus : rendu net et durable.		
Vinyle	Applicable	Applicable
Flex standard ou stretch pour les prénoms et numéros ; attention à la migration sur les couleurs sensibles.		
Laser	Non applicable	Non applicable
Le laser grave les matières dures ou le cuir ; il ne sert pas à poser un visuel sur un tissu.		

Toujours un essai sur une chute du même tissu avant de lancer une série. Les réglages « à valider » n'ont pas de source : l'essai les confirme.

Réglages DTF et sublimation : DTF Print, tableau de pose. Vinyles : fiches Siser et Stahls. Laser : à régler par essai.

MÉTHODE · DTF

Polyester 100 %

COULEUR CLAIRE ✓ Applicable

COULEUR FONCÉE ✓ Applicable

Réglages du fournisseur : 135 °C, 10 s.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PELAGE	REPRESSAGE
135 °C	10 s	moyenne	à chaud ou à froid	10 s, papier kraft, pression moyenne

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse sur la température de la fiche. Toute presse convient si elle monte à 160 °C avec une pression uniforme sur le plateau (21 × 28 cm).
2. Pré-presse le vêtement 5 s, à plat : les plis et l'humidité partent.
3. Pose le transfert face encre contre le tissu, bien droit, à l'emplacement repéré sur la fiche de fabrication. Évite coutures, fermetures et boutons sous le plateau.
4. Recouvre le transfert d'une feuille de protection (papier sulfurisé ou téflon).
5. Presse avec les réglages ci-dessus, sans bouger la presse pendant le temps.
6. Retire le film à chaud ou à froid, d'un geste régulier.
7. Finition recommandée : represse 10 s avec du papier kraft, pression moyenne. Le fini est mat et la tenue meilleure.
8. Contrôle les bords. Un coin qui n'a pas pris : remets le film et represse en serrant un peu plus. Coche « pressée » sur la fiche de fabrication.
9. Dis au client : lavage à 40 °C maximum, vêtement retourné, pas de sèche-linge à haute température.

À SURVEILLER

- Couleurs sensibles (rouge, marine, noir, vert foncé) : la teinture peut migrer dans le motif. Presse le moins chaud et le moins longtemps possible, laisse refroidir, regarde à nouveau après 24 h : une tache rosée ou grisée autour du motif = migration.
- Polyester fin (maillot, short) : ne dépasse pas 10 s ; si le tissu brille ou se marque, descends de 10 °C.
- Évite les coutures et les zones imprimées d'origine sous le plateau.

Source : DTF Print, tableau de pose

MÉTHODE · SUBLIMATION

Polyester 100 %

COULEUR CLAIRE ✓ Applicable

COULEUR FONCÉE ✗ Non applicable

Blanc ou couleur très claire uniquement, polyester à 90 % ou plus : rendu net et durable.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PAPIER
190 à 200 °C	40 à 60 s	moyenne à forte	face imprimée contre le vêtement

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse à 190-200 °C. Vérifie que la planche est imprimée à l'endroit (sans effet miroir).
2. Vêtement blanc ou très clair, propre et sec. Pré-presse 5 s pour chasser les plis et l'humidité.
3. Pose la planche face imprimée contre le vêtement et fixe-la avec du ruban haute température : elle ne doit pas bouger.
4. Glisse une feuille de papier propre à l'intérieur du vêtement et pose-en une autre sur la planche : le plateau et le dos du vêtement restent nets.
5. Presse 40 à 60 s, pression moyenne à forte, sans ouvrir la presse.
6. Retire la planche doucement, à chaud ou à froid selon le support.
7. Contrôle : couleurs vives, aucun double contour. Un double contour = la planche a bougé : la pièce est à refaire.
8. Dis au client : lavage à 30-40 °C, sans javel.

À SURVEILLER

- Le blanc du visuel n'est pas imprimé : il laisse voir la couleur du vêtement.
- Une couleur même moyenne change la teinte du visuel : ne sublime que sur blanc ou très clair.
- Mets une feuille de papier propre sous le vêtement pour ne pas marquer le plateau.

Source : DTF Print, fiche sublimation

MÉTHODE · VINYLE THERMOCOLLANT ET ADHÉSIF

Polyester 100 %

RÉSUMÉ — Applicable — Flex standard ou stretch pour les prénoms et numéros ; attention à la migration sur les couleurs sensibles.

Vinyle	Statut	Température	Durée	Pression	Remarque
Flex standard type Siser EasyWeed	Applicable	152 °C	10 à 15 s	moyenne	Sur teinte sensible (rouge, marine, noir) : choisis un flex anti-migration ou fais un essai.
Flex stretch type Siser EasyWeed Stretch	Applicable	152 °C	15 s	moyenne à ferme	Recommandé pour le polyester fin et élastique du sportswear.
Flock (velouté) type Stahls Flock	Avec précautions	170 °C	20 s	moyenne	À tester avant : le fabricant demande un essai sur 100 % polyester.
Réfléchissant type Siser EasyReflective	Applicable	150 °C	15 s, après 2 à 3 s de préchauffe	moyenne	
Pailleté (glitter) type Siser Glitter	Applicable	160 °C	10 à 15 s	ferme	Pression ferme : vérifie que le tissu ne marque pas.
Métallisé flex métallisé ou stretch métallisé	Applicable	150 à 160 °C	10 à 15 s	moyenne	À valider avec la fiche du rouleau.
Vinyle adhésif (sans chaleur) vinyle adhésif permanent, type signalétique	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.

À SURVEILLER

- Couleurs sensibles (rouge, marine, noir, vert foncé) : la teinture peut migrer dans le motif. Presse le moins chaud et le moins longtemps possible, laisse refroidir, regarde à nouveau après 24 h : une tache rosée ou grisée autour du motif = migration.

Source : Siser (EasyWeed, Stretch, Glitter, EasyReflective) et Stahls (Flock), fiches relevées le 20/10/2026. Les pelages notés « selon la fiche du rouleau » dépendent de la référence achetée.

Polyester 100 %

MARCHE À SUIVRE

1. Découpe le motif en miroir (à l'envers), face brillante du support vers le haut. Prénoms et numéros : traits d'au moins 1,5 mm.
2. Désherbe : retire tout ce qui n'est pas le motif, sans déchirer les détails.
3. Pré-presse le vêtement 2 à 3 s, à plat.
4. Pose le motif, support transparent vers le haut, à l'emplacement de la fiche de fabrication.
5. Presse avec les réglages du tableau de la page précédente, pour le vinyle choisi.
6. Retire le support selon le type : à froid pour le flock, tiède pour le réfléchissant, sinon selon la fiche du rouleau.
7. Attends 24 h avant le premier lavage. Lavage à 40 °C maximum, sans javel, ne jamais repasser sur le motif.
8. Contrôle les bords et les détails fins. Un bord relevé : repose le support et represse 5 s.

À SURVEILLER

- Couleurs sensibles (rouge, marine, noir, vert foncé) : la teinture peut migrer dans le motif. Presse le moins chaud et le moins longtemps possible, laisse refroidir, regarde à nouveau après 24 h : une tache rosée ou grisée autour du motif = migration.