MÉTHODES D'APPLICATION

Polyester extensible (avec élasthanne)

MATIÈRE

83 à 96 % polyester + élasthanne (t-shirt, sweat Viralto, veste Regatta, short 2 en 1, bandeau, chaussettes)

Tissu fin et qui s'étire : température basse en DTF, flex stretch obligatoire en vinyle.

ARTICLES DU CATALOGUE CONCERNÉS

- Veste sans manches Regatta
- Short 2 en 1 fitness femme
- T-shirt à manches courtes femme
- Sweat de football 1/2 zip Viralto Axton
- Chaussettes de football Essential
- Bandeau de running V2

CE QU'ON PEUT FAIRE SUR CETTE MATIÈRE

Méthode	Couleur claire	Couleur foncée
DTF	Avec précautions	Avec précautions
Basse température : 135 °C et jusqu'à 120-125 °C sur un tissu très fin.		
Sublimation	Avec précautions	Non applicable
Possible sur blanc ou clair dès 65 % de polyester (fournisseur) ; ce site demande 90 % pour un rendu net.		
Vinyle	Applicable	Applicable
Flex stretch obligatoire : un flex standard se fissure quand le tissu s'étire.		
Laser	Non applicable	Non applicable
Le laser grave les matières dures ou le cuir ; il ne sert pas à poser un visuel sur un tissu.		

Toujours un essai sur une chute du même tissu avant de lancer une série. Les réglages « à valider » n'ont pas de source : l'essai les confirme.

Réglages DTF et sublimation : DTF Print, tableau de pose. Vinyles : fiches Siser et Stahls. Laser : à régler par essai.

MÉTHODE · DTF

Polyester extensible (avec élasthanne)

COULEUR CLAIRE **Avec précautions** COULEUR FONCÉE **Avec précautions**

Basse température : 135 °C et jusqu'à 120-125 °C sur un tissu très fin.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PELAGE	REPRESSAGE
135 °C (120-125 °C si très fin)	10 s	moyenne	à chaud ou à froid	10 s, papier kraft, pression moyenne

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse sur la température de la fiche. Toute presse convient si elle monte à 160 °C avec une pression uniforme sur le plateau (21 × 28 cm).
2. Pré-presse le vêtement 5 s, à plat : les plis et l'humidité partent.
3. Pose le transfert face encre contre le tissu, bien droit, à l'emplacement repéré sur la fiche de fabrication. Évite coutures, fermetures et boutons sous le plateau.
4. Recouvre le transfert d'une feuille de protection (papier sulfurisé ou téflon).
5. Presse avec les réglages ci-dessus, sans bouger la presse pendant le temps.
6. Retire le film à chaud ou à froid, d'un geste régulier.
7. Finition recommandée : represse 10 s avec du papier kraft, pression moyenne. Le fini est mat et la tenue meilleure.
8. Contrôle les bords. Un coin qui n'a pas pris : remets le film et represse en serrant un peu plus. Coche « pressée » sur la fiche de fabrication.
9. Dis au client : lavage à 40 °C maximum, vêtement retourné, pas de sèche-linge à haute température.

À SURVEILLER

- Tissu fin (lycra, softshell) : descends à 120-125 °C et fais un essai sur une chute.
- Presse à plat, sans étirer le tissu : un motif posé tendu se plisse au relâchement.
- Couleurs sensibles (rouge, marine, noir, vert foncé) : la teinture peut migrer dans le motif. Presse le moins chaud et le moins longtemps possible, laisse refroidir, regarde à nouveau après 24 h : une tache rosée ou grisée autour du motif = migration.

Source : DTF Print (135 °C) et consigne interne js/prix.js pour le tissu fin

MÉTHODE · SUBLIMATION

Polyester extensible (avec élasthanne)

COULEUR CLAIRE **Avec précautions** COULEUR FONCÉE **Non applicable**

Possible sur blanc ou clair dès 65 % de polyester (fournisseur) ; ce site demande 90 % pour un rendu net.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PAPIER
190 à 200 °C	40 à 60 s	moyenne à forte	face imprimée contre le vêtement

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse à 190-200 °C. Vérifie que la planche est imprimée à l'endroit (sans effet miroir).
2. Vêtement blanc ou très clair, propre et sec. Pré-presse 5 s pour chasser les plis et l'humidité.
3. Pose la planche face imprimée contre le vêtement et fixe-la avec du ruban haute température : elle ne doit pas bouger.
4. Glisse une feuille de papier propre à l'intérieur du vêtement et pose-en une autre sur la planche : le plateau et le dos du vêtement restent nets.
5. Presse 40 à 60 s, pression moyenne à forte, sans ouvrir la presse.
6. Retire la planche doucement, à chaud ou à froid selon le support.
7. Contrôle : couleurs vives, aucun double contour. Un double contour = la planche a bougé : la pièce est à refaire.
8. Dis au client : lavage à 30-40 °C, sans javel.

À SURVEILLER

- Sous 90 % de polyester, le rendu est moins vif : fais un essai avant la série.
- Les parties en élasthanne ne prennent pas l'encre : évite les bandes et les ourlets.
- Blanc ou très clair seulement ; le blanc du visuel n'est pas imprimé.

Source : DTF Print, fiche sublimation

Polyester extensible (avec élasthanne)

Polyester extensible (avec élasthanne)

RÉSUMÉ — Applicable — Flex stretch obligatoire : un flex standard se fissure quand le tissu s'étire.

Vinyle	Statut	Température	Durée	Pression	Remarque
Flex standard type Siser EasyWeed	Avec précautions	152 °C	10 à 15 s	moyenne	Se fissure à l'étirement : réserve-le aux zones qui ne s'étirent pas.
Flex stretch type Siser EasyWeed Stretch	Applicable	152 °C	15 s	moyenne à ferme	Le bon choix pour ce tissu.
Flock (velouté) type Stahls Flock	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.
Réfléchissant type Siser EasyReflective	Avec précautions	150 °C	15 s, après 2 à 3 s de préchauffe	moyenne	Rigide : zone qui ne bouge pas, petit motif.
Pailleté (glitter) type Siser Glitter	Avec précautions	160 °C	10 à 15 s	ferme	Rigide : zone qui ne bouge pas, petit motif.
Métallisé flex métallisé ou stretch métallisé	Applicable	150 à 160 °C	10 à 15 s	moyenne	Prends la version stretch ; à valider avec la fiche du rouleau.
Vinyle adhésif (sans chaleur) vinyle adhésif permanent, type signalétique	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.

Source : Siser (EasyWeed, Stretch, Glitter, EasyReflective) et Stahls (Flock), fiches relevées le 20/10/2026. Les pelages notés « selon la fiche du rouleau » dépendent de la référence achetée.

Polyester extensible (avec élasthanne)

MARCHE À SUIVRE

1. Découpe le motif en miroir (à l'envers), face brillante du support vers le haut. Prénoms et numéros : traits d'au moins 1,5 mm.
2. Désherbe : retire tout ce qui n'est pas le motif, sans déchirer les détails.
3. Pré-presse le vêtement 2 à 3 s, à plat.
4. Pose le motif, support transparent vers le haut, à l'emplacement de la fiche de fabrication.
5. Presse avec les réglages du tableau de la page précédente, pour le vinyle choisi.
6. Retire le support selon le type : à froid pour le flock, tiède pour le réfléchissant, sinon selon la fiche du rouleau.
7. Attends 24 h avant le premier lavage. Lavage à 40 °C maximum, sans javel, ne jamais repasser sur le motif.
8. Contrôle les bords et les détails fins. Un bord relevé : repose le support et represse 5 s.

À SURVEILLER

- Essai sur une chute avant la série.