MÉTHODES D'APPLICATION

Polaire et micropolaire

MATIÈRE

100 % polyester à poil (veste micropolaire Kariban)

Le poil s'écrase sous la presse et le tissu supporte mal la chaleur. Pose sur une zone lisse, essai obligatoire.

ARTICLES DU CATALOGUE CONCERNÉS

- Veste micropolaire zippée Kariban
- Sweat à capuche polaire homme
- Gilet polaire sans manches VELILLA 105905

CE QU'ON PEUT FAIRE SUR CETTE MATIÈRE

Méthode	Couleur claire	Couleur foncée
DTF	Avec précautions	Avec précautions
Aucun réglage du fournisseur : essai obligatoire, partir à 120-125 °C.		
Sublimation	Avec précautions	Non applicable
Possible sur polaire 100 % polyester blanche ou claire, mais le poil s'écrase : essai obligatoire.		
Vinyle	Avec précautions	Avec précautions
Possible avec essai : le poil gêne l'adhérence.		
Laser	Non applicable	Non applicable
Le laser grave les matières dures ou le cuir ; il ne sert pas à poser un visuel sur un tissu.		

Toujours un essai sur une chute du même tissu avant de lancer une série. Les réglages « à valider » n'ont pas de source : l'essai les confirme.

Réglages DTF et sublimation : DTF Print, tableau de pose. Vinyles : fiches Siser et Stahls. Laser : à régler par essai.

Polaire et micropolaire

COULEUR CLAIRE **Avec précautions** COULEUR FONCÉE **Avec précautions**

Aucun réglage du fournisseur : essai obligatoire, partir à 120-125 °C.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PELAGE	REPRESSAGE
120-125 °C (à valider)	10 s	légère à moyenne	à chaud ou à froid	10 s, papier kraft, pression moyenne

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse sur la température de la fiche. Toute presse convient si elle monte à 160 °C avec une pression uniforme sur le plateau (21 × 28 cm).
2. Pré-presse le vêtement 5 s, à plat : les plis et l'humidité partent.
3. Pose le transfert face encre contre le tissu, bien droit, à l'emplacement repéré sur la fiche de fabrication. Évite coutures, fermetures et boutons sous le plateau.
4. Recouvre le transfert d'une feuille de protection (papier sulfurisé ou téflon).
5. Presse avec les réglages ci-dessus, sans bouger la presse pendant le temps.
6. Retire le film à chaud ou à froid, d'un geste régulier.
7. Finition recommandée : represse 10 s avec du papier kraft, pression moyenne. Le fini est mat et la tenue meilleure.
8. Contrôle les bords. Un coin qui n'a pas pris : remets le film et represse en serrant un peu plus. Coche « pressée » sur la fiche de fabrication.
9. Dis au client : lavage à 40 °C maximum, vêtement retourné, pas de sèche-linge à haute température.

À SURVEILLER

- Essai obligatoire sur une chute du même tissu avant la série : aucun réglage n'est donné par le fournisseur pour cette matière (contact DTF Print : contact@dtfprint.fr ou 04 86 17 47 92).
- Le poil écrasé marque autour du motif : brosse-le après le refroidissement.
- Sur poil long, le transfert tient mal : choisis un motif compact et represse.

Source : aucune valeur du fournisseur : À VALIDER par un essai

Polaire et micropolaire

COULEUR CLAIRE **Avec précautions** COULEUR FONCÉE **Non applicable**

Possible sur polaire 100 % polyester blanche ou claire, mais le poil s'écrase : essai obligatoire.

TEMPÉRATURE	DURÉE	PRESSION	PAPIER
190 à 200 °C	40 à 60 s	moyenne à forte	face imprimée contre le vêtement

MARCHE À SUIVRE

1. Chauffe la presse à 190-200 °C. Vérifie que la planche est imprimée à l'endroit (sans effet miroir).
2. Vêtement blanc ou très clair, propre et sec. Pré-presse 5 s pour chasser les plis et l'humidité.
3. Pose la planche face imprimée contre le vêtement et fixe-la avec du ruban haute température : elle ne doit pas bouger.
4. Glisse une feuille de papier propre à l'intérieur du vêtement et pose-en une autre sur la planche : le plateau et le dos du vêtement restent nets.
5. Presse 40 à 60 s, pression moyenne à forte, sans ouvrir la presse.
6. Retire la planche doucement, à chaud ou à froid selon le support.
7. Contrôle : couleurs vives, aucun double contour. Un double contour = la planche a bougé : la pièce est à refaire.
8. Dis au client : lavage à 30-40 °C, sans javel.

À SURVEILLER

- La polaire se tasse à 190 °C : presse sous la durée minimale et fais un essai.
- Le blanc du visuel n'est pas imprimé : il laisse voir la couleur de la polaire.

Source : DTF Print, fiche sublimation

Polaire et micropolaire

RÉSUMÉ **Avec précautions** Possible avec essai : le poil gêne l'adhérence.

Vinyle	Statut	Température	Durée	Pression	Remarque
Flex standard type Siser EasyWeed	Avec précautions	152 °C	10 à 15 s	moyenne	Adhère mal sur le poil : presse 15 s et essaie.
Flex stretch type Siser EasyWeed Stretch	Avec précautions	152 °C	15 s	moyenne à ferme	Adhère mal sur le poil : essaie.
Flock (velouté) type Stahls Flock	Non applicable	–	–	–	Le poil sur poil n'accroche pas.
Réfléchissant type Siser EasyReflective	Avec précautions	150 °C	15 s, après 2 à 3 s de préchauffe	moyenne	Petit motif ; essai obligatoire.
Pailleté (glitter) type Siser Glitter	Non applicable	–	–	–	Pression ferme : écrase la polaire.
Métallisé flex métallisé ou stretch métallisé	Avec précautions	150 à 160 °C	10 à 15 s	moyenne	À valider avec la fiche du rouleau.
Vinyle adhésif (sans chaleur) vinyle adhésif permanent, type signalétique	Non applicable	–	–	–	Ne convient pas à cette matière.

Source : Siser (EasyWeed, Stretch, Glitter, EasyReflective) et Stahls (Flock), fiches relevées le 20/10/2026. Les pelages notés « selon la fiche du rouleau » dépendent de la référence achetée.

Polaire et micropolaire

MARCHE À SUIVRE

1. Découpe le motif en miroir (à l'envers), face brillante du support vers le haut. Prénoms et numéros : traits d'au moins 1,5 mm.
2. Désherbe : retire tout ce qui n'est pas le motif, sans déchirer les détails.
3. Pré-presse le vêtement 2 à 3 s, à plat.
4. Pose le motif, support transparent vers le haut, à l'emplacement de la fiche de fabrication.
5. Presse avec les réglages du tableau de la page précédente, pour le vinyle choisi.
6. Retire le support selon le type : à froid pour le flock, tiède pour le réfléchissant, sinon selon la fiche du rouleau.
7. Attends 24 h avant le premier lavage. Lavage à 40 °C maximum, sans javel, ne jamais repasser sur le motif.
8. Contrôle les bords et les détails fins. Un bord relevé : repose le support et represse 5 s.

À SURVEILLER

- Essai sur une chute avant la série.