
OL CEMONOL CEMONOL CEMONOL CEMONOL CEMONO




СМЕСЬ СУХАЯ ШТУКАТУРНАЯ


на цементном вяжущем, мелкозернистая, изготовленная в соотвествии с требованиями ГОСТ 33083-2014

Производство

Россия, г. Пермь, ул. Промучасток, 40




Разработаны в сотрудничестве с научноисследовательской лабораторией Пермского Политеха




Мы используем европейское смесительное оборудование Vrieco-Nauta Mixer

Равномерное распределение компонентов во всем объеме смеси обеспечивает стабильные показатели качества в соответствии с требованиями ГОСТ 33083-2014.



Состав смеси



Технические характеристики

Количество СС в мешке	25 кг
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,6 mm
Прочность при сжатии, не менее	14 ΜΠα
Прочность сцепления с основанием, не менее	0,3 МПа
Насыпная масса СС в рыхлом/уплотненном	1,0/1,4 cm ³
Подвижность, не менее	12 cm
Начало схватывания, не позднее	300 мин




 $16 \, \text{кг/м}^2 \, \text{сухой смеси}$ при слое нанесения $10 \, \text{мм} \, (620 \, \text{см}^3/\text{кг})$

Где использовать нашу смесь?

Смесь предназначена для выравнивания стен из бетона, кирпича, различных типов ячеистого бетона:



Для обычного ремонта в бытовых условиях






Для выравнивания поверхности стен или потолков в сухих и влажных помещениях

Для выравнивания фасадов домов



Почему именно наша смесь?



Варианты фасовки



25 кг

Мешок



850 KI

МКР — мягкий контейнер разовый



1000 KI

МКР — мягкий контейнер разовый

101 CEMONOL CEMONOL CEMONOL

CEMONOL CEMON

Контакты

Нам доверяют такие гиганты, как Лукойл-Пермь и Сургутнефтегаз.

Доверьтесь и вы!







+7(342) 202-40-04

monolitsab@mail.ru

npf-monolit.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ:

ООО «НФП «Монолит» ОГРН 1065903032722 ИНН 5903070375 Юридический адрес: 614023, РФ, г. Пермь, ул. Промучасток, 40