Hatarisum.

LEVANTÉMONOS JUNTOS

FICHA TÉCNICA

Código	FT-PAN
Revisión	Rev. 03
Fecha	Octubre 2026

LADRILLO PARA TABIQUERÍA

Pandereta

Para tabiques, cercos y muros que no cargan peso. Liviano y rápido de asentar.

PRODUCTO






Ilustración referencial

DIMENSIONES NOMINALES · CM

VISTA LATERAL



VISTA DE TESTA · 6 CELDAS



MEDIDAS	PESO APROX.	RENDIMIENTO	RESISTENCIA
10×14×22 cm	2.4 kg / und	37 und / m²	No portante

Especificaciones técnicas

IDENTIFICACIÓN	
Tipo	Ladrillo tubular de arcilla, no portante
Fabricación	Ladrillo mecanizado de arcilla, cocido en horno túnel
Forma	6 celdas horizontales (3 × 2), caras estriadas para mejor agarre
DIMENSIONES Y PESO	
Alto × ancho × largo	10 × 14 × 22 cm
Peso por unidad	2.4 kg aprox.
Peso por millar	2,400 kg (2.4 t)
RESISTENCIA	
Clase	No portante Para muros que no cargan peso; sin clase estructural
RENDIMIENTO Y VENTA	
Rendimiento en soga	37 unidades por m²
Un millar levanta	27.0 m² de muro aprox.
Presentación	Por millar (1,000 unidades), a granel En planta o puesto en obra en Arequipa

Uso recomendado

- Tabiques y divisiones interiores.
- Cercos perimétricos.
- Muros de relleno entre columnas y vigas.

En obra

- No usar en muros que cargan peso.
- Mojar el ladrillo antes de asentarlo.
- Juntas de 1 a 1.5 cm, parejas y llenas.
- Amarrar el tabique a columnas o vigas, según el plano.
- Apilar sobre tablas o plástico, no directo sobre la tierra.

¿CUÁNTOS NECESITO?

267 und

para un paño de muro de 3 m de largo × 2.40 m de alto (7.2 m²), en soga. Un millar levanta unos 27.0 m². Suma un 5 % por roturas.

NUESTRA FÁBRICA

Ladrilleras Oro Rojo

Av. Vía Corpac, Zamácola · Cerro Colorado, Arequipa

COTIZA POR WHATSAPP

927 185 052

hatarisum.pages.dev · TikTok @hatarisum0

Valores aproximados del catálogo de nuestra fábrica; pueden variar ligeramente entre lotes por tratarse de arcilla cocida. El rendimiento es por m² de muro o techo, con junta de 1.5 cm, y no incluye desperdicio. El diseño estructural lo define su ingeniero. Ilustraciones referenciales.