


FAMILIA	03580
DESCRIPCIÓN	BROCAS ESCALONADAS PARA PLANCHAS Y TUBOS - ACERO COBALTO 5% - MANGO CILÍNDRICO
IMAGEN PRODUCTO	
TIPO DE ACERO	HSS AISI M35
COMPOSICIÓN %	C 0,88-0,93 - Si 0,30-0,43 - Mn 0,25-0,35 - P $\leq$ 0,028 - S $\leq$ 0,009 Cr 3,90-4,00 - Mo 4,75-4,90 - W 5,95-6,20 - V 1,75-1,90 - Co 4,55-4,70 C=Carbono - Si=Silicio - Mn=Manganeso - P=Fósforo - S=Azufre - Cr=Cromo - Mo=Molibdeno Cr=Cromo - Mo=Molibdeno - W=Tungsteno - V=Vanadio - Co=Cobalto
TEMPERADO A	1100°
DUREZA	65-66 HRC
MANGO	CILÍNDRICO
AFILADO	AUTOCENTRANTE 
FABRICACIÓN	POR PROCESO DE FRESADO y RECTIFICADO con máquina fresadora. Forma geométrica con sistema computarizado (CAO), que garantiza la homogeneidad de la calidad del producto a lo largo del tiempo.
TRATAMIENTO EN SUPERFICIE	Acero natural-rectificado-liso-acabado brillante
APLICACIÓN	ACERO DE MECANIZACIÓN - METALES - ACERO INOX - FUNDICIÓN - ALEADOS DE ALTA RESISTENCIA METALES POR LO GENERAL CON RESISTENCIA $R \leq 1200 \text{ N/mm}^2$ 
ELECTRO-HERRAMIENTAS DE REFERENCIA	En los taladros manuales desactivar la función de percusión. Baja velocidad, alta presión, posiblemente usar en taladros estacionarios o de columna
RECOMENDACIÓN	USAR ACEITE REFRIGERANTE al momento de cortar, cuando esto sea requerido
PRESENTACIÓN	EN ENVASE DE PLÁSTICO COLGABLE de 1 und.

FAMILIA

03580

FORMAS

