	PROCEDIMENTO OPERACIONAL		<i>PO – 8.5.1/01-01-33</i>	
	EXECUÇÃO DE VERNIZ EM PORTAS, BATENTES, ALISARES E BEIRAIS		Rev.: 4	Folha: 1/2

1) OBJETIVO

- 1.1- Padronizar e fornecer diretrizes para a execução de pintura em verniz.
- 1.2- Instruir a mão de obra necessária a executar os serviços de forma racionalizada, objetivando economia, segurança e melhor qualidade no serviço.

2) DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1. Projeto arquitetônico.
2. Memorial descritivo

3) MATERIAIS

1. Verniz
2. Solventes
3. Lixa
4. Fita Crepe
5. Jornal
6. Lona

4) EQUIPAMENTOS

1. Pincéis
2. Escada
3. Espátula
4. Trinchas
5. Vassoura de pelo
6. Compressor de ar
7. Pistola de pintura


5) EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

1. Capacete
2. Máscara contra gases
3. Botina de segurança
4. Óculos de proteção
5. Luva de látex
6. Cinto de segurança

6) PRÉ – REQUISITOS

1. Mão de obra treinada e com experiência na execução do serviço;
2. A cobertura deve estar concluída.
3. Todas as tubulações elétricas devem estar concluídas.
4. Todo o revestimento (reboco) deve estar concluído.
5. Paredes e tetos emassados e lixados ou selados.
6. Portas e alisares assentados.

REVISÃO	DATA	ITENS REVISTOS	APROVADO
4	29/03/2018	Adequação a NBR ISO 9001:2015	Luciano R. da Silva

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL		<i>PO – 8.5.1/01-01-33</i>	
	EXECUÇÃO DE VERNIZ EM PORTAS, BATENTES, ALISARES E BEIRAIS		Rev.: 4	Folha: 2/2

7) SEQUÊNCIA EXECUTIVA

1. Lixar e limpar portas, batentes e alisares.
2. Proteger com fita crepe as partes cromadas (puxadores, fechaduras, maçanetas e outros).
3. Forrar o piso com lona ou papelão, caso o piso já esteja executado.
4. Diluir o verniz obtendo uma mistura homogênea obedecendo as instruções do fabricante do material indicadas na embalagem, ou instruções do encarregado.
5. Aplicar uma demão de verniz nas portas, batentes e alisares com uma trincha uniformemente e obedecendo o mesmo sentido.
6. Para os beirais aplicar uma demão de verniz com a pistola de pintura.
7. Obedecer o tempo de secagem de 4 horas para aplicar a segunda demão, caso a primeira não tenha dado o cobrimento ideal.

8) RESULTADOS ESPERADOS

1. Toda a superfície envernizada uniformemente
2. Superfície sem respingos e caroços
3. Piso limpo e sem respingos.

9) AÇÕES CORRETIVAS

1. Lixar os respingos e escorrimentos
2. Refazer o serviço caso necessário.