JEVISCO

D886

저취형 무용제계 에폭시 바닥재

프로아 순에어 라이닝

저취성 원료를 주성분으로 한 무용제형 에폭시계 2액형 도료로써 시공 시 발생하는 냄새를 최소화하였으며 내충격성, 내마모성 및 내구성 등의 기계적 물성이 우수하고 1회 도장으로도 후막도장이 가능하고 자체 평활성(Self-Levelling) 및 광택이 우수합니다.

용도

지하 주차장, 병원, 공장, 연구실, 사무실 등의 실내 방진 바닥용

도료특성

구분	내용
색상	회색(II), 녹색, 기타 주문색
광택(60°, %)	유광
고형분 용적비(%)	약 98±3
비중 (20℃)	약 1.5 ~ 1.6
저장기간(냉암소)	6개월

* 에폭시계 도료는 외부 노출 시 광택 소실 및 쵸킹(chalking)이 발생될 수 있음

사용 경화제

프로아 순에어 라이닝 경화제

혼합비율(무게비)

주제 : 경화제 = 7 : 1

추천건조도막(mm)

1 ~ 3

이론도포면적(㎡/kg)

약 0.22 (건조도막 3mm 기준)

*실제 도료소요량은 소재상태, 도장방법, 도장조건 등에 따라 차이가 많음

건조시간

구분	5℃	10℃	20℃	30℃
지촉건조	10시간	6시간	4시간	2시간
경화건조	48시간	36시간	24시간	18시간

* 상기 건조시간은 실험실 조건이며 현장 온도, 습도에 따라 달라질 수 있습니다.

재도장 간격

구분	5℃	10℃	20℃	30℃
재도장 간격(최저)	72시간	60시간	48시간	24시간
재도장 간격(최고)	9일	6일	4일	3일

* 재도장 간격은 같은 종류의 도료를 재 도장할 경우입니다.
* 최대 후속도장 시간이 지난 도막은 부착 불량이 발생할 수 있으니 적절한 표면 처리 및 부착 확인 후 도장하십시오.

가사시간(20℃)

1시간

추천신나 및 희석비(무게비)

원액 사용

세척용 신나

A 109 신나

추천관련도료

<하도> 프로아 순에어 실러, 프로아 순에어 라이닝 하도,
프로아 수성 실러
<상도, 필요 시> 프로아 코팅

포장단위

24kg (주제: 21kg, 경화제: 3kg)

시공방법

1. 바탕처리

1) 소지는 충분히 양생되고 pH 7~9, 함수율 6% 이하이어야 합니다(20℃, 30일 이상 양생).
2) 표면의 레이턴스(Laitance), 먼지, 유분 등 기타 오염물질을 완전히 제거하십시오.
3) 틈새나 홈은 에폭시계 퍼티인 "프로아 에폭시 퍼티"로 메꾼 후 표면을 조정하십시오.
4) 거친 부분은 그라인더로 매끄럽게 표면 조정합니다.

2. 도장시방

구분	제품명	도장 횟수	도막 두께	도장 방법	색상
하도	프로아 순에어 실러	1	50㎛	B, R, S	투명
상도	프로아 순에어 라이닝	2	2~3mm	레끼, 흙손	회색(II) 녹색

* 도장방법 약어 : B(붓), R(로울러), S(스프레이)

3. 제품별 도장방법

<하도>

1) 바탕 처리가 끝난 후 '프로아 순에어 실러'의 주제와 경화제를 1:1(무게비)로 충분히 혼합하여 로울러 또는 붓으로 50㎛, 1회 도장합니다.
2) 후속 공정 표면의 기포 및 핀홀 현상 방지를 위해 누락 부위가 없어야 하며 부착 불량 방지를 위해 부분적으로 후도막이 되지 않도록 균일하게 도장합니다.
3) 1회 도장 시 도장면의 흡수가 심한 부분은 하도를 추가 도장합니다.

<상도>

1) 상도는 콘크리트 기공에 의한 핀홀 및 기포 발생 방지를 위해 1차 스크래핑, 2차 본도장을 실시합니다.
2) 하도 도장 후 20℃에서 최소 12시간 경과한 다음 '프로아 순에어 라이닝'의 주제와 경화제를 7:1(무게비)로 충분히 혼합 후 1mm 내외로 1차 선행도장(스크래핑) 도장하십시오.
3) 상도 1차 도장 후 20℃에서 최소 24시간 경과한 다음 '프로아 순에어 라이닝'의 주제와 경화제를 7:1(무게비)로 충분히 혼합

후 1~2mm 두께로 2차 도장합니다.
4) 원액 사용이 가능하나 동절기 필요 시 'A 109 신나'를 1% 이내로 사용하십시오.
5) 라인 마킹(Line Marking)이 필요한 경우에는 상도 도장 후 20℃에서 최소 48시간 경과한 다음 Marking 주변을 마스킹 테이프로 Taping 처리 후 원하는 색상으로 도장하십시오.

주의사항

1) 도장 시나 경화 시 주위 온도는 10℃ 이상, 30℃ 이하가 적합하며, 수분의 응축을 피하기 위하여 소지 표면온도는 이슬점보다 3℃ 이상이어야 합니다.
2) 각각의 도료는 도장하기 전 주제와 경화제를 추천된 비율에 따라 고속 교반기(RPM 1,000~1,500)로 약 3~5분간 균일하게 혼합하여 사용하십시오.
3) 습도가 높은 날에 도장을 실시하게 되면 백화현상 등의 불량이 발생하기 쉬우므로 상대습도 80% 이상에서는 가급적 도장을 삼가 하십시오,
4) 혼합된 도료는 반드시 가사시간 내에 전량 사용하여야 하며, 특히 사용하던 잔량의 도료에 새로운 도료를 혼합하여 사용을 금합니다(가사시간이 급격히 짧아짐).
5) 작업장 내는 충분히 환기 시키십시오.
6) 본 제품은 타 도료와 혼합하여 사용을 금합니다.
7) 도료의 보관은 밀봉된 상태에서 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오
8) 특수한 소지, 구도막 위에 도장 시 사전에 시험도장을 한 후 이상이 없으면 도장하십시오(부착력, 색분리, 투명성 등 확인).
9) 구도막 위 하도 도장 시 하도를 묽게 희석하여 후도막이 형성되지 않도록 도장하십시오(하도의 도막이 두꺼우면 부착력이 저하됩니다).
10) 동절기에는 도료의 온도가 10℃ 이상이 되도록 조치 후 사용하시기 바랍니다. 도료의 온도가 10℃ 이하일 경우 도료의 점도가 상승하여 기포발생 및 광택저하, 레벨링 등 작업성이 열세해집니다.
11) 동절기 저온에서 작업 시 점도가 높을 경우 'A 109 신나'를 무게비 1% 이내에서 희석하여 작업하시되 과희석 작업 시 색분리, 경도 불량, 엘리게이터링(갈라짐), 아민블러싱 등이 발생될 수 있으니 주의 하십시오.
12) 에폭시 바닥재 제품의 경우 외부 바닥 혹은 UV(자외선)가 노출될 수 있는 실내 바닥에 도장 시 도막 변색이 발생될 수 있으며 내화학적인 도막 물성(내산성, 내용제성)이 열세해지므로 도장을 금하십시오.
13) 습기(물), 알코올 등에 노출 시 아민블러싱 및 백화현상이 발생 될 수 있습니다. 특히 저온(10℃ 이하)에서는 건조가 지연되어 습기와의 접촉이 많아져 도막 결함(아민블러싱에 의한 끈적임, 백화 등)이 발생 될 수 있으므로 물청소를 금하십시오. 동절기 백화 발생시 표면처리 후 용제형 에폭시 상도인 '프로아 코팅'을 도장하십시오.
14) 2액형 무용제 에폭시 제품은 주제 경화제 혼합 후 즉시 사용하지 않고 CAN 내부에 방치한 경우 발열반응으로 급격하게 온도가 상승하여 가사시간이 매우 짧아지며 높은 온도로 인해 작업 시 화상을 입을 위험이 있습니다. 반드시 2액형 무용제 에폭시 제품은 외부 보관하지 말고 선선한 실내에 보관하며 혼합 직후에는 바로 사용하시기 바랍니다.
15) 도장 시에 동일제품, 동일 색상, 동일 로트라도 희석비, 도장기구, 도장방법, 현장조건에 따라 이색현상이 발생할 수 있습니다. 가급적 동일 로트의 제품, 동일한 방법으로 도장하시고, 이상 없을 경우 작업하십시오.
16) 본 도료는 기존 무용제 에폭시 도료에서 사용하던 원료보다 저취용 원료를 사용함으로써 시공 시 냄새가 덜 나도록 만든 라이닝 제품이나 개인에 따라 냄새를 느끼는 정도는 차이가 있을 수 있습니다.

경고 사항 및 제품 취급 시 주의사항

[유해·위험성에 따른 경고 및 조치사항]

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 사용 후 잔량은 잘못 사용될 우려가 있으므로 원래의 용기에 보관 하십시오.
2) 인화성 증기에 의해 화재 위험성이 있으니 항상 밀폐시켜 보관하시고, 절대 화기 근처에서 보관하거나 도장 작업을 하지 마십시오.
3) 장시간 노출 시 두통, 현기증, 피부염, 눈, 코, 목의 점막 자극, 중독 등의 건강장해를 일으킬 수 있으니 섭취하거나 증기흡입, 또는 피부에 접촉되지 않도록 주의하십시오.
4) 밀폐된 장소에서의 도장작업 시 질식 할 우려가 있으므로 도장작업을 금하며, 도장작업 중이나 건조 중에 환기가 부족할 시 건강장애가 있을 수 있으니 반드시 충분한 환기를 시켜주십시오.
5) 도장 시 냄새의 흡입, 또는 피부접촉을 피하기 위한 방독마스크, 보호안경, 불침투성 앞치마, 보호 장갑 등이 필요한 보호구를 착용하십시오.
6) 오염된 옷은 즉시 벗고, 피부에 묻은 경우 다량의 비눗물로 충분히 씻고, 눈에 들어간 경우 흐르는 물로 충분히 씻으십시오. 구토 등 이상이 있다고 느끼시면 즉시 의사의 처치를 받으십시오.
7) 유아, 아동용 용구 및 식품저장용기 등에 사용할 경우 중금속에 노출되어 건강장해를 일으킬 수 있으니, 반드시 안전검사를 받은 저독성 페인트로 도장하십시오
8) 냄새 맡기, 연료용 등 다른 용도로 사용을 절대 금지 합니다.

* 기타 자세한 사항은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하시기 바랍니다.

[취급 시 주의사항]

1) 제품보관 및 운송 시 화기 및 직사광선을 피하여 통풍이 잘되는 상온(5~35℃)의 건냉암소에서 보관하시되, 용기는 반드시 밀폐시키고 주입구가 상단을 향하도록 세워서 보관하십시오. 사용 후 잔량도 같은 방법으로 보관하십시오.
2) 도료를 엎지르거나 쏟을 경우 수질 및 토양오염을 일으킬 수 있으므로 취급 시 주의하시고, 오염 시 확산되지 않도록 흡착포 등으로 즉시 처치하십시오.
3) 도장 작업 후 건조 중에 사람이 접근하지 못하도록 조치하십시오.
4) 본 제품을 타 도료와 혼합하여 사용하지 마십시오.
5) 도장작업 완료 후 노출 된 피부는 비눗물로 충분히 씻으십시오.
6) 본 도료가 묻은 걸레 및 필터 등은 자연발화의 위험이 있으므로, 방치하지 말고 물로 적셔 소각물로 처리하십시오.
7) 폐 도료 및 도료로 오염된 흡착포, 필터 등은 환경부에서 지정한 폐기물 처리업체를 통하여 폐기 하십시오.

일위대가표

도장순서		제품명	도장횟수	추천건조도막두께	이론소요량 (kg/㎡)	실제소요량 (kg/㎡)	단가 (₩/kg)	금액 (₩/㎡)	비고
하도	도료	프로아 순에어 실러	1	50㎛	0.19	0.23			손실율 20%
	희석제	프로아 에폭시 신나				0.022			희석비 10%
상도	도료	프로아 순에어 라이닝	2	3,000 ㎛	4.6	4.83			손실율 5%
	희석제								
계			3	3,050 ㎛					

1. 부가가치세 별도
2. 실제소요량은 작업조건, 작업방법 등에 따라 가감될 수 있음
3. 시공비 별도

작성일
2025. 12. 24.

강남제비스코주식회사

본 자료는 실험실 시험과 실제경험을 바탕으로 작성된 것으로 정확한 것으로 확신하나 도료자체의 품질 외에는 어떠한 것도 보증되지 않습니다. 본 기술 자료는 품질 개선 등의 사유로 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.