



Material: Fe-1.5 % Cu-0.6 % C; iron: water atomised

carbon: not specified; sintering: 1120 °C, 30 min, 70 % N₂ + 30 % H₂

heat treatment: 840 °C, 1h; oil 60 °C; 430 °C, 1h

density: 7.1 ± 0.05 g/cm³

mech. properties: H = 312 HB 2.5/62.5; R_{p0.2} = 773 MPa; R_m = 810 MPa

Specimen: smooth, K_t = 1.0; ISO 3928; surface as sintered

Loading mode: axial, R = 0; 25 Hz

Limiting no. of cycles: 2 · 10⁶

Endurance limit: 155 MPa

Reference: C.M. Sonsino: Schwingfestigkeit von verschiedenen Sinterstählen und Bemessungskriterien für gesinterte Bauteile; LBF-Report No. FB-170; Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit, Darmstadt, 1984

Stress amplitude:	150	154	160	180	191	207	MPa
Cycles to failure:	2000.000	2000.000	2000.000	276,675	66,984	39,171	· 1000
				400,839	100,224	41,018	
				439,511	123,302	65,008	
					190,095		
					259,998		