关字		品名称	
文件名称	PA66 1300.ltax	方法文件名称	.lmax
告日期	2019/12/30	日期	2019/12/30
型	拉伸	速度	5mm/min
形状	板材	批数	1
件数	7		

名称	厚度	度	距
位	mm	mm	mm
5 _ 1	4.0000	10.0000	75.0000
5_ 2	4.0000	10.0000	75.0000
5_ 3	4.0000	10.0000	75.0000
5 _ 4	4.0000	10.0000	75.0000
5_ 5	4.0000	10.0000	75.0000
5_6	4.0000	10.0000	75.0000
5 _ 7	4.0000	10.0000	75.0000

名称	屈服度1_力	性模量	最大_力	泊松比
参数	0.2 %	荷 100 - 200 N	全区域算	荷 100 - 200 N
位	N/mm2	N/mm2	N/mm2	
5 _ 1	25.3367	2953.93	46.0879	2.35773
5_ 2	24.3541	2743.26	59.0130	2.20514
5_ 3	25.0944	2914.49	61.3413	2.34375
5 _ 4	24.6004	2771.94	61.8452	2.82684
5_ 5	26.4698	3504.30	59.7690	3.87031
5 _ 6	24.1711	2689.59	61.2646	2.68481
5 _ 7	23.6174	2613.85	60.7926	2.08333

名称	屈服度1_荷	屈服度1_引伸1()	屈服度1_度	屈服度YP(%)_荷
参数	0.2 %	0.2 %	0.2 %	0.1 %
位	N	%	mm	N
5 _ 1	1013.47		0.04400	1015.43
5_ 2	974.162		0.04100	976.038
5_ 3	1003.77		0.04300	1006.91
5 _ 4	984.017		0.04700	984.645
5_ 5	1058.79		0.05000	1060.49
5 _ 6	966.843		0.04100	969.958
5 _ 7	944.694		0.04400	947.754

