
### 3.2.3 Fichas técnicas Serie PML




## Perfil tipo PARAL (Stud) Serie PML 15/8" x 11/4"

Los Perfiles tipo PARAL (Stud) Serie PML de 1 5/8" de ancho MATECSA son fabricados en acero galvanizado anticorrosivo, disponibles en calibres 20, 22, 24 y 26.

El uso principal es en muros interiores de Drywall con recubrimiento en lámina de yeso-cartón, y cuentan con aperturas a lo largo de cada pieza para el paso de cañerías, instalaciones eléctricas y refuerzos transversales. Además cuentan con flanges moleteados (grafilados) que facilitan la aplicación de la lámina.

### Propiedades físicas estructurales

		PERF	IL				PRO	OPIEDADE:	S DE LA	SECCIÓN			PROPIEDADES TORSIONALES						
		Peso	Alma (B)	Aleta (H)	Espesor (e)	Área de la sección	l <sub>x</sub>	S <sub>x</sub>	R <sub>x</sub>	ly	Sy	Ry	X <sub>0</sub>	J	l <sub>w</sub>	R <sub>0</sub>	β		
Referencia	Calibre	(Kg/m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm²)	(mm <sup>4</sup> )	(mm³)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm³)	(mm)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>6</sup> )	(mm)	ВЕТА		
P16212526	26	0,39	41,28	31,75	0,45	50,10	15050,93	815,68	17,34	6484,53	501,39	11,38	-27,99	6,00	2467464,89	34,90	0,357		
P16212524	24	0,52	41,28	31,75	0,60	66,41	19395,30	1078,65	17,28	8503,87	660,97	11,32	-27,97	12,12	3133769,40	34,87	0,357		
P16212522	22	0,61	41,28	31,75	0,70	77,23	22969,69	1250,62	17,25	9811,80	764,97	11,27	-27,74	15,21	3652275,87	34,59	0,357		
P16212520	20	0,78	41,28	31,75	0,90	98,63	29082,55	1590,20	17,17	12339,59	968,56	11,18	-27,58	30,92	4512267,04	34,42	0,358		



Dir	nensiones	
В	41,28 mm	1 5/8"
Н	31,75 mm	1 1/4"

#### Distancia máxima libre en altura entre elementos (en metros)

	Espacio
	entre
calibre	parales
	(cm
	entre
0000	30,5
26	40,5
3	61,0
0000V	30,5
24	40,5
3	61,0
0000	30,5
22	40,5
	61,0
00000	30,5
20	40,5
	61,0

							Carga	horiz	ontal (	Kg/m²	)						
	25			50			75		100				150		200		
		-						Ton	sion		*						
L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360
2,98	2,37	2,07	2,37	1,88	1,64	- 4				10							
2,71	2,15	1,88	2,15	1,71	1,49				0								
2,37	1,88	1,64	1,88	1,49	1,30	8 - 30			s	2	3		1: 3		2 - 3		8
3,25	2,58	2,25	2,58	2,04	1,79	1			90	- 10	50		8				
2,95	2,34	2,05	2,34	1,86	1,62				2	9	2						
2,58	2,04	1,79	2,04	1,62	1,42				y	- 0	8		8		8 8		
3,43	2,73	2,38	2,73	2,16	1,89	2,38	1,89	1,65	2,16	1,72	1,50	1,89	1,50	1,31	1,72	1,36	1,19
3,12	2,48	2,17	2,48	1,97	1,72	2,17	1,72	1,50	1,97	1,56	1,36	1,72	1,36	1,19	1,56	1,24	1,08
2,73	2,16	1,89	2,16	1,72	1,50	1,89	1,50	1,31	1,72	1,36	1,19	1,50	1,19	1,04	1,36	1,08	0,94
3,71	2,95	2,58	2,95	2,34	2,04	2,58	2,04	1,79	2,34	1,86	1,62	2,04	1,62	1,42	1,86	1,47	1,29
3,38	2,68	2,34	2,68	2,13	1,86	2,34	1,86	1,62	2,13	1,69	1,48	1,86	1,48	1,29	1,69	1,34	1,17
2,95	2,34	2,04	2,34	1,86	1,62	2,04	1,62	1,42	1,86	1,47	1,29	1,62	1,29	1,13	1,47	1,17	1,02


NOTAS: Para el calculo de diseño se utilizaron los espesores mínimos

Perfiles fabricados en acero galvanizado anticorrosivo 660. Norma ASTM A 653/824–NTC 4011 Acero estrudural Grado 33 de 33000 PSI (ASTM - A446) Fabricados en proceso continuo ROLADOS EN FRIO. Elaborados de acuerdo con las normas de diseño AISI, ASTM C645.

Limitaciones en altura calculadas con una carga (Kg/m²) variable, actuando uniformemente perpendicular al paral y basados en los parales en si. El uso en acción compuesta con materiales colaterales aumentará los limites de altura. Los cálculos de tensión están basados en la capacidad del paral propiamente dicho. Cuando las fuerzas son causadas por razones æerodinámicas la tensión permitida por unidad ha sido incrementada en un tercio, para cumplir con las espedificaciones AISI.

Los limites de altura son basados de acuerdo a la tensión, fuerza tangente y desviación. Una estructura débil puede ser atribuida a una excesiva rigidez causada por una inadecuada conexión a la Canal.






### Perfil tipo PARAL (Stud) Serie PML 2 1/2" x 1 1/4"

Los Perfiles tipo PARAL (Stud) Serie PML de 2 1/2" de ancho MATECSA son fabricados en acero galvanizado anticorrosivo, disponibles en calibres 20, 22, 24 y 26.

El uso principal es en muros interiores de Drywall con recubrimiento en lámina de yeso-cartón, y cuentan con aperturas a lo largo de cada pieza para el paso de cañerías, instalaciones eléctricas y refuerzos transversales. Además cuentan con flanges moleteados (grafilados) que facilitan la aplicación de la lámina.

### Propiedades físicas estructurales

		PERF	IL				PRO	OPIEDADE	S DE LA	SECCIÓN			PROPIEDADES TORSIONALES							
		Peso	Alma (B)	Aleta (H)	Espesor (e)	Área de la sección	l <sub>x</sub>	S <sub>x</sub>	R <sub>x</sub>	ly	Sy	Ry	X <sub>0</sub>	٦	lw	R₀	β			
Referencia	Calibre	(Kg/m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm²)	(mm <sup>4</sup> )	(mm³)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm³)	(mm)	(mm)	(mm⁴)	(mm <sup>c</sup> )	(mm)	BETA			
P25012526	26	0,47	63,50	31,75	0,45	60,10	39756,01	1130,71	25,73	7433,23	546,84	11,12	-24,56	6,77	6042571,36	37,36	0,568			
P25012524	24	0,63	63,50	31,75	0,60	79,67	51231,40	1229,03	25,64	9748,00	720,89	11,07	-24,51	13,67	7674283,60	37,34	0,569			
P25012522	22	0,73	63,50	31,75	0,70	92,65	60672,88	1802,58	25,59	11247,29	834,31	11,02	-24,28	17,16	8944053,33	37,06	0,571			
P25012520	20	0,93	63,50	31,75	0,90	118,32	76819,58	2179,48	25,48	14144,90	1056,36	10,93	-24,13	34,89	11050084,52	36,88	0,572			



Dir	nensiones	
В	63,50 mm	2 1/2"
Н	31,75 mm	1 1/4"

#### Distancia máxima libre en altura entre elementos (en metros)

	Espacio entre
calibre	parales (cm entre
	30,5
26	40,5
	61,0
	30,5
24	40,5
	61,0
	30,5
22	40,5
	61,0
	30,5
20	40,5
	61,0

							Carga	horiz									
	25			50			75			100			150				
							Torsion										
L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360
4,12	3,27	2,86	3,27	2,60	2,27		1					\$					
3,75	2,98	2,60	2,98	2,36	2,06				9 0	0							
3,27	2,60	2,27	2,60	2,06	1,80					32 3	9			0: 9		8 8	
4,49	3,56	3,11	3,56	2,83	2,47					2							
4,08	3,24	2,83	3,24	2,57	2,25				9 00	2							
3,56	2,83	2,47	2,83	2,24	1,96				3	3 - 3	3 (8)			1 2		0 0	8
4,75	3,77	3,29	3,77	2,99	2,61	3,29	2,61	2,28	2,99	2,37	2,07	2,61	2,07	1,81	2,37	1,88	1,65
4,32	3,43	2,99	3,43	2,72	2,38	2,99	2,38	2,08	2,72	2,16	1,89	2,38	1,89	1,65	2,16	1,71	1,50
3,77	2,99	2,61	2,99	2,37	2,07	2,61	2,07	1,81	2,37	1,88	1,65	2,07	1,65	1,44	1,88	1,50	1,31
5,14	4,08	3,56	4,08	3,23	2,83	3,56	2,83	2,47	3,23	2,57	2,24	2,83	2,24	1,96	2,57	2,04	1,78
4,67	3,71	3,24	3,71	2,94	2,57	3,24	2,57	2,25	2,94	2,34	2,04	2,57	2,04	1,78	2,34	1,85	1,62
4,08	3,23	2,83	3,23	2,57	2,24	2,83	2,24	1,96	2,57	2,04	1,78	2,24	1,78	1,56	2,04	1,62	1,41

NOTAS: Para el calculo de diseño se utilizaron los espesores mínimos

Perfiles fabricados en acero galvanizado anticorrosivo 660. Norma ASTM A 653/824—NTC 4011 Acero estrudural Grado 33 de 33000 PSI (ASTM - A446) Fabricados en proceso confinuo ROLADOS EN FRIO. Elaborados de acuerdo con las normas de diseño AISI, ASTM C645.

Limitaciones en altura calculadas con una carga (Kg/m²) variabile, actuando uniformemente perpendicular al paral y basados en los parales en si. El uso en acción compuesta con materiales colaterales aumentará los limites de altura. Los cálculos de tensión están basados en la capacidad del paral propiamente dicho. Cuando las fuerzas son causadas por razones ærodinámicas la tensión permitido por unidad ha sido incrementada en un tercio, para cumplir con las específicaciones AISI.

Los limites de altura son basados de acuerdo a la tensión, fuerza tangente y desviación. Una estructura débil puede ser atribuida a una excesiva rigidez causada por una inadecuada conexión a la Canal.




### Perfil tipo PARAL (Stud) Serie PMH 2 1/2" x 1 5/8"

Los Perfiles tipo PARAL (Stud) Serie PMH de 2 1/2" de ancho MATECSA son fabricados en acero galvanizado anticorrosivo, disponibles en calibres 20, 22, y 24.

El uso principal es en muros interiores y exteriores, y cuentan con aperturas a lo largo de cada pieza para el paso de cañerías, instalaciones eléctricas y refuerzos transversales. Además cuentan con flanges moleteados (grafilados) que facilitan la aplicación de la lámina.

#### Propiedades físicas estructurales

ſ		PERF	IL				PRO	PIEDADE	S DE LA	SECCIÓN			PROPIEDADES TORSIONALES						
		Peso	Alma (B)	Aleta (H)	Espesor (e)	Área de la sección	I <sub>x</sub>	S <sub>x</sub>	R <sub>x</sub>	ly	Sy	R <sub>y</sub>	X <sub>0</sub>	J	I <sub>w</sub>	R <sub>0</sub>	β		
Referencia	Calibre	(Kg/m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm²)	(mm <sup>4</sup> )	(mm³)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm³)	(mm)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>6</sup> )	(mm)	ВЕТА		
P25016224	24	0,73	63,50	41,28	0,60	94,86	65971	2077,8	26,372	22630	1187,7	15,45	-35,12	11,38	20216284	46,56	0,431		
P25016222	22	0,85	63,50	41,28	0,70	110,33	76461	2408,2	26,326	26159	1373,1	15,40	-35,00	18,02	23248816	46,42	0,432		
P25016220	20	1,02	63,50	41,28	0,90	133,35	91931	2895,5	26,256	31326	1644,5	15,33	-34,81	32,12	27625382	46,22	0,433		



Din	Dimensiones											
В	63,50 mm	2 1/2"										
Н	41,28 mm	1 5/8"										

### Distancia máxima libre en altura entre elementos (en metros)


	Espacio
	entre
	parales
calibre	(cm
	entre
	ejes)
	30,5
24	40,5
	61,0
	30,5
22	40,5
SACRETE	61,0
	30,5
20	40,5
	61.0

						- 3	Carga	horiz	ontal (	Kg/m²	)						
	25			50			75		100				150				
	Torsion																
L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360
4,69	3,76	3,31	3,76	3,03	2,77									8 8		8	
4,28	3,44	3,03	3,44	2,77	2,45							87 - 8	27 - 3	2 2		8	
3,76	3,03	2,67	3,03	2,44	2,16							77	0		8	3	
4,95	3,97	3,49	3,97	3,19	2,81	3,49	2,81	2,48	3,19	2,57	2,27	2,81	2,27	2,01	2,57	2,08	1,85
4,52	3,63	3,19	3,63	2,92	2,58	3,19	2,58	2,28	2,92	2,36	2,09	2,58	2,09	1,85	2,36	1,91	1,70
3,97	3,19	2,81	3,19	2,57	2,27	2,81	2,27	2,01	2,57	2,08	1,85	2,27	1,85	1,64	2,08	1,70	1,51
5,44	4,28	3,76	4,28	3,43	3,03	3,76	3,03	2,67	3,43	2,77	2,44	3,03	2,44	2,16	2,77	2,24	1,98
4,87	3,91	3,44	3,91	3,14	2,77	3,44	2,77	2,45	3,14	2,54	2,24	2,77	2,24	1,98	2,54	2,05	1,82
4,28	3,43	3,03	3,43	2,77	2,44	3,03	2,44	2,16	2,77	2,24	1,98	2,44	1,98	1,76	2,24	1,82	1,61

NOTAS: Para el calculo de diseño se utilizaron los espesores mínimos

Perfiles fabricados en acero galvanizado anticorrosivo G60. Norma ASTM A 653/924—NTC 4011 Acero estructural Grado 33 de 33000 PSI (ASTM - A446) Fabricados en proceso continuo ROLADOS EN FRIO. Elaborados de acuerdo con las normas de diseño AISI, ASTM C645, C955.

Limitaciones en altura calculadas con una carga (Kg/m2) variable, actuando uniformemente perpendicular al paral y basados en los parales en si. El uso en acción compuesta con materiales colaterales aumentará los limites de altura. Los cálculos de tensión están basados en la capacidad del paral propiamente dicho. Cuando las fuerzas son causadas por razones aerodinámicas la tensión permitida por unidad ha sido incrementada en un tercio, para cumplir con las especificaciones AISI.

Los limites de altura son basados de acuerdo a la tensión, fuerza tangente y desviación. Una estructura débil puede ser atribuida a una excesiva rigidez causada por una inadecuada conexión a la Canal. 


## Perfil tipo PARAL (Stud) Serie PML 3 5/8" x 1 1/4"

Los Perfiles tipo PARAL (Stud) Serie PML de 3 5/8" de ancho MATECSA son fabricados en acero galvanizado anticorrosivo, disponibles en calibres 20, 22, 24 y 26.

El uso principal es en muros interiores de Drywall con recubrimiento en lámina de yeso-cartón, y cuentan con aperturas a lo largo de cada pieza para el paso de cañerías, instalaciones eléctricas y refuerzos transversales. Además cuentan con flanges moleteados (grafilados) que facilitan la aplicación de la lámina.

#### Propiedades físicas estructurales

		PERF	IL				PRO	OPIEDADE	S DE LA	SECCIÓN			I	PROPIEDADES TORSIONALES					
Referencia		Peso	Alma (B)	Aleta (H)	Espesor (e)	Área de la sección	l <sub>x</sub>	Sx	R <sub>x</sub>	ly	Sy	Ry	X <sub>0</sub>	J	l <sub>w</sub>	R <sub>0</sub>	β		
	Calibre	(Kg/m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm²)	(mm <sup>4</sup> )	(mm³)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm³)	(mm)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>6</sup> )	(mm)	BETA		
P36212526	26	0,57	92,08	31,75	0,45	72,99	93764,30	2379,60	35,84	8275,08	550,66	10,65	-21,36	8,97	13663394,00	43,23	0,756		
P36212524	24	0,76	92,08	31,75	0,60	96,75	120828,90	3146,77	35,72	10852,01	725,92	10,59	-21,31	18,11	17353003,20	43,18	0,756		
P36212522	22	0,88	92,08	31,75	0,70	112,52	143096,60	3648,46	35,65	12521,10	840,14	10,55	-21,11	22,73	20224192,21	42,93	0,758		
P36212520	20	1,13	92,08	31,75	0,90	143,69	181178,50	4639,12	35,49	15746,88	1063,74	10,46	-20,96	46,20	24986326,11	42,75	0,760		



# Dimensiones B 92,08 mm 3 5/8" H 31,75 mm 1 1/4"

### Distancia máxima libre en altura entre elementos (en metros)

Distan	cia max
calibre	Espacio entre parales (cm entre
	30,5
26	40,5
345,000	61,0
CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH	30,5
24	40,5
2	61,0
0000	30,5
22	40,5
	61,0
2022	30,5
20	40,5
	61,0

							Carga	horizo	ontal (l	Kg/m²							
	25 50						75			100			150		200		
		*						Tor	sion		•						
L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360	L/120	L/240	L/360
5,49	4,36	3,81	4,36	3,46	3,02												
4,99	3,96	3,46	3,96	3,15	2,75				0								
4,36	3,46	3,02	3,46	2,74	2,40	5 - 10			3	- 0	3		1: 3		8 - 8		3
5,97	4,74	4,14	4,74	3,76	3,29				90		50		8				
5,43	4,31	3,77	4,31	3,42	2,99				8 0	9 9	2						
4,74	3,76	3,29	3,76	2,99	2,61				8	. 0	8		8				
6,32	5,01	4,38	5,01	3,98	3,48	4,38	3,48	3,04	3,98	3,16	2,76	3,48	2,76	2,41	3,16	2,51	2,19
5,75	4,56	3,99	4,56	3,62	3,16	3,99	3,16	2,76	3,62	2,87	2,51	3,16	2,51	2,19	2,87	2,28	1,99
5,01	3,98	3,48	3,98	3,16	2,76	3,48	2,76	2,41	3,16	2,51	2,19	2,76	2,19	1,91	2,51	1,99	1,74
6,84	5,43	4,74	5,43	4,31	3,76	4,74	3,76	3,29	4,31	3,42	2,99	3,76	2,99	2,61	3,42	2,71	2,37
6,22	4,94	4,31	4,94	3,92	3,42	4,31	3,42	2,99	3,92	3,11	2,72	3,42	2,72	2,37	3,11	2,47	2,16
5,43	4,31	3,76	4,31	3,42	2,99	3,76	2,99	2,61	3,42	2,71	2,37	2,99	2,37	2,07	2,71	2,15	1,88


NOTAS: Para el calculo de diseño se utilizaron los espesores mínimos

Perfiles fabricados en acero galvanizado anticorrosivo Gelo. Norma ASTM A 653/824—NTC 4011 Acero estructural Grado 33 de 33000 PSI (ASTM - A445) Fabricados en proceso continuo ROLADOS EN FRIO. Elaborados de acuerdo con las normas de diseño AISI, ASTM C645.

Limitaciones en altura calculadas con una carga (Kg/m²) variábile, actuando uniformemente perpendicular al paral y basados en los parales en si. El uso en acción compuesta con materiales colaterales aumentará los limites de altura. Los cálculos de tensión están basados en la capacidad del paral proplamente dicho. Cuando las fuerzas son causadas por razones ærodinámicas la tensión permitida por unidad ha sido incrementada en un tercio, para cumplir con las específicaciones AISI.

Los limites de altura son basados de acuerdo a la tensión, fuerza tangente y desviación. Una estructura débil puede ser atribuida a una excesiva rigidez causada por una inadecuada conexión a la Canal.






### Propiedades físicas estructurales

## Perfil tipo PARAL (Stud) Serie PMH 3 5/8" x 1 5/8"

Los Perfiles tipo PARAL (Stud) Serie PMH de 3 5/8" de ancho MATECSA son fabricados en acero galvanizado anticorrosivo, disponibles en calibres 16, 18, 20, 22 y 24.

El uso principal es en muros interiores y exteriores, y cuentan con aperturas a lo largo de cada pieza para el paso de cañerías, instalaciones eléctricas y refuerzos transversales. Además cuentan con flanges moleteados (grafilados) que facilitan la aplicación de la lámina.

		PERF	IL .		-		PR	OPIEDADE	S DE LA	SECCIÓN			PROPIEDADES TORSIONALES					
		Peso	Alma (B)	Aleta (H)	Espesor (e)	Área de la sección	l <sub>x</sub>	Sx	R <sub>x</sub>	ly	Sy	R <sub>y</sub>	X <sub>0</sub>	7	I <sub>w</sub>	R <sub>0</sub>	β	
Referencia	Calibre	(Kg/m)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm²)	(mm <sup>4</sup> )	(mm³)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm³)	(mm)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>e</sup> )	(mm)	вета	
P36216224	24	0,91	92,08	41,28	0,60	115,80	157907,04	3967,41	36,93	28673,88	1526,35	15,74	-33,96	20,02	53389249,87	52,66	0,584	
P36216222	22	1,06	92,08	41,28	0,70	134,87	183512,69	4608,43	36,89	33229,63	1772,54	15,70	-33,90	27,57	61665263,81	52,59	0,584	
P36216220	20	1,36	92,08	41,28	0,90	172,85	234121,83	5870,26	36,81	42154,63	2250,80	15,62	-33,76	43,70	77704267,26	52,40	0,585	
P36216218	18	1,80	92,08	41,28	1,20	229,30	308543,91	7761,23	36,69	55083,66	2959,27	15,51	-33,58	95,73	100509947,43	52,12	0,585	
P36216216	16	2.25	92.08	41.28	1.50	285.18	381198.00	9610.47	36,57	67475.36	3644.99	15.39	-33.38	187.72	121864521.23	51.82	0.585	



Dir	Dimensiones											
В	92,08 mm	3 5/8"										
Н	41,28 mm	1 5/8"										

#### Distancia máxima libre en altura entre elementos (en metros)

	Espacio entre		Carga horizontal (Kg/m²)														
calibre	parales	25			50			100				150		200			
campie	(cm							T	orsió	n							
	entre	L/240	L/360	L/600	L/240	L/360	L/600	L/240	L/360	L/600	L/240	L/360	L/600	L/240	L/360	L/600	
	30,5	5,18	4,53	3,82	4,11	3,59	3,03	3,26	2,85	2,41	2,85	2,49	2,10	2,59	2,26	1,91	
24	40,5	4,71	4,12	3,47	3,74	3,27	2,76	2,97	2,59	2,19	2,59	2,27	1,91	2,36	2,06	1,74	
	61,0	4,11	3,59	3,03	3,26	2,85	2,41	2,59	2,26	1,91	2,26	1,98	1,67	2,06	1,80	1,52	
	30,5	5,45	4,76	4,01	4,32	3,78	3,19	3,43	3,00	2,53	3,00	2,62	2,21	2,72	2,38	2,01	
22	40,5	4,96	4,33	3,65	3,93	3,44	2,90	3,12	2,73	2,30	2,73	2,38	2,01	2,48	2,17	1,83	
	61,0	4,32	3,78	3,19	3,43	3,00	2,53	2,72	2,38	2,01	2,38	2,08	1,75	2,16	1,89	1,59	
	30,5	5,91	5,16	4,35	4,69	4,10	3,46	3,72	3,25	2,74	3,25	2,84	2,40	2,95	2,58	2,18	
20	40,5	5,38	4,70	3,96	4,27	3,73	3,14	3,39	2,96	2,50	2,96	2,58	2,18	2,69	2,35	1,98	
	61,0	4,69	4,10	3,46	3,72	3,25	2,74	2,95	2,58	2,18	2,58	2,25	1,90	2,35	2,05	1,73	
	30,5	6,48	5,66	4,77	5,14	4,49	3,79	4,08	3,57	3,01	3,57	3,11	2,63	3,24	2,83	2,39	
18	40,5	5,89	5,15	4,34	4,68	4,09	3,45	3,71	3,24	2,74	3,24	2,83	2,39	2,95	2,57	2,17	
	61,0	5,14	4,49	3,79	4,08	3,57	3,01	3,24	2,83	2,39	2,83	2,47	2,09	2,57	2,25	1,89	
	30,5	6,95	6,07	5,12	5,52	4,82	4,07	4,38	3,83	3,23	3,83	3,34	2,82	3,48	3,04	2,56	
16	40,5	6,32	5,53	4,66	5,02	4,39	3,70	3,98	3,48	2,94	3,48	3,04	2,56	3,16	2,76	2,33	
	61.0	5.52	4.82	4.07	4.38	3.83	3.23	3.48	3.04	2.56	3.04	2.65	2.24	2.76	2.41	2.03	

NOTAS: Para el calculo de diseño se utilizaron los espesores mínimos


Perfiles fabricados en acero galvanizado anticorrosivo G60. Norma ASTM A 653/924—NTC 4011 Acero estructural Grado 33 de 33000 PSI (ASTM - A446) Fabricados en proceso continuo ROLADOS EN FRIO. Elaborados de acuerdo con las normas de diseño AISI, ASTM 0645, C955.

Limitaciones en altura calculadas con una carga (Kg/ m2) variable, actuando uniformemente perpendicular al paral y basados en los parales en si. El uso en acción compuesta con materiales colaterales aumentará los limites de altura. Los cálculos de tensión están basados en la capacidad del paral propiamente dicho. Cuando las tuerzas son causadas por razones aerodinámicas la tensión permitida por unidad ha sido incrementada en un tercio, para cumplir con las especificaciones AISI.

Los limites de altura son basados de acuerdo a la tensión, fuerza tangente y desviación. Una estructura debil puede ser atribuida a una excesiva rigidez causada por una inadecuada conexión a la Canal.



### Perfiles Línea 00 Series PML - CML






Perfil tipo Paral 2-1/2" x 1-1/4" Ref: P25012500

Perfil tipo Canal 2-1/2" x 1" Ref: C25010000

### Propiedades fisicas

	PERFI	LES 2-1/2	2" PARAL	- CANA	L			PRO	PIEDAD	ES DE LA		PROPIEDADES TORSIONALES				
	Peso	Anci	no (B)	Alto (H)		Espesor (e)	Area de la sección		S <sub>x</sub> R <sub>x</sub>		ly	S <sub>y</sub>	R <sub>y</sub>	X <sub>0</sub>	J	l <sub>w</sub>
Referencia	(Kg/m)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)	(mm²)	(mm <sup>4</sup> )	(mm³)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm³)	(mm)	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>6</sup> )
P25012500	0,375	63,50	2 1/2	31,75	1 1/4	0,38	47,87	31835	1002,7	25,79	6289	286,4	11,46	-23,891	2,068	4899925
C25010000	0,316	63,50	2 1/2	25,40	1	0,38	40,32	25459	792,9	25,13	2546	130,4	7,95	-14,803	1,742	1765476





Perfil tipo Paral 3-5/8" x 1-1/4" Ref: P36212500

Perfil tipo Canal 3-5/8" x 1" Ref: C36210000

### Propiedades fisicas

	PERFI	LES 3-5/	8" PARAL	- CANA	L		ğ.	PRO	OPIEDAD	ES DE LA		PROPIEDADES TORSIONALES				
	Peso	Anci	no (B)	Alto	Alto (H)		Area de la sección	l <sub>x</sub>	S <sub>x</sub>	R <sub>x</sub>	ly	Sy	R <sub>y</sub>	X <sub>0</sub>	J	l <sub>w</sub>
Referencia	(Kg/m)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)	(mm²)	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>3</sup> )	(mm)	(mm <sup>4</sup> )	(mm <sup>3</sup> )	(mm)	(mm)	(mm⁴)	(mm <sup>6</sup> )
P36212500	0,456	92,08	3 5/8	31,75	1 1/4	0,38	58,15	74865	1626,2	35,88	7072	298,9	11,03	-20,769	2,512	11171200
C36210000	0,397	92,08	3 5/8	25,40	1	0,38	50,61	60671	1307,7	34,63	2811	135,9	7,45	-12,563	2,186	4244922

Fabricados en acero galvanizado **Z90**, Norma **ASTM A 653/924 - NTC 4011 Acero de calidad estructural SS Grado 50**. Fabricados en proceso contínuo **FORMADOS EN FRÍO**. Elaborados de acuerdo contas normas de diseño **AISI**.

