



RECOVER ELASTICITY CREAM — 002 (2)

CB23-S04-02-002 | 2023 | Chống lão hóa & săn chắc | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Water/Aqua	Demineralized Water	Dung môi	77.95
A1	Disodium EDTA	Disodium EDTA	Chất càn hóa	0.05
A1	Vivapur COS 8	Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum	Chất tạo gel	1
A2	Propylen Glycol	-	Dưỡng ẩm	2
A2	Xanthan Gum	-	Chất tạo gel	0.1
B	Emulium® Dolce MB	Cetearyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Sodium Stearoyl Glutamate (and) Water (and) Polyglycerin-3	Chất nhũ hóa O/W	3.5
B	Cetyl alcohol	Cetyl Alcohol	Chất trợ nhũ hóa, tạo đặc	1.5
B	DPPG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm	4
B	Isododecane	Isododecane	Dầu làm mềm	4
B	Lipocire A SG	C10-18 Triglycerides	Tăng khả năng đàn trải trên da	2
B	RJS-5115	Cyclopentasiloxane	-	3
D	Phenoxyethanol	-	Chất bảo quản	0.7
D	Perfume/Fragrance	-	Hương liệu	0.1
E	Citric Acid 30% Sol	Citric acid, Water	Điều chỉnh pH	0.1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A1

Pha A1 | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A1: cho lần lượt Water/Aqua, Disodium EDTA, Vivapur COS 8, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha A2

Pha A2 | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A2: cho lần lượt Propylen Glycol, Xanthan Gum, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha B

Pha B | $70-80^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha dầu B: phối hợp Emulium® Dolcea MB, Cetyl alcohol, DPPG, Isododecane, Lipocire A SG và 1 thành phần khác, gia nhiệt và khuấy đến khi chất rắn nóng chảy hoàn toàn, pha trong và đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Không còn sáp hoặc chất rắn chưa tan.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha D gồm Phenoxyethanol, Perfume/Fragrance. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

06 Chuẩn bị pha E

Pha E | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha E: cho lần lượt Citric Acid 30% Sol, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

07 Nhũ hóa

Pha chính | 70-75°C | 2.500-4.000 rpm trong 3-8 phút; sau đó 500-800 rpm

Khi hai pha đạt nhiệt độ tương đương, cho từ từ pha dầu vào pha nước dưới khuấy. Đồng hóa đến khi hệ mịn, sau đó chuyển sang khuấy cánh quét trong khi hạ nhiệt.

Điểm kiểm soát: Nhũ mịn, không tách lớp, không còn vệt dầu.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.