

Abnahmeprüfzeugnis / Inspection certificate 3.1 nach EN 10204

LS.- Nr.: Order No.:	67022 117844	Auszufüllen durch ITW WELDING To be filled out by ITW WELDING	Kunde: Customer:	Hobart Brothers Company 1260 Bruckner Drive USA Troy, OH 45373																		
Auftragsnr.: Commission No.:		Auszufüllen durch Händler To be filled out by dealers	Kunde: Customer:	Liefermenge / Quantity delivered: 1024 kg																		
Zusatzwerkstofftyp/Consumable: Sorte/Type: Abmessung/Diameters Ø: Normbezeichnung/Specification: ISO 18276 A/B: AWS ASME 5.28 / M: DB-Kennblattnummer/-type certificate : TÜV-Kennblattnummer/-type certificate :	Fülldrahtelektrode / Metal cored wire MEGAFIL[®] 1100 M 1,20 mm (0,045 inch) T 89 4 Mn2NiCrMo M M 1 H5 / T834T15 1MA N4C1M2 H5 ~ E120C-K4 H4 / ~ E83C-K4 H4 10345										Stromstärke/Current: 240 A Spannung/Voltage: 27 V Schweißgeschw./Welding speed: 45 cm/min Schutzgas/Shielding gas: M21 (82Ar-18CO ₂) Schutzgasmenge/Flow rate : 15 l/min Stick out: 15 mm Position: PA / 1G Zwischenlagentemp./Interpass temp.: 150 °C											
Position	Bemerkung Remark	Charge Batch	Analyse - Analysis																			
			C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Al	V	Ti	Nb	N2						
1		123753	0,070	0,321	1,606	0,011	0,020	0,525	2,500	0,565	0,125	0,006	0,012	0,066	0,004	0,013						
Requirement:																						
Position	Wärmebeh. Heat-treatment	Charge Batch	Zugversuch - Tensile Test - Traction										Kerbschlagbiegeversuch - Impact Test									
			Rm (MPa)	Rp0,2 (MPa)		A					68°F RT	32°F 0°C	-4°F -20°C	-40°F -40°C	-72°F -60°C							
			ksi	ksi		(%)																
2	unbehandelt as welded	123753	980 142	959 139		14							62 46	56 41		J ft-lbf						
Requirement:			min	min		min									min							
			1050 152	950 138	Mpa ksi	14									27 J 20ft-lbf	-29°C -20°F						
Position	Wärmebeh. Heat-treatment	Charge Batch	Zugversuch - Tensile Test - Traction										Kerbschlagbiegeversuch - Impact Test									
			Rm (MPa)	Rp0,2 (MPa)	A (%)						J RT	J 0°C	J -20°C	J -40°C	J -60°C							
Bemerkungen:			Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. Die aufgeführten Prüfergebnisse erfolgen nach den Regeln der oben aufgeführten ISO NORM Teil A, alle weiteren Normangaben sind unverbindlich und nur informativ.														Datum / Date : 16.12.2013					
Remarks:			This document was generated electronically and is valid without signature. The results presented refer to the above mentioned ISO standard part A. All other standards listed are non-binding and presented for information purpose only.														Ersteller / Creator : Zingler/Hiereth					