

Übung zur Vorlesung Materialwissenschaften

Prof. Peter Müller-Buschbaum, Lea Westphal, Ziyan Zhang, Doan Duy Ky Le

Übungsblatt 2

Lösung

Aufgabe 1 - Fehlstellen

a) Der Anteil der Leerstellen ist durch die folgende Gleichung gegeben:

$$\frac{N_V}{N} = \exp\left(-\frac{Q_v}{kT}\right)$$

mit:

$$Q_v = 0.55 \,\text{eV}, \ k = 8.62 \times 10^{-5} \,\text{eV/K}, \ T = 600 \,\text{K}$$

Einsetzen:

$$\frac{N_V}{N} = \exp\left(-\frac{0.55}{8.62 \times 10^{-5} \cdot 600}\right) = \exp(-10.63) = 2.41 \times 10^{-5}$$

Ergebnis: Anteil der Leerstellen = $2,41 \times 10^{-5}$.

b) Die Anzahl der Gitterplätze N:

$$N = N_A \cdot \frac{\rho_{Al}}{A_{Al}} = 6,022 \times 10^{23} \cdot \frac{2,62}{26,98} = 5,85 \times 10^{22} \,\text{Atom/cm}^3 = 5,85 \times 10^{28} \,\text{Atom/m}^3$$

Dann:

$$\frac{N_V}{N} = \exp\left(-\frac{Q_v}{kT}\right) \to Q_v = -kT\ln\left(\frac{N_V}{N}\right)$$

mit:

$$\ln\left(\frac{7,57\times10^{23}\frac{1}{m^3}}{5,85\times10^{28}\frac{1}{m^3}}\right) = \ln(1,29\times10^{-5}) = -11,26$$

und:

$$Q_v = -(8,62 \times 10^{-5} \,\mathrm{eV/K} \cdot 773 \,K) \cdot (-11,26) = 0,75 \,\mathrm{eV/Atom}$$

- c) Bewertung der Struktur:
 - 1. Wahr: Blau in Rot-reich und Rot in Blau-reich
 - 2. Falsch: Beide Phasen haben den selben Leerstellenantei.
 - 3. Falsch: Es sind keine Zwischengitteratome zu sehen. Das sind Substitutionsatome.
 - 4. Wahr: Nur eine Phasengrenze dargestellt.
 - 5. Falsch: Nur eine Korngrenze (horizontal) in der rot-reichen Phase sichtbar.



Aufgabe 2: Mischkristalle

1. Austauschmischkristall:

Damit zwei Metalle vollständige Austauschmischkristalle bilden können, müssen die **Hume-Rothery-Regeln** erfüllt sein:

(a) Atomradius:

$$\left| \frac{r_1 - r_2}{r_1} \right| \le 15\%$$

 \rightarrow Der Unterschied der Atomradien sollte maximal 15% betragen.

(b) Kristallstruktur:

→ Beide Metalle sollten die **gleiche Kristallstruktur** aufweisen (z. B. fcc, bcc, hcp).

(c) Elektronegativität:

 \rightarrow Die Elektronegativitäten sollten **ähnlich** sein, um starke Bindungstendenzen (intermetallische Phasen) zu vermeiden.

(d) Valenz:

- \rightarrow Metalle mit gleicher Valenz sind bevorzugt mischbar.
- \rightarrow Metalle mit höherer Valenz lösen sich meist besser in solchen mit niedrigerer Valenz (nicht umgekehrt).

Erfüllt für: Ni, Pd und Pt; zusätzlich Fe und Co bei hohen T

2. Einlagerungsmischkristall:

Die Bildung stabiler **Einlagerungsmischkristalle** (interstitial solid solutions) ist an folgende Bedingungen geknüpft:

(a) Atomgröße:

Der Atomradius des Teilchens muss kleiner als 59% des Wirtsatomradius sein:

(b) Elektronegativität:

Die Elektronegativität von Wirt und Lösungspartner sollte **ähnlich** sein, um starke chemische Bindungen zu vermeiden.

(c) Valenz:

Idealerweise sollten beide Elemente die **gleiche Valenz** besitzen.

Je größer der Unterschied in der Valenz, desto geringer ist typischerweise die Löslichkeit.

Erfüllt für: C, H, O



Tabelle 1: Unterschiede zu Kupfer bezüglich Atomradius, Elektronegativität, Kristallstruktur und Valenz

Element	ΔR	$\Delta \chi$	Kristallstruktur	ΔV alenz zu Cu (+1)
Cu	0	0,00	fcc	0
C	-0,0568	+0,65	_	+3
Н	-0,0818	+0,30	_	0
О	-0,0678	+0,54	_	+1
Ag	+0,0167	0,00	fcc	0
Al	+0,0153	-0,40	fcc	+2
Со	-0,0025	-0,10	$hcp \to fcc (T\uparrow)$	+1
Cr	-0,0029	-0,30	bcc	+1
Fe	-0,0037	-0,10	$bcc \to fcc (T\uparrow)$	+1
Ni	-0,0032	-0,10	fcc	+1
Pd	+0,0098	+0,30	fcc	0
Pt	+0,0109	+0,30	fcc	+1
Zn	+0,0054	-0,30	hcp	+1

Hinweis: Für die Hume-Rothery-Regeln interessiert uns aber diejenige Valenz, die sich im metallischen Zustand und speziell bei der Legierungsbildung mit Kupfer auswirkt – also die Zahl der frei beweglichen Valenzelektronen pro Atom.

Aufgabe 3: Stationäre Diffusion

Gegeben:

$$D = 6.0 \times 10^{-11} \, m^2 / s, \ J = 1.2 \times 10^{-7} \, kg / m^2 s, \ C_s = 4.0 \, kg / m^3, \ C_x = 2.0 \, kg / m^3$$

Erstes Fick'sches Gesetz:

$$J = -D\frac{C_s - C_x}{r}$$

umstellen nach x:

$$x = D \frac{C_s - C_x}{J}$$

Einsetzen:

$$x = 6,0 \times 10^{-11} \cdot \frac{4,0-2,0}{1,2 \times 10^{-7}}$$

$$x = 6,0 \times 10^{-11} \cdot \frac{2,0}{1,2 \times 10^{-7}} = 6,0 \times 10^{-11} \cdot 1,67 \times 10^7 = 1,0 \times 10^{-3} = 1,0 \text{ mm}$$

Ergebnis: Tiefe x = 1,0 mm.



Aufgabe 4: Nichtstationäre Diffusion

a) Berechnung der Zeit für eine Zielkonzentration in 2 mm Tiefe Gegeben:

•
$$C_s = 1.30\%$$
, $C_0 = 0.20\%$, $C_x = 0.45\%$

•
$$x = 2.0 \,\mathrm{mm} = 2.0 \cdot 10^{-3} \,\mathrm{m}$$

•
$$D_0 = 2.3 \cdot 10^{-5} \,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}, \ Q = 148\,000 \,\mathrm{J/mol}$$

•
$$T = 1273 \,\mathrm{K}, \, R = 8{,}314 \,\mathrm{J/mol} \cdot \mathrm{K}$$

Die Lösung des 2. Fick'schen Gesetzes für einen halbunendlichen Körper lautet:

$$\frac{C_x - C_0}{C_s - C_0} = 1 - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

Einsetzen ergibt:

$$\frac{0.45 - 0.20}{1.30 - 0.20} = 0.227 \Rightarrow \operatorname{erf}(z) = 0.773$$

Interpolation aus der Fehlerfunktionstabelle:

$$\operatorname{erf}(0.850) = 0.7707, \quad \operatorname{erf}(0.900) = 0.7970$$

$$z = 0.850 + \frac{0.773 - 0.7707}{0.7970 - 0.7707} \cdot (0.900 - 0.850) \approx 0.854$$

Berechnung von D:

$$D = D_0 \cdot \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right) = 2.3 \cdot 10^{-5} \cdot \exp\left(-\frac{148000}{8.314 \cdot 1273}\right) \approx 1.93 \cdot 10^{-5} \,\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$$

Berechnung der Zeit t:

$$t = \left(\frac{x}{2z\sqrt{D}}\right)^2 = \left(\frac{2.0 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 0.854 \cdot \sqrt{1.93 \cdot 10^{-5}}}\right)^2 \approx 7.1 \cdot 10^4 \,\mathrm{s} = \boxed{19.72 \,\mathrm{h}}$$

b) Zeitskalierung auf 5 mm Tiefe:

Da T konstant ist, gilt:

$$\frac{x^2}{t} = \text{const.} \Rightarrow \frac{x_1^2}{t_1} = \frac{x_2^2}{t_2}$$


Einsetzen:

$$x_1 = 2.5 \,\mathrm{mm}, \quad t_1 = 10 \,\mathrm{h}, \quad x_2 = 5.0 \,\mathrm{mm}$$

$$t_2 = t_1 \cdot \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^2 = 10 \,\mathrm{h} \cdot \left(\frac{5,0}{2,5}\right)^2 = 10 \cdot 4 = \boxed{40 \,\mathrm{h}}$$



Aufgabe 5: Aktivierungsenergie



• Die Temperaturabhängigkeit der Diffusion folgt der Arrhenius-Gleichung:

$$D(T) = D_0 \cdot \exp\left(-\frac{Q}{RT}\right)$$

• Zur graphischen Auswertung wird die Gleichung logarithmiert:

$$\ln(D) = \ln(D_0) - \frac{Q}{B} \cdot \frac{1}{T}$$

• Dies entspricht einer linearen Funktion:

$$y = m \cdot x + t$$
, mit $y = \ln(D)$, $x = \frac{1000}{T}$

- \bullet Die Verwendung von $\frac{1000}{T}$ ist Konvention:
 - Einheitlichere Skalierung der x-Achse
 - -Bessere Lesbarkeit bei Temperaturen im Bereich 300–1500K
 - Übliche Darstellung in Literatur und Technik
- $\bullet\,$ Aus dem Plot ergibt sich eine Steigung $m=-5{,}7657$



• Zusammenhang zur Aktivierungsenergie:

$$m = -\frac{Q_D}{2, 3 \cdot R}$$

 \rightarrow Umstellen nach $Q_D\colon$

$$Q_D = -m \cdot 2, 3 \cdot R \cdot 1000$$

• Einsetzen der Werte:

$$Q_D = 5,7657 \cdot 2,3 \cdot 8,314 \cdot 1000 \approx \boxed{110 \,\text{kJ/mol}}$$