



KEIVITSA / PENTLANDIITTI

Näyte: R713

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	33,67	30,92	34,94		0,47					100,00
2	33,76	27,21	38,96		0,07					100,00
3	33,80	31,49	34,47		0,24					100,00
4	33,80	26,92	38,71		0,47					99,90
5	33,90	29,88	35,99		0,22					99,99
6	33,81	28,02	38,06		0,11					100,00
7	33,96	30,53	35,51		0,00					100,00
8	33,72	30,12	36,16		0,00					100,00
9	33,48	29,19	37,02		0,32					100,01
Keskiarvo	33,77	29,36	36,65	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
Min.	33,48	26,92	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
Max.	33,96	31,49	38,96	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
Keskipoikkeama	0,14	1,64	1,63		0,18					0,03
Kaava	8,000	3,993	4,742	0,000	0,027	0,000	0,000		0,000	

EDS-ANALYYSI

KEIVITSA / VIOLARIITTI

Näyte: R713

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	41,14	20,97	37,28		0,39				0,21	99,99
2	41,30	18,41	39,52		0,63				0,14	100,00
Keskiarvo	41,22	19,69	38,40	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,18	100,00
Min.										
Max.										
Keskipoikkeama										
Kaava	4,000	1,097	2,035	0,000	0,027	0,000	0,000		0,005	

EDS-ANALYYSI



KEIVITSA / MILLERIITTI

Näyte: R713

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	36,14	0,98	62,89							100,01
Keskiarvo										
Min.										
Max.										
Keskipoikkeama										
Kaava	1,000	0,016	0,950							

EDS-ANALYYSI

KEIVITSA / NIKKOLIITTI

Näyte: R713

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	0,41	0,30	43,86				55,43			100,00
2	0,45	0,30	43,99				55,26			100,00
Keskiarvo	0,43	0,30	43,93	0,00	0,00	0,00	55,35	0,00	0,00	100,00
Min.										
Max.										
Keskipoikkeama										
Kaava	0,018	0,007	0,995	0,000	0,000	0,000	0,982		0,000	

EDS-ANALYYSI



KEIVITSA / GERSDORFIITTI

Näyte: R713

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	20,53	1,70	33,01				44,39		0,37	100,00
2	21,05	2,11	30,85				45,69		0,30	100,00
3	20,55	0,82	33,01	0,20			44,96		0,45	99,99
Keskiarvo	20,71	1,54	32,29	0,07	0,00	0,00	45,01	0,00	0,37	100,00
Min.	20,53	0,82	30,85	0,20	0,00		44,39			0,00
Max.	21,05	2,11	33,01	0,20	0,00		45,69			100,00
Keskipoikkeama	0,29	0,66	1,25				0,65		0,08	0,01
Kaava	1,036	0,044	0,882	0,002	0,000	0,000	0,964		0,005	

EDS-ANALYYSI

KEIVITSA /Co- GERSDORFIITTI

Näyte: R713

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	19,95	4,63	17,14		12,66		45,30		0,31	99,99
2	20,48	5,40	22,11		7,31		44,69		0,00	99,99
3	20,08	5,48	13,68		16,37		44,40		0,00	100,01
Keskiarvo	20,17	5,17	17,64	0,00	12,11	0,00	44,80	0,00	0,10	100,00
Min.	19,95	4,63	13,68	0,00	7,31		44,40		0,00	0,00
Max.	20,48	5,48	22,11	0,00	16,37		45,30		0,31	100,01
Keskipoikkeama										0,01
Kaava	1,000	0,147	0,478	0,000	0,327	0,000	0,951		0,000	

EDS-ANALYYSI