



KEIVITSA / MAGNEETTIKIISU

Näyte: R725

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	37,98	60,04	0,28	0,00	0,04	0,00	0,06	0,03	0,04	98,47
2	37,91	60,24	0,32	0,01	0,03	0,00	0,00	0,09	0,01	98,61
3	37,43	60,56	0,11	0,01	0,04	0,00	0,00	0,05	0,04	98,24
4	37,35	60,59	0,34	0,01	0,05	0,00	0,00	0,03	0,02	98,39
5	37,61	60,65	0,10	0,03	0,04	0,03	0,20	0,08	0,01	98,75
6	36,79	61,46	0,27	0,00	0,06	0,02	0,07	0,03	0,00	98,70
7	36,45	61,02	0,34	0,07	0,03	0,00	0,16	0,07	0,03	98,17
8	36,61	61,10	0,17	0,06	0,04	0,02	0,00	0,03	0,03	98,06
9	37,23	61,22	0,18	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,02	98,75
10	36,00	61,51	0,28	0,05	0,04	0,00	0,00	0,04	0,02	97,94
11	36,50	61,56	0,41	0,02	0,03	0,00	0,00	0,04	0,01	98,57
Keskiarvo	37,08	60,90	0,25	0,02	0,04	0,01	0,04	0,05	0,02	98,42
Min.	36,00	60,04	0,10	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	97,94
Max.	37,98	61,56	0,41	0,07	0,06	0,03	0,20	0,09	0,04	98,75
Keskipoikkeama	0,65	0,52	0,10	0,03	0,01	0,01	0,07	0,02	0,01	0,29
Kaava	1,000	0,942	0,004	0,000	0,001	0,000	0,000		0,000	



KEIVITSA / PYRIITTI

Näyte: R725

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	52,98	46,37	0,03	0,00	1,09	0,00	0,00	0,07	0,06	100,60
2	52,52	46,53	0,09	0,00	1,24	0,01	0,01	0,06	0,00	100,46
3	52,73	46,73	0,01	0,05	0,96	0,00	0,00	0,02	0,00	100,50
4	52,35	46,90	0,02	0,00	1,17	0,00	0,14	0,03	0,03	100,64
5	52,12	45,43	0,08	0,04	2,12	0,00	0,00	0,01	0,00	99,80
6	51,65	46,56	0,07	0,02	1,47	0,04	0,08	0,03	0,02	99,94
7	52,62	47,17	0,13	0,02	0,49	0,00	0,00	0,04	0,01	100,48
8	52,13	47,61	0,13	0,07	1,03	0,00	0,10	0,02	0,00	101,09
Keskiarvo	52,39	46,66	0,07	0,03	1,20	0,01	0,04	0,04	0,02	100,44
Min.	51,65	45,43	0,01	0,00	0,49	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Max.	52,98	47,61	0,13	0,07	2,12	0,04	0,14	0,07	0,06	101,09
Keskipoikkeama	0,42	0,64	0,05	0,03	0,47	0,01	0,06	0,02	0,02	0,41
Kaava	1,999	1,022	0,001	0,001	0,025	0,000	0,001		0,000	



KEIVITSA / KUPARIKIISU

Näyte: R725

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	33,12	30,43	0,01	34,33	0,02	0,00	0,09	0,00	0,00	98,00
2	34,16	29,64	0,02	34,24	0,02	0,00	0,00	0,03	0,00	98,11
3	33,72	30,12	0,03	34,35	0,05	0,00	0,01	0,01	0,00	98,29
4	33,10	30,36	0,03	34,35	0,05	0,00	0,00	0,01	0,03	97,93
5	33,24	30,77	0,04	34,56	0,01	0,02	0,09	0,00	0,00	98,73
6	32,75	30,22	0,05	34,50	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	97,54
7	33,65	30,83	0,05	34,27	0,03	0,00	0,12	0,02	0,00	98,97
8	32,56	30,29	0,06	34,26	0,04	0,02	0,00	0,00	0,00	97,23
9	33,42	30,40	0,06	34,39	0,04	0,02	0,04	0,00	0,01	98,38
10	32,71	30,50	0,06	34,49	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
11	33,01	30,59	0,08	34,56	0,05	0,01	0,00	0,03	0,03	98,36
12	32,46	31,07	0,10	34,72	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	98,39
13	32,89	30,98	0,13	34,07	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	98,16
Keskiarvo	33,14	30,48	0,06	34,39	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01	98,14
Min.	32,46	29,64	0,01	34,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
Max.	34,16	31,07	0,13	34,72	0,05	0,02	0,12	0,03	0,03	98,97
Keskipoikkeama	0,50	0,39	0,03	0,17	0,02	0,01	0,05	0,01	0,01	0,47
Kaava	1,999	1,056	0,002	1,047	0,001	0,000	0,001		0,000	



KEIVITSA / PENTLANDIITTI

Näyte: R725

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	33,00	32,64	32,54	0,00	0,53	0,00	0,08	0,07	0,00	98,86
2	32,24	32,48	32,63	0,02	0,60	0,00	0,00	0,06	0,02	98,05
3	32,42	31,97	33,01	0,01	0,83	0,00	0,00	0,07	0,00	98,31
4	32,64	32,85	33,03	0,00	0,15	0,00	0,14	0,07	0,01	98,89
5	31,86	31,29	33,42	0,00	1,08	0,00	0,06	0,07	0,02	97,80
6	32,28	32,51	33,04	0,00	0,81	0,00	0,00	0,11	0,00	98,75
7	32,56	32,16	33,45	0,00	0,83	0,00	0,01	0,10	0,00	99,11
8	32,57	31,83	33,71	0,00	0,88	0,00	0,05	0,07	0,02	99,13
9	32,69	32,16	33,88	0,00	0,78	0,06	0,00	0,07	0,03	99,67
10	32,75	31,85	34,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,03	0,03	98,94
11	32,83	31,65	34,22	0,00	0,28	0,00	0,00	0,05	0,00	99,03
12	32,53	31,00	34,75	0,03	0,34	0,04	0,00	0,12	0,00	98,81
13	32,65	31,07	34,76	0,00	0,34	0,00	0,24	0,09	0,02	99,17
14	32,70	30,84	34,95	0,00	0,32	0,03	0,02	0,09	0,00	98,95
15	32,77	29,45	36,71	0,00	0,12	0,03	0,04	0,10	0,01	99,23
16	32,88	29,11	36,85	0,00	0,15	0,00	0,15	0,12	0,03	99,29
17	32,27	27,92	37,67	0,00	0,19	0,00	0,00	0,09	0,03	98,17
Keskiarvo	32,57	31,34	34,27	0,00	0,50	0,01	0,05	0,08	0,01	98,83
Min.	31,86	27,92	32,54	0,00	0,12	0,00	0,00	0,03	0,00	97,80
Max.	33,00	32,85	37,67	0,03	1,08	0,06	0,24	0,12	0,03	99,67
Keskipoikkeama	0,28	1,36	1,53	0,01	0,31	0,02	0,07	0,02	0,01	0,49
Kaava	7,995	4,416	4,594	0,000	0,067	0,001	0,005		0,001	



KEIVITSA / MACKINAWIITTI

Näyte: R725

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	Zn	As	Se	Sb	Sum.
1	40,61	34,40	20,47	0,00	0,27	0,00	0,01	0,07	0,00	95,83
Keskiarvo										
Min.										
Max.										
Keskipoikkeama										
Kaava	7,999	3,890	2,202	0,000	0,029	0,000	0,001		0,000	