

Taulukko. Vaahdotuskokeiden kemiallisten analyysien mukaan lasketut syötteen analyysit eri kokeista (analyysitaseet), sekä niiden keskiarvot seosmalmilla.

Koe n:o	Cu % AAS	Ni % AAS	Co % AAS	Fe % XRF	S % XRF	Au g/t FA	Pt g/t FA	Pd g/t FA	Al ₂ O ₃ % XRF	CaO % XRF	MgO % XRF	SiO ₂ % XRF
100	0,47	0,30	0,015	x	x	0,12	0,33	0,17	x	x	x	x
101	0,47	0,32	0,015	x	x	0,12	0,34	0,16	x	x	x	x
102	0,48	0,30	0,014	8,54	1,57	0,11	0,32	0,15	3,00	13,07	18,64	43,67
103	0,47	0,31	0,015	x	x	0,14	0,18	0,21	x	x	x	x
103A	0,48	0,30	0,015	x	x	0,11	0,27	0,13	x	x	x	x
104	0,47	0,30	0,015	x	x	0,11	0,29	0,14	x	x	x	x
105	0,47	0,31	0,014	x	x	0,13	0,32	0,15	x	x	x	x
106	0,48	0,31	0,014	8,63	1,54	0,11	0,32	0,15	2,91	13,09	18,57	43,59
107	0,47	0,31	0,015	8,67	1,59	0,12	0,31	0,20	2,97	13,15	18,71	43,71
108	0,51	0,33	0,015	x	x	0,15	0,33	0,15	x	x	x	x
109	0,50	0,32	0,015	8,75	1,60	0,12	0,30	0,13	2,98	13,20	18,64	43,94
110	0,48	0,32	0,014	8,63	1,56	0,12	0,30	0,12	2,90	13,06	18,48	43,47
111/1	0,49	0,30	0,014	8,48	1,54	0,10	0,33	0,15	2,96	12,90	18,62	43,91
111/2	0,48	0,30	0,015	8,52	1,54	0,10	0,33	0,16	2,96	12,94	18,61	43,91
112	0,51	0,32	0,015	x	1,66	0,10	0,35	0,15	x	x	x	x
113	0,43	0,30	0,014	8,59	1,57	0,09	0,34	0,18	2,95	12,68	18,54	43,64
114	0,47	0,30	0,014	8,63	1,56	0,09	0,33	0,14	2,94	12,96	18,57	43,59
115	0,42	0,29	0,014	8,54	1,50	0,11	0,34	0,15	3,01	12,90	18,77	44,33
116	0,42	0,29	0,014	8,65	1,54	0,10	0,31	0,14	2,99	12,96	18,83	44,54
117/1	0,48	0,30	0,014	8,49	1,91	0,13	0,30	0,10	2,96	12,89	18,55	43,68
117/2	0,48	0,29	0,014	8,56	1,92	0,19	0,30	0,12	2,96	12,89	18,55	43,69
118/1	0,46	0,28	0,013	8,45	2,08	0,11	0,22	0,19	3,02	13,03	18,84	44,25
118/2	0,46	0,29	0,014	x	2,11	0,12	0,21	0,19	x	x	x	x
119/1	0,46	0,29	0,014	x	2,26	0,16	0,26	0,13	x	x	x	x
119/2	0,46	0,30	0,014	x	2,27	0,16	0,28	0,14	x	x	x	x
120/1	0,46	0,27	0,013	8,44	2,21	0,12	0,37	0,23	3,01	12,96	18,79	43,88
120/2	0,44	0,25	0,012	x	2,11	0,13	0,36	0,23	x	x	x	x
121/1	0,48	0,30	0,014	x	x	0,17	0,28	0,21	x	x	x	x
121/2	0,48	0,31	0,014	x	x	0,17	0,30	0,21	x	x	x	x
122/1	0,45	0,29	0,013	x	x	0,13	0,30	0,21	x	x	x	x
122/2	0,45	0,29	0,013	x	x	0,13	0,30	0,21	x	x	x	x
LaSy k.a.	0,47	0,30	0,014	8,57	1,78	0,13	0,30	0,16	2,97	12,98	18,65	43,85
AnSy	0,44	0,31	0,015			0,12	0,27	0,19				

x) Ei voitu laskea, koska koetuotteiden vähyys vuoksi ei kaikista tuotteista saatu analyysijä.

Taulukko. Vaahdotuskokeiden kemiallisten analyysien mukaan lasketut syötteen analyysit eri kokeista (analyysitaseet), sekä niiden keskiarvot R713-näytteellä.

Koe n:o	Cu % AAS	Ni % AAS	Co % AAS	Fe % XRF	S % XRF	Au g/t FA	Pt g/t FA	Pd g/t FA	Al ₂ O ₃ % XRF	CaO % XRF	MgO % XRF	SiO ₂ % XRF
seula 1	0,028	0,675	0,012	5,26	0,55	0,10	1,00	0,69	3,08	14,24	20,21	45,90
seula 2	0,028	0,670	0,012	xx	xx	0,07	0,80	0,52	xx	xx	xx	xx
seula 3	0,027	0,655	0,012	xx	xx	0,08	0,91	0,46	xx	xx	xx	xx
koe 1	0,030	0,640	0,012	x	0,83	0,08	0,81	0,59	x	x	x	x
koe 2	0,030	0,670	0,012	xx	xx	0,08	0,94	0,43	xx	xx	xx	xx
koe 3	0,030	0,630	0,013	xx	xx	0,09	1,43	0,48	xx	xx	xx	xx
LaSy k.a.	0,029	0,657	0,012	5,26	0,69	0,08	0,98	0,53	3,08	14,24	20,21	45,90
AnSy	0,028	0,666	0,012	5,26	0,55	0,08	1,11	0,79	3,09	14,02	20,20	45,77

Taulukko. Vaahdotuskokeiden kemiallisten analyysien mukaan lasketut syötteen analyysit eri kokeista (analyysitaseet), sekä niiden keskiarvot R725-näytteellä.

Koe n:o	Cu % AAS	Ni % AAS	Co % AAS	Fe % XRF	S % XRF	Au g/t FA	Pt g/t FA	Pd g/t FA	Al ₂ O ₃ % XRF	CaO % XRF	MgO % XRF	SiO ₂ % XRF
seula 1	0,249	0,469	0,012	5,40	0,94	0,13	0,63	0,38	3,60	13,85	20,68	44,91
seula 2	0,250	0,474	0,011	xx	xx	0,15	0,57	0,38	xx	xx	xx	xx
seula 3	0,245	0,459	0,011	xx	xx	0,10	0,66	0,40	xx	xx	xx	xx
koe 1	0,240	0,440	0,011	x	1,25	0,16	0,55	0,33	x	x	x	x
koe 2	0,240	0,450	0,011	xx	xx	0,11	0,64	0,29	xx	xx	xx	xx
koe 3	0,250	0,460	0,012	xx	xx	0,12	0,82	0,29	xx	xx	xx	xx
LaSy k.a.	0,246	0,459	0,011	5,40	1,10	0,13	0,65	0,35	3,60	13,85	20,68	44,91
AnSy	0,245	0,451	0,011	5,49	0,97	0,13	0,62	0,45	3,63	13,78	20,85	45,04

Taulukko. Vaahdotuskokeiden kemiallisten analyysien mukaan lasketut syötteen analyysit eri kokeista (analyysitaseet), sekä niiden keskiarvot R333-näytteellä.

Koe n:o	Cu % AAS	Ni % AAS	Co % AAS	Fe % XRF	S % XRF	Au g/t FA	Pt g/t FA	Pd g/t FA	Al ₂ O ₃ % XRF	CaO % XRF	MgO % XRF	SiO ₂ % XRF
seula 1	0,017	0,461	0,009	5,50	0,23	0,04	0,82	0,72	2,08	12,39	24,41	45,21
seula 2	0,010	0,462	0,010	xx	xx	0,03	0,71	0,45	xx	xx	xx	xx
seula 3	0,010	0,452	0,009	xx	xx	0,03	0,64	0,57	xx	xx	xx	xx
koe 1	0,010	0,430	0,009	x	0,24	0,03	0,95	0,71	x	x	x	x
koe 2	0,009	0,450	0,009	xx	xx	0,03	1,10	0,52	xx	xx	xx	xx
koe 3	0,010	0,460	0,010	xx	xx	0,03	1,05	0,63	xx	xx	xx	xx
LaSy k.a.	0,011	0,453	0,009	5,50	0,24	0,03	0,88	0,60	2,08	12,39	24,41	45,21
AnSy	0,011	0,374	0,008	5,48	0,23	0,03	0,65	0,54	2,09	12,22	24,30	45,17

x) Ei voitu laskea, koska koetuotteiden vähyys vuoksi ei kaikista tuotteista saatu analyysijä.

xx) Analyysit ja laskelmat eivät ehtineet valmistua näiden osalta.