



KEIVITSA / MAGNEETTIKIISU

NÄYTE: SEOS

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	As	Sum.
1	38,34	61,12	0,37	0,03	0,07	0,00	99,93
2	38,59	59,96	0,24	0,00	0,07	0,06	98,92
3	38,23	60,92	0,18	0,08	0,06	0,00	99,47
4	38,48	60,22	0,27	0,00	0,08	0,00	99,05
5	36,54	62,75	0,00	0,06	0,06	0,00	99,41
6	38,59	60,31	0,18	0,00	0,04	0,08	99,20
7	39,53	59,06	0,24	0,03	0,05	0,09	99,00
8	36,11	62,84	0,01	0,03	0,01	0,00	99,00
9	36,14	62,96	0,03	0,00	0,07	0,00	99,20
10	38,81	60,23	0,31	0,00	0,09	0,00	99,44
11	37,29	60,79	0,07	0,04	0,08	0,00	98,27
12	36,05	63,19	0,01	0,05	0,06	0,00	99,36
13	38,49	59,30	0,27	0,00	0,04	0,00	98,10
14	38,40	58,67	0,28	0,00	0,04	0,00	97,39
15	38,50	59,62	0,29	0,03	0,03	0,00	98,47
16	38,22	59,76	0,03	0,00	0,03	0,00	98,04
17	36,16	62,40	0,00	0,00	0,06	0,00	98,62
18	38,76	60,09	0,41	0,06	0,06	0,09	99,47
19	38,28	61,22	0,33	0,00	0,06	0,10	99,99
20	36,36	63,20	0,06	0,04	0,08	0,00	99,74
21	37,72	61,81	0,30	0,00	0,06	0,11	100,00
22	36,48	64,26	0,00	0,03	0,05	0,24	101,06
23	35,99	63,92	0,05	0,05	0,03	0,00	100,04
24	36,18	64,08	0,05	0,00	0,04	0,06	100,41
25	36,46	64,84	0,03	0,00	0,06	0,00	101,39
26	35,91	64,06	0,07	0,09	0,08	0,08	100,29
Keskiarvo	37,49	61,60	0,16	0,02	0,06	0,04	99,36
Min.	35,91	58,67	0,00	0,00	0,01	0,00	97,39
Max.	39,53	64,84	0,41	0,09	0,09	0,24	101,39
Keskipoikkeama	1,18	1,85	0,14	0,03	0,02	0,06	0,92
Kaava	1,000	0,925	0,002	0,000	0,001	0,000	



KEIVITSA / RIKKIKIISU

NÄYTE: SEOS

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	As	Sum.
1	53,02	46,32	0,04	0,10	0,02	0,26	99,76
2	52,65	46,16	1,16	0,00	0,08	0,03	100,08
3	54,62	46,30	0,04	0,00	0,00	0,00	100,96
4	53,03	46,93	0,10	0,01	0,68	0,00	100,75
5	53,01	46,42	0,34	0,05	0,19	0,04	100,05
6	52,91	44,46	0,20	0,01	2,74	0,00	100,32
7	53,01	46,93	0,11	0,02	0,54	0,00	100,61
8	53,46	46,83	0,18	0,00	0,98	0,00	101,45
9	52,65	45,35	0,03	0,07	2,49	0,00	100,59
10	52,15	45,09	0,10	0,05	1,80	0,00	99,19
11	53,03	46,52	0,22	0,00	0,08	0,00	99,85
Keskiarvo	53,05	46,12	0,23	0,03	0,87	0,03	100,33
Min.	52,15	44,46	0,03	0,00	0,00	0,00	99,19
Max.	54,62	46,93	1,16	0,10	2,74	0,26	101,45
Keskipoikkeama	0,62	0,81	0,32	0,03	1,02	0,08	0,63
Kaava	2,000	0,998	0,005	0,001	0,018	0,000	



KEIVITSA / KUPARIKIISU

NÄYTE: SEOS

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	As	Sum.
1	33,23	32,12	0,00	35,07	0,05	0,02	100,49
2	33,66	31,10	0,00	34,46	0,04	0,00	99,26
3	34,70	30,25	0,07	34,53	0,06	0,21	99,82
4	34,64	29,78	0,00	34,24	0,00	0,07	98,73
5	35,29	30,44	0,01	33,77	0,03	0,00	99,54
6	33,85	30,98	0,00	34,16	0,04	0,14	99,17
7	33,94	30,55	0,00	33,22	0,05	0,00	97,76
8	34,46	30,01	0,07	33,72	0,08	0,16	98,50
9	34,50	30,92	0,04	34,23	0,03	0,00	99,72
10	34,87	30,48	0,03	33,94	0,00	0,00	99,32
11	35,48	30,46	0,00	33,05	0,04	0,00	99,03
12	34,59	30,74	0,00	34,27	0,02	0,00	99,62
13	34,47	31,20	0,04	32,50	0,02	0,12	98,35
14	35,00	30,78	0,06	33,63	0,02	0,28	99,77
15	34,54	30,85	0,03	32,70	0,02	0,00	98,14
16	34,46	30,69	0,03	33,19	0,03	0,13	98,53
17	34,74	30,62	0,07	32,66	0,02	0,09	98,20
18	34,75	31,10	0,00	33,05	0,03	0,00	98,93
19	34,78	30,74	0,01	33,11	0,03	0,00	98,67
20	34,88	30,61	0,10	35,04	0,06	0,37	101,06
21	34,38	30,80	0,09	35,08	0,07	0,17	100,59
22	34,47	30,62	0,19	35,30	0,08	0,48	101,14
Keskiarvo	34,53	30,72	0,04	33,86	0,04	0,10	99,29
Min.	33,23	29,78	0,00	32,50	0,00	0,00	97,76
Max.	35,48	32,12	0,19	35,30	0,08	0,48	101,14
Keskipoikkeama	0,51	0,46	0,05	0,85	0,02	0,13	0,94
Kaava	1,998	1,020	0,001	0,988	0,001	0,002	



KEIVITSA / KUBANIITTI

NÄYTE: SEOS

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	As	Sum.
1	33,51	40,85	0,00	20,00	0,01	0,00	94,37
2	34,75	41,44	0,00	20,35	0,06	0,00	96,60
3	34,63	41,02	0,00	20,01	0,04	0,00	95,70
4	34,39	41,09	0,00	20,37	0,01	0,14	96,00
5	34,73	41,21	0,10	20,30	0,05	0,10	96,49
6	34,61	41,11	0,04	20,72	0,06	0,11	96,65
7	34,99	41,42	0,09	20,83	0,04	0,03	97,40
8	34,93	41,12	0,05	20,43	0,01	0,01	96,55
9	34,88	41,84	0,12	20,12	0,06	0,00	97,02
10	34,49	41,21	0,11	20,97	0,07	0,31	97,16
11	34,81	41,15	0,28	20,52	0,12	0,25	97,13
12	34,87	40,70	0,09	20,48	0,07	0,15	96,36
13	35,05	42,14	0,09	21,37	0,10	0,28	99,03
14	34,79	42,06	0,12	20,75	0,05	0,23	98,00
Keskiarvo	34,67	41,31	0,08	20,52	0,05	0,12	96,75
Min.	33,51	40,70	0,00	20,00	0,01	0,00	94,37
Max.	35,05	42,14	0,28	21,37	0,12	0,31	99,03
Keskipoikkeama	0,38	0,43	0,07	0,38	0,03	0,11	1,08
Kaava	2,996	2,049	0,004	0,894	0,002	0,004	



KEIVITSA / PENTLANDIITTI

NÄYTE: SEOS

Anal. no.	S	Fe	Ni	Cu	Co	As	Sum.
1	33,12	31,03	35,12	0,07	0,08	0,00	99,42
2	33,23	32,23	33,35	0,08	1,28	0,00	100,17
3	33,12	32,45	32,37	0,05	1,19	0,00	99,18
4	33,89	30,23	33,17	0,08	1,23	0,07	98,67
5	33,75	30,72	33,32	0,06	1,33	0,22	99,40
6	32,90	32,60	32,80	0,02	2,00	0,13	100,45
7	33,95	32,13	32,45	0,14	1,65	0,07	100,39
8	33,18	33,26	30,33	0,02	1,90	0,18	98,87
9	31,98	30,57	33,34	0,12	0,83	0,01	96,85
10	32,51	31,09	35,18	0,03	0,90	0,00	99,71
11	34,50	33,02	28,75	0,00	2,00	0,01	98,28
12	32,25	35,03	29,52	0,06	1,60	0,12	98,58
13	32,60	35,53	28,63	0,00	1,68	0,13	98,57
14	33,18	34,33	30,88	0,00	1,18	0,14	99,71
15	33,32	34,52	30,58	0,06	1,16	0,00	99,64
16	33,29	34,87	30,33	0,07	1,66	0,07	100,29
17	33,66	33,46	31,17	0,03	2,84	0,13	101,29
18	32,36	34,24	29,08	0,00	1,81	0,12	97,61
19	32,45	35,17	30,37	0,00	1,53	0,22	99,74
20	33,42	33,12	30,37	0,00	1,53	0,22	98,66
21	33,92	32,84	31,19	0,00	1,06	0,28	99,29
22	32,79	36,05	29,17	0,00	0,99	0,29	99,29
23	33,42	32,52	32,19	0,00	1,56	0,34	100,03
24	33,05	30,85	34,71	0,00	0,64	0,36	99,61
25	32,82	32,14	31,75	0,00	1,65	0,44	98,80
Keskiarvo	33,15	32,96	31,60	0,04	1,41	0,14	99,30
Min.	31,98	30,23	28,63	0,00	0,08	0,00	96,85
Max.	34,50	36,05	35,18	0,14	2,84	0,44	101,29
Keskipoikkeama	0,60	1,68	1,95	0,04	0,54	0,13	0,95
Kaava	7,986	4,558	4,158	0,005	0,185	0,014	