



POWER-Modul MADE IN EU Glas-Folie

450Wp HCB

KPV450HCB
301101022

Innovative Technologie

- Hochleistungsfähige TopCon 2.0 Solarzellen
- Qualitätsanschlussdose mit original Stäubli MC4 Konnektoren
- Lange Modulkabel für mehr Flexibilität bei der Verschaltung
- Solarglas mit reduzierter Blendung durch Anti-Reflex-Beschichtung

Geringes Gewicht

Höchste Belastungsfähigkeit (Hagelwiderstandsklasse 4)
bei geringem Modulgewicht

Design und Sicherheit

Intelligentes Rahmenkonzept für technische Sicherheit,
Flexibilität und homogenes Design

Made in Europe

Modulproduktion in Österreich zur Erfüllung der neuesten
NZIA-Vorschriften in ganz Europa



Dieses Datenblatt ist nicht rechtsverbindlich. Die tatsächlichen Spezifikationen und/oder Produktmerkmale können davon abweichen. Änderungen vorbehalten. Achtung: Lesen Sie die Sicherheits- und Installationsanweisungen durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
Bei Kauf gelten die aktuell gültigen Garantieklärungen und die allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen der SONNENKRAFT GmbH. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Website: 07-2026

POWER-Modul MADE IN EU
450Wp HCB



Moduldaten	
Modulname	KPV 450Wp HCB
Matchcode	KPV450HCB
Pmpp	450 Wp
Ump	34,47 V
Imp	13,06 A
Uoc	40,07 V
Isc	13,68 A
Wirkungsgrad	22,52 %
Flächenbedarf/kWp	4,44 m²
Elektrische Daten	
Zellen	108 TOPCON Halbzellen (6 x 20) 182 x 91 mm (16 Busbar)
Anschluss- und Steckersystem	dezentrale Anschlussdose mit Original Stäubli MC4 Konnektoren
Max. Systemspannung	1000 V DC
Leistungstoleranz	-0W / +5W (Messung bei Standard-Testbedingungen)
Temperaturkoeffizienten	Pmpp -0,32 %/K Uoc -0,25 %/K Isc +0,045 %/K
Maximaler Rückstrom	20 A
Betriebstemperatur	+85 °C bis -40 °C
Kabellänge	2 x 1250 mm
Bypassdioden	3 Stück
Leistungsgarantie	min. 99 % im ersten Jahr, danach max. lineare Reduktion um 0,4 % p.a bis zu 30 Jahren
Produktgarantie	30 Jahre
Technische Daten	
Gewicht	22,50 kg
Abmessungen (H x B x T)	1748 x 1143 x 35 mm (± 3 mm)
optische Ausführung	Ausführung: schwarzer Aluminiumrahmen, schwarze Rückseitenfolie 3,2 mm hochtransparentes verstärktes Glas mit Antireflexbeschichtung
Geltende Normen	IEC 61215, IEC 61730; IP 65
Erweiterter Hageltest	HW4
Salznebeltest	Min. 96 Stunden in einem hochkonzentrierten Salznebel
Ammoniakbeständigkeit	1500h bei 750ppm Ammoniakkonzentration
Verpackungskonfiguration	31 Module/Palette, 868 Module/LKW

