

二、高回弹用聚醚多元醇 High Resiliency (HR) Polyether Polyols

序号 Number	名称	质量指标 Quality Specification								
		羟值	酸值	水分	PH值	K+	不饱和度	粘度	色号	主要用途
	name	OH value mg KOH/g	Acide value mg KOH/g	Water content %	PH Value	mg/kg	Unsaturat ed value mol/kg	Viscosity mPa.S/25 ℃	Color APHA	Application
1	TEP-330N	33.5~36.5	≤0.05	≤0.05	5~7	≤3	≤0.06	800~1000	≤50	模塑及块状泡沫 Molded and slabstock foam
2	TEP-330NG	33.5~36.5	≤0.05	≤0.05	5~7	≤3	≤0.06	800~1000	≤50	模塑及块状泡沫，低气味、 低雾化 Molded and slabstock
3	TEP-3600	26.5~29.5	≤0.05	≤0.05	5.5~7.5	≤3	≤0.08	1000~1250	≤50	模塑制品 Molded PU foam
4	TEP-3600 (G)	26.5~29.5	≤0.05	≤0.05	5~7	≤3	≤0.08	1000~1200	≤50	模塑制品，低气味、低雾化 Molded PU foam, Low odor 、 Low fog
5	TEP-3033	32.5~35.5	≤0.05	≤0.05	5~7	≤3	≤0.06	900~1200	≤50	模塑制品 Molded PU foam