

五、聚合物多元醇 Polymer Polyols

序号 Number	名称	质量指标 Quality Specification					
		羟值	水分	PH值	固含量	粘度	主要用途
	name	OH value mgKOH/g	Water content %	PH Value	%	Viscosity mPa. S/25℃	Application
1	TPOP-05/45	17.5-21.5	≤0.05	6~9	41~42	实测 Actual tested	高回弹模塑、块状泡沫 HR Molded flexible PU foam、slabstock foam
2	TPOP-31/28	26~30	≤0.05	7~10	20~22	≤5000	高回弹模塑、块状泡沫 HR Molded flexible PU foam、slabstock foam
3	TPOP-36/28	25~29	≤0.05	6~9	22.5~24.5	≤3500	高回弹模塑、块状泡沫 HR Molded flexible PU foam、slabstock foam
4	TPOP-93/28	23~28.5	≤0.05	6~9	24.5~26.5	≤4000	高回弹模塑、块状泡沫 HR Molded flexible PU foam、slabstock foam
5	TPOPL-43	30~34	≤0.05	6~9	41.5~43.5	3500~6000	软质块状泡沫 Flexible slabstock foam