230020349224

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L 1453

报告编号：GJ202403923G

检验检测报告

产品名称： 难燃胶合板

规格型号： 2440×1220×5~18（mm）8 块

委托单位： 文安县利丰木业有限公司

检验类别： 型式检验

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检验检测专用章

验证码：SQP6NN

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

№:GJ202403923G

样品名称	难燃胶合板	规格型号	2440×1220×5~18（mm）8块
		商标	达尔发
委托单位	文安县利丰木业有限公司	样品等级	合格品
委托单位地址		送 样 人	张健
受检单位	文安县利丰木业有限公司	检验类别	型式检验
生产单位	文安县利丰木业有限公司	样品数量	8 块
样品描述	样品完好	生产日期/批号	2024-11-20
检验日期	2024-11-29 至 2025-02-11	到 样 日 期	2024-11-29
检验地点	河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇滨海路19号，河北省廊坊市香河县秀水街与香五路交叉路口南300米路东		
检验依据	GB/T 18101-2024 《难燃胶合板》、GB/T 20284-2006 《建筑材料或制品的单体燃烧试验》、GB/T 20285-2006 《材料产烟毒性危险分级》、GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
判定依据	GB/T 18101-2024 《难燃胶合板》		
检验项目	全部项目		
检验结论	经检验，该样品符合GB/T 18101-2024 《难燃胶合板》规定的要求。 （检验检测专用章） 签发日期：2025-02-25		
备 注	甲醛等级：E_1级；燃烧性能：B_1（C）级；产烟特性：B_1（C-s2）级；烟气毒性：B_1（C-t1）级；燃烧滴落物/微粒等级：B_1（C-d1）级；Ⅲ类难燃胶合板。杨木。（本报告是对GJ202403923报告的更改，自本报告发出之日起，原报告作废。）		

编 制：王鑫宇　　审 核：赵晓南

批 准：郝芳 郝慧颖

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

No. GJ202403923G

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定
1	规格尺寸及偏差	幅面尺寸	宽度	/	1220mm	1220mm	符合
			长度		2440mm	2440mm	符合
			厚度		尺寸由供需双方协商而定（18mm）	18mm	符合
		尺寸偏差	长度偏差		±1.5mm/m，最大±3.5mm	0mm/m	符合
			宽度偏差		±1.5mm/m，最大±3.5mm	0mm/m	符合
			厚度偏差		砂光板（面板砂光）：公称厚度：12mm＜t≤25mm，板内厚度公差≤0.6mm，公称厚度偏差：+（0.2+0.03t）mm，-（0.3+0.03t)mm（+0.74mm，-0.84mm）	板内厚度公差：0.03mm，公称厚度偏差-0.10mm	符合
			垂直度偏差		不大于1mm/m	0.5mm/m	符合
			平整度偏差（厚度大于7mm，检测平整度）		当幅面为1220mm×1830mm及其以上时，平整度偏差不大于14.0mm/m	1.0mm/m	符合
2	外观质量要求	允许缺陷—阔叶树材胶合板	针节	/	允许	面板：无针节；背板：无针节	符合
			活节—最大单个直径		合格品，面板不限，背板不限	面板：无活节；背板：无活节	符合
			半活节、死节、夹皮—每平方米板面上总个数		合格品，面板≤6，背板不限	面板：无半活节、死节、夹皮；背板：无半活节、死节、夹皮	符合

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

No. GJ202403923G

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定
2	外观质量要求	允许缺陷—阔叶树材胶合板	半活节—最大单个直径	/	合格品，面板不限，背板不限	面板：无半活节；背板：无半活节	符合
			死节—最大单个直径		合格品，面板≤15mm，背板不限	面板：无死节；背板：无死节	符合
			夹皮—最大单个长度		合格品，面板不限，背板不限	面板：无夹皮；背板：无夹皮	符合
			木材异常结构		允许	面板：无木材异常结构；背板：无木材异常结构	符合
			裂缝—单个最大宽度		合格品，面板：≤3mm，椴木≤1.5mm，南方材≤4mm；背板：≤6mm	面板：无裂缝；背板：无裂缝	符合
			裂缝—单个最大长度		合格品，面板：≤400mm，南方材≤450mm；背板：≤800mm，南方材≤1000mm	面板：无裂缝；背板：无裂缝	符合
			虫孔、排钉孔、孔洞—最大单个直径		合格品，面板：≤8mm；背板：≤15mm	面板：无虫孔、排钉孔、孔洞；背板：无虫孔、排钉孔、孔洞	符合
			虫孔、排钉孔、孔洞—每平方米板面上个数		合格品，面板：不允许呈筛孔状；背板：不允许呈筛孔状	面板：无虫孔、排钉孔、孔洞；背板：无虫孔、排钉孔、孔洞	符合
			变色—不超过板面积		合格品，面板：不限；背板：不限	面板：无变色；背板：无变色	符合
			腐朽		合格品，允许有不影响强度的初腐现象，但面积不超过板面积的1%	面板：无腐朽；背板：无腐朽	符合

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

No. GJ202403923G

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定
2	外观质量要求	允许缺陷—阔叶树材胶合板	树胶道—单个最大长度	/	合格品，面板：不限；背板：不限	面板：无树胶道；背板：无树胶道	符合
			树胶道—单个最大宽度		合格品，面板：不限；背板：不限	面板：无树胶道；背板：无树胶道	符合
			树胶道—每平方米板面上个数		合格品，面板：不限；背板：不限	面板：无树胶道；背板：无树胶道	符合
			表板拼接离缝—单个最大宽度		合格品，面板：≤1mm；背板：≤2mm	面板：无表板拼接离缝；背板：无表板拼接离缝	符合
			表板拼接离缝—单个最大长度为板长		合格品，面板：≤30%；背板：≤50%	面板：无表板拼接离缝；背板：无表板拼接离缝	符合
			表板拼接离缝—每米板宽内条数		合格品，面板：≤2；背板：不限	面板：无表板拼接离缝；背板：无表板拼接离缝	符合
			表板叠层—单个最大宽度		合格品，面板：≤8mm；背板：≤10mm	面板：无表板叠层；背板：无表板叠层	符合
			表板叠层—单个最大长度为板长		合格品，面板：≤20%；背板：不限	面板：无表板叠层；背板：无表板叠层	符合

河北省产品质量监督检验研究院

国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

No. GJ202403923G

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定
2	外观质量要求	允许缺陷—阔叶树材胶合板	紧贴表板的芯板叠离—单个最大宽度	/	合格品，面板：≤6mm；背板：≤8mm	面板：无紧贴表板的芯板叠离；背板：无紧贴表板的芯板叠离	符合
			紧贴表板的芯板叠离—每米板宽内条数		合格品，面板：不限；背板：不限	面板：无紧贴表板的芯板叠离；背板：无紧贴表板的芯板叠离	符合
			芯板叠离—其他各层离缝最大宽度		合格品，面板：≤8mm；背板：—	面板：无芯板叠离	符合
			长中板叠离—单个最大宽度		合格品，面板：≤8mm；背板：—	面板：无长中板叠离	符合
			鼓泡、分层		面板：不允许；背板：—	面板：无鼓泡、分层	符合
			凹陷、压痕、鼓包—单个最大面积		合格品，面板：≤400mm；背板：不限	面板：无凹陷、压痕、鼓包；背板：无凹陷、压痕、鼓包	符合
			凹陷、压痕、鼓包—每平方米板面上个数		合格品，面板：≤6；背板：不限	面板：无凹陷、压痕、鼓包；背板：无凹陷、压痕、鼓包	符合
			毛刺沟痕—不超过板面积		合格品，面板：≤20%；背板：不限	面板：无毛刺沟痕；背板：无毛刺沟痕	符合

河北省产品质量监督检验研究院

国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

No. GJ202403923G

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定
2	外观质量要求	允许缺陷—阔叶树材胶合板	毛刺沟痕—深度不得超过	/	合格品，面板：不允许穿透；背板：不允许穿透	面板：无毛刺沟痕；背板：无毛刺沟痕	符合
			表板砂透—每平方米板面上		合格品，面板：≤400mm；背板：不限	面板：无表板砂透；背板：无表板砂透	符合
			透胶及其他认为污染—不超过板面积		合格品，面板：不限；背板：不限	面板：无透胶及其他人为污染；背板：无透胶及其他人为污染	符合
			补片、补条—允许制作适当、且填补牢固的，每平方米板面上的个数		合格品，面板：不限；背板：不限	面板：无补片、补条；背板：无补片、补条	符合
			补片、补条—累计面积不超过板面积		合格品，面板：≤5%；背板：不限	面板：无补片、补条；背板：无补片、补条	符合
			补片、补条—缝隙不得超过		合格品，面板：≤1mm；背板：≤2mm	面板：无补片、补条；背板：无补片、补条	符合
			内含铝制书钉		面板：不允许；背板：—	面板：未含铝制书钉	符合
			板边缺损—自公称幅面内不得超过		优等品，面板：不允许；背板：≤10mm；一等品，面板：不允许；背板：≤10mm；合格品，面板：≤10mm；背板：≤10mm	面板：无板边缺损；背板：无板边缺损	符合

河北省产品质量监督检验研究院

国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

No. GJ202403923G

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定
2	外观质量要求	允许缺陷—阔叶树材胶合板	其他缺陷	/	合格品，面板、背板：按最类似缺陷考虑	面板：无其他缺陷；背板：无其他缺陷	符合
		面板拼接			合格品的面板及各等级板的背板，其拼接单板的条数不限	面板及背板无拼接	符合
		修补			对死节、孔洞、裂缝等缺陷，应用腻子填平后砂光进行修补	无死节、孔洞、裂缝等缺陷	符合
					补片和补条应采用与制造胶合板相近的胶黏剂进行胶粘。补片和补条的颜色和纹理，以及填料的颜色应与四周木材适当相配	无补片和补条	符合
3	理化性能	甲醛释放量		mg/m³	E_1≤0.124。如果分级，甲醛释放量应符合GB/T 39600-2021相应等级的规定	0.020（71h）	符合
		含水率		/	III类阔叶树材材（含热带阔叶树材）：5%～16%	5.80%	符合
					合格试件数与有效试件总数比≥90%	100%	符合
		胶合强度			椴木、杨木、拟赤杨、泡桐、柳安、奥克榄、白梧桐、异赤香、海棠木、桉木：III类≥0.70MPa	1.27MPa	符合
					合格试件数与有效试件总数比≥90%	100%	符合
		静曲强度	横纹		公称厚度：15mm＜t≤21mm，≥20.0MPa	37.6MPa	符合
					合格试件数与有效试件总数比≥90%	100%	符合
			顺纹		公称厚度：15mm＜t≤21mm，≥22.0MPa	53.5MPa	符合
					合格试件数与有效试件总数比≥90%	100%	符合

河北省产品质量监督检验研究院

国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

No. GJ202403923G

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定
3	理化性能	弹性模量	顺纹	/	公称厚度：15mm＜t≤21mm，≥5000MPa	8270MPa	符合
					合格试件数与有效试件总数比≥90%	100%	符合
			横纹		公称厚度：15mm＜t≤21mm，≥4000MPa	6120MPa	符合
					合格试件数与有效试件总数比≥90%	100%	符合
4	产烟特性	烟气生成速率指数SMOGRA	s2	m^2/s^2	≤180	6；6；8	符合
		试验600s总烟气生成量TSP_{600s}		m^2	≤200	75；69；77	符合
5	燃烧滴落物/微粒		d1	/	600s内无燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s	600s内无燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s；600s内无燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s；600s内无燃烧滴落物/微粒，持续时间不超过10s	符合
6	烟气毒性		t1	/	达到准安全三级ZA_3	达到准安全三级ZA_3	符合
7	燃烧增长速率指数			W/s	$FIGRA_{0.4MJ}$≤250	110；143；139	符合
8	火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘			/	火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘	√ √ √	符合
9	600s的总放热量			MJ	THR_{600s}≤15	9；9；8	符合

河北省产品质量监督检验研究院
国家家具质量检验检测中心（河北）

检 验 检 测 报 告

No. GJ202403923G

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
10	60s内焰尖高度	mm	Fs≤150	纵向：Fs＜150 Fs＜150 Fs＜150 横向：Fs＜150 Fs＜150 Fs＜150	符合
11	60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	/	60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象	纵向：√ √ √ 横向：√ √ √	符合

备注：检验结果“√”表示符合技术要求，“×”表示不符合技术要求。“/”表示未检或不作判定。以下空白。

重 要 声 明

1.本院保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检测的数据、结果负责，并对客户所提供的样品和技术资料保密。

2.本院对委托人送检的样品进行检验检测的，结果仅适用于收到的样品，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。

3.报告无编制（主检）、审核、批准等人员签字无效；报告涂改无效；未加盖本院检验检测专用章、骑缝章无效；未经本院许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告内容。

4.委托方对报告有异议的，应于报告收到之日起十五日内向本院提出。

5.报告更改后，发出的电子版报告、报告的扫描件及传真件将不被追回，委托方有义务将更改后的报告提供给使用原报告的相关方。

6.只申领电子报告时，相关内容和效力以电子报告为准；电子报告和纸质报告同时申领时，电子报告仅作为纸质报告的副本，相关内容和效力以同编号纸质报告为准。

7.自报告发出之日起,本院将对申请人提供的样品进行保存,如无特别书面约定,保存期为三十日,超过三十日或特别约定期满,本院有权按规定单方面处理样品。

8.未加盖资质认定标志(CMA)的检验检测报告，不具有对社会的证明作用。

河北省产品质量监督检验研究院实验室及业务联系方式

河北省产品质量监督检验研究院
国家汽车、农用车配件产品质量检验检测中心（河北）
国家体育用品质量检验检测中心
国家环保产品质量检验检测中心
国家环境计量检测技术中心
网址：https://www.hbzjyjy.com/

地址：河北省石家庄市鹿泉区上庄大街1号5栋
邮编：050227
业务受理电话：0311-83895733/83895633
检验报告查询：0311-83895644
质量投诉电话：0311-83895640
廉政投诉电话：0311-83895632

国家羊绒产品质量检验检测中心
河北省纺织产品质量监督检验中心
地址1：河北省石家庄市桥西区中华南大街537号
邮编：050091
电话：0311-67568292
地址2：(清河检验室)河北省清河县绒都大街8号
邮编：054800
电话：0319-8352626

国家消防产品及阻燃材料质量检验检测中心（河北）
河北省公共安全及消防产品质量监督检验中心
地址：河北省石家庄市鹿泉区山尹村镇滨海路19号
邮编：050221
电话：0311-83895777/83895667

国家特种电缆产品质量检验检测中心（河北）
地址：河北省宁晋县新兴路103号
邮编：055550
电话：0319-5516700

国家家具质量检验检测中心（河北）
地址：河北省廊坊市香河县绣水街与香五路交叉路口南300米路东
邮编：065400
电话：0316-8809221

国家钢铁产品质量检验检测中心（唐山）
地址：河北省唐山市裕华道823号
邮编：063000
电话：0315-2017665

河北省京唐港煤炭质量监督检验中心
地址1：河北省唐山市海港开发区港荣街北海滨路东
地址2：河北省唐山市曹妃甸综合保税区金贸广场F座和G座
邮编：063611
电话：0315-5363636

河北省阀门铸件产品质量监督检验中心
地址：河北省邢台市隆尧县尹村镇
邮编：055350
电话：0311-83895717

张家口冰雪实验室
地址：河北省张家口市宣化区京张奥园区宣顺二街2号院1号楼101
邮编：075116
电话：18131106100