
## Экспериментальная проверка закона Видемана-Франца\*

Иван Едигарьев Московский Физико-Технический Институт Факультет Общей и Прикладной Физики, 526т

Целью работы является экспериментальное определение величины постоянной Лоренца  $L = \varkappa/(\sigma T)$  при комнатной температуре для нескольких распространенных металлов и сплавов: меди, латуни, алюминия, дюралюминия.

## 1. Измерение вольт-амперной характеристики образца для определения сопротивления

По показаниям вольтметра и амперметра снимем вольт-амперную характеристику. По линейной зависимости  $U(I)=U_0+RI$  определим сопротивление образца R:




$$R = (4.8 \pm 0.4) \cdot 10^{-5} \ \Omega.$$

## 2. Измерение теплопроводности

Измерим зависимость перепада температур между измерительными точками образца от выделяемой на нагревателе мощности. Пересчитаем показания вольтметра в температуру, поделив на коэффициент термопары (43 mkV/K) (чувствительность термопары при комнатной температуре). Построим график зависимости  $\Delta T(P)$  и по его линейной модели определим коэффициент  $A=l/(\varkappa S)$ :

$$A = (5.6 \pm 0.2) W/K.$$

## 3. Вычисление числа Лоренца, сравнение с табличным и теоретическим значением



Определим по полученным параметрам постоянную Лоренца для образца №5, взяв среднее значение для всего набора температур:

$$\begin{split} L &= \frac{\varkappa}{\sigma T} = \frac{1}{T} \frac{PR}{\Delta T} = \frac{1}{T} \frac{R}{A} = \\ &= (2.7 \pm 0.3) \cdot 10^{-8} W \cdot \Omega/K^2. \end{split}$$

Рассчитаем теоретическое значение сопротивления и коэффициента теплопроводности для образца №5 (медь, d=5 mm, l=50 mm,  $\rho=1.65$   $\Omega \cdot m$ ,  $\varkappa=385$   $W \cdot m/K$ ):

$$R_{th} = \frac{\rho l}{S} = 4.2 \cdot 10^{-5} \Omega,$$
 
$$A_{th} = \frac{l}{\varkappa S} = 6.62 \ W/K,$$
 
$$L_{th} = \frac{1}{T} \frac{R}{A} = 2.11 \cdot 10^{-8} W \cdot \Omega/K^2.$$

Табличное значение постоянной Лоренца при  $0^{\circ}C$  и  $100^{\circ}C$ :

$$L_t = (2.23 - 2.33) \cdot 10^{-8} W \cdot \Omega / K^2.$$