

Date : 27/03/2026

 Mise en Oeuvre avant ⁽³⁾: 12:40

Nous accusons réception de votre commande qui est exécutée selon les conditions particulières rappelées ci-après selon nos conditions générales figurant au verso.

CLIENT		LIEU DE DECHARGEMENT		LIEU DE CHARGEMENT	
INTERSOL		F489 / INTERSOL - STRG/Tram		Code :	F489 / Neudorf
CODE CLIENT	REF. COMMANDE	RUE DE LA FEDERATION		Tél / Fax	0388393100 / 0390293557
13610	235	67000 STRASBOURG		Opér.	Didier KAUFFMANN
		CODE CHANTIER	REF. ENLEVEMENT	Adr.	12 rue du Doubs
		101075528			67100 STRASBOURG
Commande	15,00 m ³	Certification :		N° Bon de livraison	
Déjà livré	7,50 m ³	16018130		NF	
				505132120	

Mode déchargement : Coulé en direct

Sécurité :

Obs :

Désignation(1)		BPS NF EN 206/CN			INFORMATIONS PRODUIT	
Appellation commerciale		EB Fondation fluide			R-Score CO2 = C	
Type ciment		CEM II/B-S 42,5 N CE CP1 NF			En savoir plus sur : www.eqiom.com/r-score/beton	
Classe de résistance(2)		C25/30				
Dmax		DMAX = 22 MM				
Consistance(3)		S4				
Classe d'exposition		XC1-XC2(F)				
Chlorures		CL 0,40				
Informations techniques		GWR1				
Classe de réduction - Impact Carbone						
Classe et type de granulats recyclés						
Indice de concentration d'activité :						

Quantité : 7,50 M3

Adjuvants / Ajouts						Services				
CF	Article	Description	Qte.	Unite	I Prdt	Service	Description	Qte.	Unite	Code Véh.
	X/73-05	P/RE	0,55	%						

Zone	Code Vehicule	Immatriculation	Code Chauffeur	Transporteur	Zone Tr.
0001	1237025	FE308GT		TRANS BETON SARL	0001

Heures						Heure Conventiennelle	
1ère Gâchée	Arrivée Chantier	Début Déchargement	Fin Déchargement	Départ Chantier	Retour Centrale	Avec Réserve	Sans Réserve
10:40	10:56	11:07	11:22	11:23	11:37		11:00

Commentaire (pour le client)	appel avt chargement 06 19 19 26 47 +reste cdc 06 25 04 98 63		
Commentaire pour le Chauffeur	appel avt chargement 06 19 19 26 47 +reste cdc		
Message 1 (Logistique)	ATTENTION ! Merci de vérifier que vous n'êtes pas en surcharge. Vous pouvez alléger votre véhicule à l'endroit prévu à cet effet.	Message 2 (Qualité)	
		Étalement(s) mesuré(s)	Départ Centrale
		Chape fluide	Arrivée chantier

MODE DE DÉVERSEMENT		Notre chauffeur a reçu l'ordre de n'ajouter ni d'eau, ni d'autres ingrédients			
BROUETTE		Si à votre demande expresse de l'eau ou tout autre produit est ajouté au béton, cela sera signalé sur le bon de livraison et EQIOM Bétons se trouvera exonéré de plein droit de toute responsabilité quant aux caractéristiques et performances du produit livré. Dans le cas d'un produit NF, il perd de facto sa certification, que le sigle de certification NF soit rayé ou non.			
Coulé en direct	X	Litres d'eau : 0	Fibres ou Adjuvants / ajouts client	Non	Retour béton (en M3) 0
Grue BACS		Livraison réceptionnée			
Mixer pompe EB		Nom du signataire miguel		Signature	
Pompe EB					
Slipform				  	
Tapis EB				Voir Art.3	
		Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et des précautions d'emploi figurant au verso et déclare les accepter.			

La responsabilité du choix de la classe d'exposition incombe au client-prescripteur.

 (1) BPS = Béton à propriétés spécifiées ³ PSP BPS = Produit Spécial à Propriétés Spécifiées³ BCPN = Béton à Composition Prescrite dans une Norme ³ PSP = Produit Spécial non couvert par le champ d'application de la norme NF EN206/CN (voir détail de l'article 2 des conditions générales de vente au verso) ³ STD = Produit Standard³

(2) Sauf dispositions particulières, la résistance du béton est mesurée sur des cylindres 16 x 32 ou 11 x 22.

(3) Sauf dispositions particulières, le béton doit être mis en oeuvre, au plus tard, 2 heures après la première gâchée.