



K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
Thermal cross sections




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
Thermal mubar




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K


Thermal ebar




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic for $e = 9.000 \times 10^{-8}$ MeV



K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



K-K_SG229_POTASSIUM @ 250.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

