




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 200.00
Thermal cross sections




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 200.00
Thermal mubar




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 200.00
Thermal ebar




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 200.00
thermal inelastic




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 200.00
thermal inelastic




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 200.00
thermal inelastic




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 200.00
thermal inelastic




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 200.00
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 200.00
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 200.00
thermal inelastic for e= 9.000E-08 MeV



O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 200.00
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



O-MGAL2O4_SG227_MAGNESIUMALUMINATESPINEL @ 200.00
thermal inelastic for $e = 4.070E-06$ MeV

