




AL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 77.00K
Thermal cross sections




AL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 77.00K
Thermal mubar




AL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 77.00K
Thermal ebar




AL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 77.00K
thermal inelastic




AL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 77.00K
thermal inelastic




AL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 77.00K
thermal inelastic




AL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 77.00K
thermal inelastic




AL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 1.012E-09 MeV




AL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 1.417\text{E-}08$ MeV



AL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 9.000\text{E-}08$ MeV



AL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 77.00K
thermal inelastic for $e = 5.033\text{E-}07$ MeV



AL-NA₄SI₃AL₃O₁₂CL_SG218_SODALITE @ 77.00K
thermal inelastic for e= 4.070E-06 MeV

