




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 20.00K  
Thermal cross sections




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 20.00K  
Thermal mubar




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 20.00K  
Thermal ebar




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLOURIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic



F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic




F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 1.012 \times 10^{-9}$  MeV







F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for e= 1.417E-08 MeV



F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 9.000\text{E-}08$  MeV



F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 5.033\text{E-}07$  MeV



F-UF6\_SG62\_URANIUMHEXAFLUORIDE @ 20.00K  
thermal inelastic for  $e = 4.070 \times 10^{-6}$  MeV

